

SUPER COLOR HIGH TEMPERATURE

7.85D

LAKIER WYSOKOTEMPERATUROWY

Produkt	Lakier nawierzchniowy wysokotemperaturowy na bazie żywicy silikonowej
Właściwości	- odporny na temperaturę do +800°C - do wymalowań na zewnątrz i wewnątrz obiektów - matowe wykończenie - utwardzalna termicznie (konieczne wygrzanie do ok. 220°C) - krótki czas schnięcia - wysoka odporność na UV i opady - kapturek puszkowy identyfikuje przybliżony kolor lakieru (służy wyłącznie celom poglądowym) - długi okres przydatności do użycia - nie zawiera toluenu, związków ołowiu i chromianów
Zastosowania	- lakierowanie dekoracyjne i ochronne powierzchni wykonanych ze stali, metali żelaznych, kamienia, ceramiki, betonu, drewna i niektórych tworzyw sztucznych - malowanie elementów wystawionych na działanie wysokiej temperatury (> 200°C), takich jak: rury spalinowe, piece, kominki, termostaty, podgrzewacze, kotły
Kolorystyka	5 kolorów (czarny, antracyt, biały, czerwony, aluminium)
Opakowanie	400 ml – puszką
Okres trwałości	10 lat od daty produkcji. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w pozycji pionowej w temperaturze od +5°C do +25°C.

DANE TECHNICZNE

Baza	modyfikowany lakier nawierzchniowy na bazie żywic silikonowych
Pyłosuchość	15-20 minut *
Odporność na dotyk	50-60 minut *
Całkowity czas schnięcia powłoki	24 h * Całkowity czas schnięcia jest silnie zależny od temperatury otoczenia i wilgotności względnej powietrza.
Odporność termiczna po utwardzeniu	od -20°C do +800°C (pozostałe kolory)
Wykończenie	mat
Wydajność	ok. 1,5 m ² *
Rekomendowana grubość pojedynczej powłoki	ok. 15 µm

(*) – Zależy od grubości powłoki, temperatury, wilgotności, wentylacji, rodzaju powierzchni i sposobu nakładania

PODŁOŻA

Rodzaje powierzchni	stal, metale żelazne i ich stopy, żeliwo, kamień, ceramika budowlana, szkło i tym podobne powierzchnie szklane, glazurowane, emaliowane
----------------------------	---

Przygotowanie Powierzchnie przeznaczone do malowania bardzo starannie przeszlifować i oczyścić z rdzy, kurzu, pyłu, brudu, pozostałości po dotychczasowych farbach, lakierach, impregnatach, a następnie odtłuścić i wysuszyć.

Nie stosować żadnych farb podkładowych!

Stan podłoża Powierzchnia czysta, sucha, wolna od kurzu, tłuszczu, oleju i innych zanieczyszczeń

SPOSÓB UŻYCIA

Temperatura otoczenia od +10°C do +30°C

Zalecenia Bezpośrednio przed użyciem pojemnik energicznie wstrząsać przez ok. 2 minuty, celem dobrego wymieszania lakieru. Im niższa temperatura, tym dłużej wstrząsać. Podczas pracy wstrząsać puszkę nie rzadziej, niż co 5 minut. Optymalna temperatura pracy +20°C. Produkt stosować w miejscu osłoniętym przed wiatrem i podmuchami powietrza. Wykonać natrysk próbny w mało widocznym miejscu. Podczas pracy puszkę trzymać zaworem do góry. Powierzchnie przeznaczone do malowania spryskiwać z odległości ok. 25-30 cm ruchem krzyżowym, w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach. Najlepszy efekt można osiągnąć nanosząc lakier kilkakrotnie i równomiernie cienkimi warstwami, a nie pojedynczą grubą warstwą (ryzyko spływania w zastosowaniach pionowych). Przed nałożeniem kolejnej warstwy odczekać kilka minut (w niskich temperaturach kilkanaście minut – nakładać metodą *mokre na mokre*). W przeciwnym wypadku następną warstwę nakładać po całkowitym wyschnięciu powłoki (najlepiej po 64 h). Świeżą powłokę chronić przed pyłem, kurzem do czasu uzyskania pyłosuchości. Po zakończeniu pracy zaleca się oczyścić głowicę poprzez odwrócenie puszkę zaworem do dołu, naciśnięcie na głowicę i spryskiwanie przez kilka sekund, aż z puszkę przestanie wydobywać się farba.

Czyszczenie Do czyszczenia rąk, narzędzi czy powierzchni zaleca się użyć specjalne ściereczki czyszczące Bostik. Ewentualnie do mycia narzędzi po zakończeniu pracy stosować benzynę ekstrakcyjną.

Ograniczenia Wyrzanie pomalowanej powierzchni jest niezbędne do całkowitego utwardzenia się powłoki lakierowej (ogrzewać stopniowo do temperatury min. 220°C – czas wygrzewania w zależności od grubości powłoki od 30 do 60 minut). W przeciwnym wypadku powłoka pozostanie lekko miękka (bez oznak brudzenia).

Nie zaleca się stosować, gdy temperatura otoczenia jest mniejsza niż +10°C.

Bezpieczeństwo ogólne Patrz: Karta charakterystyki 7.85D
UWAGA: Chronić przed dziećmi.

Odpowiedzialność: Podane informacje są wynikiem badań i doświadczeń Bostik, co jest podstawą ich rzetelności i wiarygodności. Producent nie mógł przewidzieć jednak wszystkich możliwości zastosowania swoich produktów, a ponieważ sposób użycia produktów jest całkowicie poza jego kontrolą, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za występujące uszkodzenia lub zły stan podłoża, które mogą być wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania wstępnego lub wad konstrukcyjnych.

03/06/2025