



Ероху Fix Rapid & Transparent

Быстротвердевающий эпоксидный клей с двумя компонентами

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ RA 1

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Быстрое время отверждения (7-10 минут)
- Бесцветный
- Устойчив к воде и температуре
- Не содержит растворителей

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ероху Fix Rapid — это бесцветный эпоксидный клей с быстрым временем отверждения. Он надежен и эффективен для долговечного склеивания таких материалов, как стекло, фарфор, пластик (за исключением PP, PE, PTFE), камень, бетон, мрамор, металлы и другие сплавы, резина, дерево.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для всех типов ремонтов, требующих прочного, быстрого и прозрачного соединения.

ПОВЕРХНОСТИ

Клеит: стекло, керамику, фарфор, бетон, пластик, камень, металл, алюминий, резину, дерево, кирпич, золото, серебро, сталь, корк, материалы на основе дерева, полиуретановую пену, полистирол.

ПРИМЕЧАНИЯ

Не используйте клей для склеивания/заполнения PP, PE, PTFE.

Скорость отверждения клея зависит от температуры и количества используемого продукта. Для более толстого слоя клея быстрая реакция и повышение температуры могут привести к пожелтению шва.

Не используйте для отливок с толстыми стенками, так как температура может превысить +70°C в процессе реакции отверждения.

Прочитайте информацию на упаковке и в паспорте безопасности продукта.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Эпоксидная смола
Форма	Жидкая
Цвет	Прозрачность
Плотность	A: 1,05 - 1,15 г/см ³ B: 1,1 - 1,2 г/см ³
Время нанесения	1 минута
Начальное затвердевание	8 минут
Полное отверждение	12 часов
Термостойкость	От -30°C до +80°C
Сопротивление сдвигу:	
Алюминий	9 МПа
Нержавеющая сталь	11,5 МПа
Пластик	5 МПа
Сопротивление растяжению: сталь - сталь	7-8 МПа

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и не содержать следов пыли и жира. Отшлифуйте поверхность, которая будет склеиваться, с помощью пескоструйной обработки или шлифовки.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Выдавите соответствующее количество обеих компонентов и тщательно смешайте их до получения однородного цвета.

Нанесите приготовленный клей на одну из поверхностей. Плотно прижмите соединяемые поверхности и удерживайте их в этом положении до отверждения клея.

Не смешивайте большее количество компонентов A + B, чем вы сможете использовать максимум за 1 минуту (время нанесения).

Время выполнения ремонта можно сократить, прогревая шов потоком тёплого воздуха.

ИНСТРУМЕНТЫ

В комплект входят лоток и шпатель.

ОЧИСТКА

Удалите свежий клей с помощью алкоголя или ацетона.

Затвердевший клей удаляется механически.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев с даты производства. Хранить при температуре от 5°C до 25°C.

Защищать от влаги.

УПАКОВКА

АРТ. №	ЦВЕТ	УПАКОВКА
ВOK638028	Прозрачный	2 x 3 мл

Информация, содержащаяся в этом документе, а также во всех публикациях в бумажном или цифровом формате, основана на знаниях и опыте, которым располагает наша компания. Bostik не несет ответственности за любые ошибки или неточности, возникшие в результате технологических изменений или испытаний, произошедших между датой выпуска документа и датой приобретения продукта. Bostik оставляет за собой право изменять формулы продукта. Перед применением рекомендуется пользователю ознакомиться с информацией в этом документе и других связанных документах. Также рекомендуется, чтобы пользователь провел тест, чтобы оценить пригодность продукта для предполагаемого использования. Способ применения, условия хранения и транспортировки продукта находятся вне контроля нашей компании, поэтому Bostik не может нести за это ответственность. Все заказы обрабатываются в соответствии с актуальными условиями продажи компании Bostik. Информация, приведенная в этой технической документации, предоставляется добросовестно и не является исчерпывающей.

Реализация рекомендаций определяется действующими стандартами и должна соблюдаться при использовании продуктов. Обратитесь к паспорту безопасности для получения рекомендаций по мерам предосторожности при использовании. Вся информация в этом документе основана на наших знаниях и опыте, служит лишь указаниями и не является исчерпывающей. Bostik не несет ответственности за любые убытки, прямые или косвенные, возникшие из-за ошибок (редакционных), неполноты и/или неточности этого документа. Это касается, без ограничений, неполноты и/или неточности из-за изменений, внесённых между датой публикации настоящего документа и датой приобретения продукта. Bostik оставляет за собой право изменять содержание данного документа. Bostik не несет ответственности за любые убытки, прямые или косвенные, вызванные использованием продукта, описанного в этом документе. Пользователь обязан ознакомиться и понять информацию, содержащуюся в этом документе, касающуюся продукта, перед его использованием. Пользователь несет ответственность за проведение необходимых испытаний для того, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого использования. Мы не влияем на способ применения продукта и/или на любые обстоятельства, касающиеся событий, произошедших во время хранения или транспортировки, и, следовательно, не принимаем на себя ответственность за ущерб.

Контактный телефон

Tel.: +373 (79) 408 394;

