



BOSTIK

FIXPRO TURBO+ МОНТАЖ И ПРИКЛЕИВАНИЕ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ-ПЕНА ДЛЯ МОНТАЖА ПЛИТ И ПРОФИЛЕЙ

ОПИСАНИЕ

Fixpro Turbo+ — это однокомпонентная полиуретановая монтажная пена-клей с высокой прочностью и скоростью схватывания. Рекомендуются для установки оконных и дверных рам, заполнения пустот, а также приклеивания панелей, плит и декоративных элементов. Время нанесения продукта оптимизировано: 60 секунд на нанесение и 60 секунд на фиксацию. Всесезонная формула обеспечивает применение при температуре от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Нанесение с помощью адаптера или пистолета
- Универсальное применение: монтаж и приклеивание
- Оптимальное рабочее время: 1 минута на нанесение и 1 минута на приклеивание
- Высокая производительность: до 50 пог. м при монтаже до 12 м² при склеивании панелей (при нанесении пистолетом)
- Всесезонная формула: от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$
- Дополнительная тепло- и звукоизоляция
- Прочная и долговечная адгезия к большинству строительных материалов*

ПРИМЕНЕНИЯ

- Монтаж оконных и дверных коробок
- Приклеивание панелей из OSB, дерева, гипсокартона, изоляционных плит
- Монтаж декоративных элементов, подоконников и откосов
- Заполнение полостей вокруг труб
- Применяется на всех основаниях, *кроме: PE, PP, PC, PMMA, PTFE, мягких пластиков, неопреновых и битумных поверхностей.
- Не рекомендуется для участков с постоянной водной нагрузкой.
- Не подходит для заполнения полостей с низкой влажностью
- Для внутренних и наружных работ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Температура баллона: от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$ (оптимально: от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$)
- Температура поверхности и окружающей среды: от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$ (оптимально: от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность должно быть прочным, чистым, без пыли и жира. Для монтажа и заполнения швов поверхность можно предварительно увлажнить. При склеивании увлажнение не рекомендуется
- Всегда тестируйте адгезию перед применением. Используйте защитные очки и перчатки. Работайте в проветриваемом помещении. Установите адаптер или пистолет. Держите баллон клапаном вверх.

НАНЕСЕНИЕ

- Энергично встряхните баллон (не менее 20 раз). Переверните баллон клапаном вниз. Наносите в течение 1 минуты. При склеивании: подождите 2–5 минут до образования корки, затем прижмите элемент на 1 минуту. Полное затвердевание — через 60 минут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Однокомпонентный полиуретан
Цвет	Жёлтый
Время работы	Нанесение: 1 мин. Начальная адгезия: 1 мин. Формирование корки: 2-5 мин. Полное затвердевание: 60 мин.
Температура применения	от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$
Теплопроводность EN 17333-5	30–35 мВт/(м·К)
Температурная стойкость	от -40°C до $+90^{\circ}\text{C}$

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

МОНТАЖ И ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ:

- При нанесении с помощью адаптера рекомендуется заполнять шов примерно на 50%, при нанесении пистолетом — примерно на 80%. При низкой влажности воздуха рекомендуется слегка увлажнить свежую пену-клей водой. При необходимости подождите 15 минут перед обрезкой. После полного затвердевания (60 минут) сохраняет объём. (Без усадки). Поверхность можно покрывать шпаклёвкой, штукатуркой или краской.

СКЛЕИВАНИЕ ПЛИТ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА

- Наносите пену-клей на расстоянии 5 см от краёв плиты в вертикальных полосах с интервалом 20–30 см. Площадь нанесения клея должна составлять от 5 до 10% от общей поверхности плиты. Рекомендуемая ширина клеевых полос — 10–12 мм.

СКЛЕИВАНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

- Рекомендуется наносить пену-клей одной центральной полосой, если декоративный элемент имеет размер менее 5 см. Для плит или профилей размером от 6 до 9 см следует наносить две параллельные полосы, а для элементов шириной более 10–15 см — три параллельные полосы. Рекомендуемая ширина клеевых полос — 10–12 мм.

СКЛЕИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

- Наносятся две или более параллельные полосы клея диаметром 20–30 мм. Полосы пены-клея следует наносить на расстоянии примерно 5 см от краёв конструктивного элемента.

ПОКРЫТИЕ

- 50 погонных метров при монтаже / 12 м² при приклеивании панелей.

ОЧИСТКА

Свежий клей можно удалить сразу с помощью средства Bostik Universal PU-Cleaner. После затвердевания излишки клея можно удалить ножом или шпателем. После затвердевания поверхность можно красить покрывать герметиком или штукатуркой.

Bostik Moldova
Strada Ferdeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

- В невскрытой оригинальной упаковке, при температуре от +5°C до +25°C, срок годности составляет 12 месяцев с даты изготовления при хранении в сухом месте.
- Защищайте глаза, используйте перчатки и средства индивидуальной защиты. Накрывайте пол и мебель бумагой или плёнкой. Рекомендуется наносить в хорошо проветриваемых помещениях. Хранить баллон в вертикальном положении при температуре от +5°C до +25°C.
- Баллон под давлением! Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше +50°C. Не прокалывать и не сжигать, даже после использования. Содержит легковоспламеняющийся пропеллент. Не распылять вблизи открытого огня или раскалённых поверхностей. Держать вдали от источников воспламенения. Не курить.

УПАКОВКА

Код	Упаковка	Шт./корбке	Штрих-код
PU369379	ADEZIV TURBO PLUS 750мл COMBI BOSTIK	12	5948966020401

Безопасность

Вызывает раздражение кожи. Может вызывать кожную аллергическую реакцию. Вызывает сильное раздражение глаз. Вредно при вдыхании. Может вызывать аллергические или астматические симптомы, а также затруднённое дыхание. Может раздражать дыхательные пути. Может вызывать рак. Предполагается риск серьёзного поражения органов при длительном или повторном воздействии. Крайне огнеопасный аэрозоль. Баллон под давлением: возможен разрыв при нагревании. Содержит изоцианаты — может вызвать аллергическую реакцию. В случае необходимости медицинской помощи держите упаковку или этикетку под рукой. Хранить в недоступном для детей месте. Держать вдали от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. Не распылять вблизи открытого огня или другого источника воспламенения. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не вдыхать туман, пары или аэрозоль. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Надевать защитные перчатки и средства защиты глаз/лица. При попадании на кожу: тщательно промыть большим количеством воды с мылом. При вдыхании: вывести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить удобное положение для дыхания. Обратиться в токсикологический центр или к врачу. При попадании в глаза: осторожно промывать глаза водой в течение нескольких минут. При наличии контактных линз снять их, если это легко сделать. Продолжить промывание. Хранить под замком. Защищать от солнечного света. Не подвергать воздействию температур выше 50°C. Утилизировать содержимое/упаковку в соответствии с местными, региональными, национальными и международными нормативами. Лица, уже чувствительные к диизоцианатам, могут проявлять аллергические реакции при использовании данного материала. Лица с астмой, экземой или кожными заболеваниями должны избегать любого контакта с материалом, включая контакт с кожей. Продукт не должен использоваться в условиях недостаточной вентиляции, за исключением случаев применения защитной маски с фильтром для газов, например, типа A1 в соответствии с EN 14387. С 24 августа 2023 года требуется пройти соответствующее обучение перед любым промышленным или профессиональным применением.

ВЫБРОСЫ В ВНУТРЕННЮЮ АТМОСФЕРУ А+

Рекомендации по применению основаны на стандартах использования. Их соблюдение является обязательным, однако проведение предварительных испытаний не требуется, даже при первом применении или в случае особенностей поверхности, условий нанесения или окружающей среды. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими паспортами безопасности для получения информации о мерах предосторожности.

CONTACT

Tel.: +373(79) 408 394
www.bostik.md

