



MAMUT GLUE HIGH TACK

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ С МГНОВЕННОЙ
ФИКСАЦИЕЙ СИЛА МAMUT

ОПИСАНИЕ

- очень прочный клей — до 22 кг/см²
- мгновенная адгезия без дополнительной опоры (немедленное склеивание)
- заменяет шурупы, дюбели и гвозди
- очень короткое время схватывания
- для гладких и пористых поверхностей, для внутренних и наружных работ
- для горизонтального и вертикального использования подходит
- для зеркал, не повреждает серебряный слой
- высокая физическая и механическая прочность (поглощает механические и акустические вибрации)
- безопасен в использовании — не содержит изоцианаты, силикон, растворители, хлориды и пластификаторы
- практически без запаха и химически нейтрален

ПРИМЕНЕНИЯ

Однокомпонентный клей на основе гибридных полимеров, с мгновенной адгезией, высокой прочностью и постоянной эластичностью, предназначен для фиксации элементов с высокой механической нагрузкой в строительстве и промышленности.

ПРИМЕНЕНИЕ: мгновенное, гибкое и чрезвычайно прочное склеивание тяжёлых элементов (без дополнительной опоры), включая: плиты, панели, столешницы, полки, рамы, подоконники, карнизы, пороги, изоляционные материалы, зеркала, крышки, корпуса, декоративные элементы — на сухие и даже слегка влажные поверхности, на различных типах оснований.

Для гладких и пористых поверхностей, для внутренних и наружных работ.



Очень хорошая адгезия к большинству строительных оснований (в том числе к влажным): бетон, штукатурка, газобетон, камень, керамика, стекло, сталь, металл, лакированная древесина, ПВХ, полиэстер.

Для горизонтального и вертикального использования.

Подходит для зеркал, не повреждает серебряный слой.

ПОВЕРХНОСТИ

Стекло, санитарная керамика, фарфор, окрашенный или эмалированный металл, остеклённые поверхности, штукатурка, строительная керамика, клинкер, бетон (включая влажный бетон), газобетон, гипс, эпоксидные поверхности, полиэстер, полиуретан, HPL, стиродур, жёсткий ПВХ и аналогичные пластики, металлы и их сплавы (медь, свинец, цинк, алюминий и др.), сталь (оцинкованная, нержавеющая), окрашенная древесина, пробка, МДФ, OSB, ДСП и другие древесные материалы.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ

Наносится с помощью ручных или пневматических пистолетов — из-за высокой вязкости продукта рекомендуется использовать пистолеты с прочной конструкцией, специально предназначенные для выдавливания густых масс.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Удалите с поверхности маслянистые вещества, жиры, пыль и слои краски или лака с низкой адгезией, а также остатки предыдущей шпаклёвки, клеев, красок и т.п.

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ: от +5°C до +40°C

КАК НАНОСИТЬ?

Осторожно срежьте наконечник, затем навинтите аппликатор. Используйте исключительно V-образный наконечник, поставляемый вместе с продуктом. Не обрезайте аппликатор под другим углом! Наносите на одну из поверхностей вертикальными полосами с интервалом 20–30 см (в зависимости от размера склеиваемых элементов), чтобы обеспечить хорошую вентиляцию соединения. Без вентиляции клей затвердеет только по краям, а внутри останется несхватившийся в течение длительного времени, что не позволит достичь заявленных прочностных характеристик.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Гибридный полимер
Вязкость	очень густой
Скорость выдавливания	10–20 г/мин (3 мм / 4 бара)
Удельная плотность	1,55 г / мл
Усадка после затвердевания	незначительная
Стекание	по ISO 7390: <2 мм
Время образования корки	10 минут (при +23°C/50% UR)
Время полного затвердевания	2-3 мм / 24 ч. (при 23°C и 55% относительной влажности)
Твердость Shore A (3с.)	по DIN 53505: 55
Прочность на разрыв	по DIN 53504: 2,2 МПа (Н / мм²)
Модуль при 100% растяжении	по DIN 53504: 350%
Термостойкость после затвердевания	от –40 °C до + 90 °C

ОЧИСТКА

Несхватившийся продукт можно удалить с помощью Bostik Cleaner. Затвердевший продукт удаляется только механическим способом.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Для нанесения на сильно пористые и впитывающие поверхности, например газобетон, рекомендуется использовать грунтовку.

Клей всегда следует наносить в виде треугольных полос, что возможно благодаря специальному V-образному наконечнику, поставляемому вместе с продуктом, чтобы между клеевыми полосами оставались воздух и влага.

Не рекомендуется для PE, PP, PC, PMMA, PTFE, мягких пластиков, неопренов и битумных оснований.

НЕ рекомендуется для постоянного контакта с водой.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

В неоткрытой оригинальной упаковке, в сухих помещениях, при температуре от +5°C до +25°C.

СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев (картридж 290 мл и саше 600 мл)

12 месяцев (туба 25 мл)

Устойчив к транспортировке до -15°C.

БЕЗОПАСНОСТЬ

EUN208 – Содержит N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine, 1,2-Ethanediamine, N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl] и Dioctyltinbis(acetylacetonate). Может вызвать аллергическую реакцию.
EUN210 – Паспорт безопасности доступен по запросу.

УПАКОВКА

Код	Упаковка	Цвет	Шт. коробке	Код EAN
118411	290 мл	БЕЛЫЙ	12	8711595110907
118417	25 мл	БЕЛЫЙ	6	5948966013991
12011941	600 мл	БЕЛЫЙ	12	8711595202831

Реализация рекомендаций определяется действующими стандартами и должна соблюдаться при использовании продуктов. Ознакомьтесь с паспортом безопасности для получения информации о мерах предосторожности при использовании. Вся информация, содержащаяся в данном документе, основана на наших знаниях и опыте, носит рекомендательный характер и не является исчерпывающей. Компания Bostik не несёт ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, возникший в результате ошибок (включая редакционные), неполноты и/или неточностей в настоящем документе. Это относится, в том числе, к неполноте и/или неточности, вызванной изменениями, произошедшими между датой публикации документа и датой приобретения продукта. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в содержание настоящего документа. Компания Bostik не несёт ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, вызванный использованием продукта, описанного в настоящем документе. Пользователь обязан ознакомиться и понять информацию, содержащуюся в данном документе, касающуюся продукта, до его применения. Пользователь несёт ответственность за проведение необходимых испытаний для подтверждения пригодности продукта по назначению. Мы не имеем влияния на способ применения продукта и/или на любые обстоятельства, связанные с условиями хранения или транспортировки, и, следовательно, не несём ответственности за возможный ущерб.

Bostik Moldova

Strada Feredeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel: +373 22 429750

E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

BOSTIK HOTLINE

+373 (79) 408 394

