



SUPER COLOR

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

TECHNICAL SHEET 02/11/2023

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Глянцевая акриловая эмаль с металлическими частицами различных цветов для создания эффекта бриллианта
- Для внутренних и наружных работ
- Быстрое высыхание
- Устойчивость к погодным условиям и свету
- Не желтеет
- Высокая адгезия к различным основаниям, таким как металл (железо, латунь, алюминий), пластик ABS (кроме PP), дерево, стекло

ОПИСАНИЕ

Акриловая эмаль с металлическим эффектом для поверхностей из дерева, металла, алюминия, стекла, камня и различных пластиковых материалов. Идеально подходит как для декорирования предметов домашнего обихода, так и для окрашивания деталей велосипеда, скутеров и аксессуаров

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Очистите поверхность от маслянистых веществ и пыли. Удалите следы ржавчины с металлических поверхностей. При нанесении на пластик предварительно используйте грунт (адгезионный промотор) для пластика. Для повышения адгезии на алюминии предварительно используйте грунт (адгезионный промотор) для металлов. Закройте участки, которые не будут обрабатываться.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Используйте при температуре от +10°C до +25°C и максимальной влажности воздуха 60%. Поверхность, подлежащая окрашиванию, должна иметь ту же температуру, чтобы избежать проблем с адгезией и финишной отделкой. Для оптимального эффекта распыляйте с расстояния 20–25 см. Во время использования применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты (перчатки, очки и маски). Энергично встряхивайте баллон в течение 2 минут. Проведите пробное распыление на отдельной поверхности. Наносите тонкими слоями, перекрестными проходами, с интервалом 3–5 минут между слоями. После использования переверните баллон клапаном вниз и распыляйте несколько секунд. Не наносите на синтетические краски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса нетто	400 мл
Форма	Аэрозоль под давлением
Запах	Растворитель
Плотность при 20°C	0,75 ÷ 0,80 г/мл
Давление при 20°C	4,0 ± 0,5 бар
Давление при 50°C	8,0 ± 0,5 бар
Воспламенение	< 0° C
Вязкость Ford Cap 4	11,2"
Осадок в баллоне	От 16% до 18%
Размер частиц в зависимости от дробителя	От 5 до 6 микрон
Степень блеска	Глянец 75
Толщина 2 слоёв	7 микрон
Толщина 4 слоёв	25
Термостойкость	100-120°C
Высыхания без пыли	10 минут
Высыхание на ощупь	20 минут
Полное высыхание	24 часа

Защитный колпачок; цвет колпачка приблизительно соответствует оттенку краски в баллоне. Баллон объемом 400 мл покрывает поверхность площадью 1,5–2 м² в зависимости от цвета основания, толщины каждого слоя и количества нанесённых слоёв.

DEPOZITARE/TERMEN DE VALABILITATE

В оригинальной невскрытой упаковке, при температуре от 5°C до 25°C, срок годности составляет 24 месяца. Храните в сухом месте. Защищайте от прямых солнечных лучей и других источников тепла. Используйте только в сухой сезон, в местах, защищённых от ветра, и в хорошо проветриваемых помещениях. Соблюдайте предупреждающие надписи на этикетке.

МАРКИРОВКА

Все продукты BOSTIK соответствуют действующим нормативам по классификации и маркировке. Классификация и различение осуществляются в соответствии с положениями Всемирной согласованной системы классификации и маркировки химических веществ (GHS) в соответствии с Регламентом CLP 1272/2008 ЕС. Наши паспорта безопасности соответствуют действующей версии REACH 1907/2006 ЕС, Статья 31, Приложение II, с последующими изменениями и обновлениями.

Директива 2004/42/ЕС: ЛОС

Подкатегория: Специальные отделочные материалы

Предельное значение ЛОС: 840 г/л

Фактическое максимальное содержание: 640 г/л.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

BOSTIK обязуется разрабатывать составы продуктов без запрещённых или ограниченных веществ и обеспечивать наилучшие возможные характеристики. Колпачки и упаковка изготовлены из перерабатываемого материала

ОЧИСТКА

Убедитесь, что в баллоне не осталось остатков краски. Утилизируйте пустой баллон в соответствующие контейнеры для переработки. Баллоны с остатками краски необходимо сдавать в пункты сбора опасных или специальных отходов.

УПАКОВКА

Аэрозоль под давлением	Баллон 400мл	6 шт/коробке	BOSTIK
------------------------	--------------	--------------	--------

Рекомендации по применению даны для стандартных условий использования. Вся информация в данном документе основана на наших знаниях и опыте, носит справочный характер и не является исчерпывающей. Соблюдение этих рекомендаций обязательно, однако оно не исключает проведения предварительного теста, особенно при первом применении или при работе с определёнными основаниями, условиями нанесения или внешней среды. Ознакомьтесь с нашими Паспортами Безопасности для получения информации о мерах предосторожности при использовании.

DISCLAIMER

Компания Bostik предоставляет данный Технический Паспорт (TDS) исключительно в описательных и информационных целях. Он не является гарантией, договором или заменой профессиональной или специализированной консультации. Пожалуйста, ознакомьтесь также с местным Паспортом Безопасности продукта для информации, касающейся здоровья и безопасности. Заявления, технические данные, информация и рекомендации, содержащиеся в настоящем TDS, предоставлены «КАК ЕСТЬ» и не гарантируются и не подтверждаются каким-либо образом. Они представляют собой типичные результаты для соответствующих продуктов и основаны исключительно на исследованиях компании Bostik. Поскольку условия и методы использования продукции находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и ущерба любого рода или характера, которые могут возникнуть в результате любого использования продукции, её результатов или использования информации, содержащейся в данном документе.

Bostik Moldova
Strada Ferdeului 12A
Chisinau, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

BOSTIK HOTLINE

+373 (79) 408 394

Все указания, рекомендации, данные и нормы безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на нашем текущем опыте и не подразумевают никаких обязательств. Несмотря на то что документация была составлена с максимальной тщательностью, мы не несём ответственности за неточности, ошибки, опечатки или ошибки в составлении. Мы оставляем за собой право изменить соответствующий продукт, если сочтём это необходимым. Поскольку конструкция, качество основания и условия обработки не могут быть оценены с нашей стороны, мы не принимаем на себя ответственность за работы, выполненные на основе данной документации. Поэтому настоятельно рекомендуем проводить практические испытания непосредственно на месте. Ко всем продаваемым и поставляемым нами продуктам применяются наши Общие условия продажи и поставки.

