



# SUPER COLOR

## STAIN SEALER DECO EFFECT

### СПРЕЙ-КРАСКА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПЯТЕН НА СТЕНАХ

TECHNICAL SHEET 02/11/2023

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Матовая белая акриловая краска с высокой укрывистостью
- Обеспечивает изоляцию и маскировку пятен
- Пятна не проступают после нанесения дисперсионной краски
- Сокращает количество слоев и время окрашивания
- Эффективно скрывает пятна от дыма, сажи, грязи, жира, карандаша и маркера
- Поверхность готова к окрашиванию через 30 минут
- Рекомендуются для внутренних работ

#### ОПИСАНИЕ

Акриловая краска с высокой степенью покрывать пятна. Отлично маскирует. Сокращает количество слоев краски и время покраски. Скрывает пятна от дыма, сажи, грязи, жира, карандаша и маркера. Обработанная поверхность может быть покрашена через 30 минут. Подходит для нанесения на бетон, штукатурки, шпатлевку, гипсокартон, дерево, металл, алюминий, стекло, камень и различные виды пластика. Благодаря высокой кроющей способности и изоляционным свойствам пятен может оставаться без дополнительного покрытия.

#### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть прочной, чистой, сухой и не содержать пыли, масел или жира.

Удалите старые слои краски, шпатлевки, лака или ржавчины, затем отшлифуйте поверхность. Закройте участки, которые не подлежат обработке.

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Используйте при температуре от +10°C до +25°C и максимальной влажности воздуха 60%. Температура окрашиваемой поверхности должна соответствовать этим параметрам, чтобы избежать проблем с адгезией и качеством покрытия. Для оптимального эффекта распыляйте с расстояния 20–25 см. Во время работы используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (перчатки, очки и маску). Перед нанесением энергично встряхивайте баллон в течение 2 минут. Проведите тестовое распыление на отдельной поверхности. Наносите тонкими слоями, с перекрестным распылением, выдерживая интервал 3–5 минут между слоями. После использования переверните баллон клапаном вниз и распыляйте в течение нескольких секунд. Не наносите на синтетические краски.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса нетто	400 мл
Форма	Аэрозоль под давлением
Цвет	Белый
Запах	Растворитель
Плотность при 20°C	0,75 ÷ 0,80 г/мл
Давление при 20°C	4,0 ± 0,5 бар
Давление при 50°C	8,0 ± 0,5 бар
Температура воспламенения	< 0° C
Вязкость по Форду (чашка №4)	12"
Сухой остаток в упаковке	23,8%
Размер частиц в зависимости от мельницы	Между 0 и 2 микрон
Уровень блеска	Блеск 6-7
Толщина 2х слоев	15 микрон
Толщина 4х слоев	35 микрон
Термостойкость	100-120°C
Время высыхания без пыли	10 минут
Время отлипания (сухость на ощупь)	20 минут
Глубокое высыхание	24 часа

Защитная крышка; Цвет крышки примерно соответствует оттенку цвета в тубике.

Ёмкость 400 мл покрывает площадь 1,5 - 2 м<sup>2</sup> в зависимости от цвета поверхности, толщины каждого слоя и количества нанесённых слоёв.

Не рекомендуется применять на поверхностях из PE, PP, PTFE. Рекомендуется провести тест на небольшой поверхности перед обработкой всей площади.

#### ХРАНЕНИЕ/СРОК ГОДНОСТИ

В оригинальной невскрытой упаковке при температуре от +5°C до +25°C срок хранения составляет 60 месяцев. Хранить в сухом месте. Беречь от прямых солнечных лучей и источников тепла. Соблюдать предостережения, указанные на этикетке.

## МАРКИРОВКА

Все продукты BOSTIK соответствуют действующим нормативам по классификации и маркировке. Классификация и идентификация осуществляются в соответствии с положениями Глобально согласованной системы классификации и маркировки химических веществ (GHS), согласно Регламенту CLP 1272/2008 EC. Наши паспорта безопасности соответствуют актуальной версии REACH 1907/2006 EC, Статья 31, Приложение II с учетом всех последующих поправок и обновлений. Директива 2004/42/ЕС: ЛОС  
Подкатегория: специальные покрытия  
Предельное содержание ЛОС: 840 г/л  
Фактическое содержание ЛОС: 640 г/л

## ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

BOSTIK обязуется применять формулы продуктов без запрещенных или ограниченных веществ и обеспечивать наилучшие возможные характеристики.

## РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

Проверьте, чтобы в контейнере не осталось краски. Пустую тару утилизируйте в предназначенные для переработки контейнеры. Контейнеры с остатками краски подлежат утилизации в пунктах сбора опасных или специализированных отходов.

## Упаковка

КОНТЕЙНЕР ПОД ДАВЛЕНИЕМ	Баллон 400мл	6 шт./коробке	BOSTIK
----------------------------	--------------	---------------	--------

Рекомендации по применению определены для стандартных условий использования. Вся информация в этом документе основана на наших знаниях и опыте, служит в качестве указаний и не является исчерпывающей. Соблюдение этих рекомендаций обязательно, но не исключает необходимости предварительного тестирования, особенно для первого применения или для определенных типов поверхностей, условий применения или окружающей среды. Ознакомьтесь с нашими паспортами безопасности для мер предосторожности при использовании.

## DISCLAIMER

Bostik предоставляет этот Технический паспорт (ТДС) исключительно в информационных и описательных целях. Он не является гарантией, контрактом или заменой специализированной или профессиональной консультации. Пожалуйста, также ознакомьтесь с местным паспортом безопасности продукта для вопросов, касающихся здоровья и безопасности. Заявления, техническая информация, данные и рекомендации, содержащиеся в этом ТДС, предоставляются "КАК ЕСТЬ" и не гарантируются и не обеспечиваются в любом виде. Эти данные представляют собой типичные результаты для данных продуктов и основаны только на исследованиях Bostik. Поскольку условия и методы использования продуктов находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и убытков любого рода или характера, которые могут возникнуть при использовании продуктов, их результатов или информации, содержащейся в этом документе.

**Bostik Moldova**  
Strada Ferdeului 12A  
Chişinău, Moldova  
Tel.: +373 22 429750  
E-mail:  
infomd@bostik.com  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)

Все указания, рекомендации, технические данные и нормы безопасности основаны на тщательных исследованиях и нашем текущем опыте и не предполагают никаких обязательств. Несмотря на то что документация составлена с максимальной тщательностью, мы не несем ответственности за возможные неточности, ошибки, опечатки или упущения. Мы оставляем за собой право вносить изменения в продукт, если сочтем это необходимым. Поскольку конструкция, качество основания и условия применения не поддаются нашему контролю, мы не можем нести ответственность за работы, выполненные на основании данной документации. Поэтому настоятельно рекомендуем проводить самостоятельные практические испытания на объекте. Наши Общие условия продажи и поставки применяются ко всем продаваемым и поставляемым нами продуктам.

## КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

Tel.: +373 22 429750

