



TIGER IZOLANT ACRILIC

TECHNICAL SHEET 02/11/2022

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Можно покрывать вододисперсионными и синтетическими красками
- Отличная адгезия без грунтовки на большинстве поверхностей, даже на слегка влажных
- Экономичный и универсальный акриловый герметик
- Практически без запаха
- Лёгкое нанесение и очистка

ОПИСАНИЕ

Tiger Acryl Izolant — это универсальный герметик на основе акриловой дисперсии.

После нанесения продукт образует пластично-эластичный герметик в результате испарения воды из состава.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Правильно рассчитанный шов способен компенсировать движения между строительными материалами. Глубина шва всегда должна соответствовать его ширине. Как общее правило, при ширине шва до 10 мм соотношение глубины к ширине должно быть 1:1, при этом минимальные значения ширины и глубины составляют 5 мм. Для швов шире 10 мм глубина рассчитывается как ширина, делённая на 3, плюс 6 мм.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не рекомендуется для постоянной гидродинамической нагрузки.
- Не рекомендуется для оснований из PE, PP, PC, PMMA, PTFE, мягких пластиков, неопрена и битумных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модуль 100%	DIN 53504 S2	0,30 Н/мм ²
скорость нанесения	@ Ø 3 мм/4бар	450 г/мин
Температура нанесения		+5°C до+40°C
Основа		Акриловая дисперсия
Время затвердевания	@ +23°C/50% RH	2 мм/24 часа
Плотность	ISO 1183-1	1,71 г/мл
Удлинение при разрыве	DIN 53505/ ISO 868	200%
Расход	ISO 7390	< 2 мм
Стойкость к замораживанию при транспортировке		До -15°C
Движение шва		7,5%
Твердость Shore A	DIN 53505 / ISO 868	30
Формирование пленки	DBTM 16	5 мин. @+23°C/50% RH
Термостойкость		-20°C до +75°C
Прочность на растяжение	DIN 53504 S2	0,30 Н/мм ²

Эти значения являются типичными характеристиками и могут варьироваться на ±3%.

ПОДГОТОВКА И ФИНИШ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Температура нанесения от +5°C до +40°C (применимо к окружающей среде и поверхности). Все поверхности должны быть прочными, чистыми, сухими и не содержать следов жира и пыли. Поверхности должны быть очищены от всех рыхлых частиц, а впитывающие поверхности не должны быть абсолютно сухими. Очень пористые поверхности, такие как гипс, ячеистый бетон, известняк и т.п., необходимо загрунтовать смесью из 1 части Tiger Acryl Izolant и 2 частей воды. Всегда предварительно проверяйте адгезию перед нанесением. Загладьте и выровняйте с помощью воды.

ПОКРАСКА

Tiger Acryl Izolant poate fi acoperit cu vopsea, dupa uscarea completa a Tiger Acryl Izolant можно покрывать краской после полного высыхания герметика. Во время высыхания продукт может незначительно усаживаться, что может привести к растрескиванию краски. Обеспечивает отличное покрытие водоэмульсионными и синтетическими красками. Покрытие краской на водной основе с высоким содержанием наполнителя может вызвать образование трещин. Рекомендуется предварительно проверить совместимость с краской перед применением. Во время высыхания продукт может незначительно усаживаться, что может привести к растрескиванию краски. Обеспечивает отличное покрытие водоэмульсионными и синтетическими красками. Покрытие краской на водной основе с высоким содержанием наполнителя может вызвать образование трещин. Рекомендуется предварительно проверить совместимость с краской перед применением.

ОЧИСТКА

Инструменты необходимо очистить водой сразу после использования. Руки можно очистить с помощью Bostik Wipes и/или воды с мылом.

ЦВЕТ(ЦВЕТА)

-Белый

УПАКОВКА

- Картриджи по 260 мл, 12 картриджей в коробке.

СРОК ГОДНОСТИ

В нераскрытой оригинальной упаковке, при температуре от +5°C до +25°C. Срок годности составляет максимум 18 месяцев с даты производства при условии хранения в сухих помещениях.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед использованием обязательно ознакомьтесь и понять Паспорт безопасности продукта. Документ доступен по запросу или на нашем сайте.

СЕРТИФИКАТЫ

-EN 15651-1:F-EXT-INT 7.5P

Рекомендации по применению определены для стандартных условий использования. Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, основана на наших знаниях и опыте, служит в качестве рекомендаций и не является исчерпывающей. Соблюдение этих рекомендаций обязательно, но не исключает необходимость проведения предварительного теста, особенно при первом использовании или для определённых оснований, условий нанесения или окружающей среды. Ознакомьтесь с нашими Паспортами безопасности для получения информации о мерах предосторожности при применении.

DISCLAIMER

Bostik предоставляет настоящий Технический Паспорт продукта («TDS») исключительно в описательных и информационных целях. Он не представляет собой гарантию, договор или замену профессиональной или специализированной консультации. Пожалуйста, ознакомьтесь также с местным Паспортом безопасности продукта для получения информации по вопросам охраны здоровья и безопасности. Заявления, техническая информация, данные и рекомендации, содержащиеся в данном TDS, предоставлены «КАК ЕСТЬ» и не сопровождаются никакими гарантиями или обязательствами. Они представляют собой типичные характеристики соответствующих продуктов и основаны исключительно на исследованиях Bostik. Поскольку условия и методы использования продукции находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от какой-либо ответственности и ущерба любого рода, которые могут возникнуть в результате использования продукции, её результатов или использования информации, содержащейся в данном документе.

Bostik Moldova
Strada Ferdeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

Все указания, рекомендации, данные и нормы безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на нашем текущем опыте и не влекут за собой никаких обязательств. Несмотря на то, что документация была составлена с максимальной тщательностью, мы не несем ответственности за неточности, ошибки, опечатки или ошибки в составе. Мы оставляем за собой право вносить изменения в продукт, если сочтём это необходимым. Поскольку конструкция, качество основания и условия обработки не могут быть нами оценены, мы не принимаем на себя никакой ответственности за работы, выполненные на основании данной документации. Поэтому мы рекомендуем проводить практические испытания непосредственно на месте. Наши Общие условия продажи и поставки применимы ко всем продаваемым и поставляемым нами продуктам.

BOSTIK HOTLINE

+373 (79) 408 394

