



# FIXPRO ADEZIV DE MONTAJ POLIURETANIC

## Однокомпонентный клей D4

TECHNICAL SHEET 09/01/2023

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощный, долговечный и водостойкий клей
- Подходит для вертикального нанесения
- Отличная адгезия без грунтовки к большинству поверхностей, включая влажные
- Соответствует требованиям EN 204 – Класс D4

### ОПИСАНИЕ

FIXPRO ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ — это полиуретановый клей без растворителей, с пастообразной (тиксотропной) структурой, что делает его подходящим для вертикального нанесения. Клей затвердевает при взаимодействии с влагой поверхности и окружающей среды, образуя прочное, долговечное и водостойкое соединение.

### ОПИСАНИЕ

FIXPRO ADEZIV DE MONTAJ POLIURETANIC- разработан для склеивания дерева, металла, камня, бетона, ПВХ и изоляционных материалов, таких как ППУ, пенополистирол, минеральная вата и стекловата.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносите клей из картриджа на одну из поверхностей. Соедините склеиваемые материалы в пределах допустимого времени. Избегайте смещения.

#### Применение на панелях

Наносите FIXPRO ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ полосами по 6 мм, отступая 5 см от края и с интервалом примерно 20–40 см. Немедленно сильно прижмите панель к стене. Панели необходимо поддерживать до 24 часов.

#### Плиты, плитусы и другие применения

Наносите клей равномерно полосами с шагом 20 см. Материал устанавливайте с лёгким движением и равномерным нажимом. В завершение сильно прижмите. Из-за большого разнообразия поверхностей рекомендуется провести испытания перед нанесением. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с техническими бюллетенями на нашем сайте.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость нанесения	@ Ø4 мм/3 бар	400 г/мин
Температура применения		+5°C до +40°C
Основа		Полиуретан
Плотность	ISO 1183-1	1,46 г/мл
Морозостойкость при транспортировке		Pana la -15°C
Сопротивление сдвигу	Н/мм <sup>2</sup>	12 МПа
Формирование пленки	@ +23°C/50% RH	7 минут
Термостойкость		-30°C до +70°C

Это типичные значения

### ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не рекомендуется для PE, PP, PC, PMMA, PTFE, мягких пластиков, неопреновых и битумных оснований.
- Не рекомендуется в сочетании с хлоридами (бассейны).

### ПОДГОТОВКА И ФИНИШ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Температура нанесения (в зависимости от условий и основания): от +5°C до +40°C. Поверхности должны быть прочными, чистыми, сухими и без следов жира или пыли. Удалите с поверхности все непрочные частицы. Всегда предварительно проверяйте адгезию перед нанесением. Для правильного затвердевания одно из оснований должно быть пористым.

### ОЧИСТКА

Несхватившийся материал и инструменты можно очистить с помощью очистителя. Затвердевший материал можно удалить только механически. Руки можно очистить салфетками.

## СРОК ГОДНОСТИ

9 месяцев с даты производства при хранении в прохладном и сухом месте, в оригинальной неоткрытой упаковке, при температуре от +5°C до +25°C. Хранить упаковку в вертикальном положении.

## СЕРТИФИКАТЫ

A+ (Eurofins ISO 16000)  
EN 204 D4

## ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Паспорт безопасности продукта должен быть прочитан и понят перед использованием. Он доступен по запросу и на наших веб-сайтах.

## ГАРАНТИИ

Компания Bostik гарантирует, что её продукт соответствует заявленным характеристикам в течение всего срока годности.

## УПАКОВКА

Цвет	Светло-жёлтый
Картридж	300мл

Рекомендации по нанесению даны для стандартных условий эксплуатации. Вся информация в данном документе основана на наших знаниях и опыте, носит рекомендательный характер и не является исчерпывающей.

Соблюдение этих рекомендаций обязательно, однако это не исключает проведения предварительного теста, особенно при первом использовании или при работе с определёнными основаниями, условиями нанесения или окружающей среды. Ознакомьтесь с нашими Паспортами Безопасности для получения информации о мерах предосторожности при использовании.

## DISCLAIMER

Компания Bostik предоставляет настоящий Технический Паспорт Продукта («TDS») исключительно в описательных и информационных целях. Документ не представляет собой гарантию, договор или замену профессиональной консультации. Пожалуйста, ознакомьтесь также с местным Паспортом Безопасности продукта для информации по вопросам здоровья и безопасности. Утверждения, технические данные, информация и рекомендации, содержащиеся в настоящем TDS, предоставлены «КАК ЕСТЬ» и не сопровождаются какими-либо гарантиями или заверениями. Эти данные отражают типичные результаты для соответствующих продуктов и основаны исключительно на исследованиях Bostik. Поскольку условия и методы использования продукции находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от какой-либо ответственности и ущерба любого рода, которые могут возникнуть в результате использования продукции, её результатов или информации, содержащейся в настоящем документе.

**Bostik Moldova**  
Strada Feredeului 12A  
Chisinau, Moldova  
Tel.: +373 22 429750  
E-mail:  
infomd@bostik.com  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)

Все указания, рекомендации, данные и нормы безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на нашем текущем опыте и не подразумевают никаких обязательств. Несмотря на то, что документация была составлена с максимальной тщательностью, мы не несём ответственности за неточности, ошибки, опечатки или ошибки в составе. Мы оставляем за собой право вносить изменения в продукт, если сочтём это необходимым. Поскольку конструкция, качество основания и условия обработки не могут быть нами оценены, мы не можем нести ответственность за работы, выполненные на основании данной документации. Поэтому мы настоятельно рекомендуем проводить практические испытания на месте. Наши Общие условия продажи и поставки применяются ко всем продаваемым и поставляемым нами продуктам.

**BOSTIK HOTLINE**

**+373 (79) 408 394**

