



# SUPER COLOR

## БЕЛЫЙ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 02/11/2023

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Акриловая краска для окраски и ремонта белой бытовой техники
- Подходит для профессионального и бытового применения
- Для внутренних и наружных работ
- Быстрое высыхание
- Устойчива к погодным условиям и воздействию света
- Не желтеет
- Обеспечивает отличную адгезию к различным материалам, таким как металл (железо, латунь, алюминий), пластик ABS (не подходит для PP), дерево, стекло

### ОПИСАНИЕ

Быстросохнущая акриловая краска для мелких ремонтов белых бытовых приборов. Баллон объёмом 400 мл покрывает поверхность площадью 1,5–2 м<sup>2</sup> в зависимости от цвета основания, толщины каждого слоя и количества нанесённых слоёв.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхность должна быть чистой, сухой и без следов масел или жира. Баллон должен быть акклиматизирован до комнатной температуры. Удалите любые следы ржавчины с металлических поверхностей. При использовании на пластике предварительно используйте грунт (адгезионный праймер) для пластика. Для лучшей адгезии на алюминии используйте праймер (адгезионный праймер) для металлов. Используйте выравнивающую грунтовку для подготовки неровных поверхностей. Защитите участки, которые не будут обработаны.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Используйте при температуре от +100°C до +250°C и максимальной влажности воздуха 60%. Окрашиваемая поверхность должна быть той же температуры, чтобы избежать проблем с адгезией и финишным покрытием. Для оптимального эффекта распыляйте с расстояния 20-25 см. Во время работы используйте индивидуальные средства защиты (перчатки, очки и маску). Энергично встряхивайте баллон в течение 2 минут. Проведите тест на отдельной поверхности.

Наносите тонкими перекрёстными слоями, с интервалом 3-5 минут между слоями. После использования переверните баллон клапаном вниз и распыляйте несколько секунд. Не наносите на синтетические краски.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса нетто	400 мл
Форма	Аэрозоль под давлением
Цвет	Белый
Запах	Растворитель
Плотность при 20°C	0,75 ÷ 0,80 g/ml
Давление при 20°C	4,0 ± 0,5 bar
Давление при 50°C	8,0 ± 0,5 bar
Точка воспламенения	< 0° C
Вязкость Ford Cap 4	Между 11" и 12,5"
Сухой остаток в упаковке	Между 12% и 23,8%
Размер частиц в зависимости от мельницы	Между 0 и 2 микрон
Уровень блеска Матовый Глянцевый	Блеск между 20 и 35 Блеск между 85 и 90
Толщина 2 слоев	11 микрон
Толщина 4 слоев	32 микрон
Термостойкость	100-120°C
Время высыхания до отсутствия пыли	10 минут
Высыхание на отлипание	20 минут
Полное высыхание	24 часа

Защитный колпачок; цвет колпачка приблизительно соответствует оттенку краски внутри баллона.

## ХРАНЕНИЕ/СРОК ГОДНОСТИ

В оригинальной неоткрытой упаковке, при температуре от +5°C до +25°C, срок годности составляет 60 месяцев. Защищать от прямых солнечных лучей и других источников тепла. Использовать только в сухой сезон, в защищенных от ветра местах и в хорошо проветриваемых помещениях. Соблюдайте предупреждения на этикетке.

## МАРКИРОВКА

Все продукты BOSTIK соответствуют действующим нормативам по классификации и маркировке. Классификация и разграничение выполняются в соответствии с положениями Глобальной согласованной системы классификации и маркировки химических веществ (GHS) в соответствии с Регламентом CLP 1272/2008 ЕС. Наши паспорта безопасности соответствуют актуальной версии REACH 1907/2006 ЕС, статья 31, приложение II, а также последующим изменениям и обновлениям.

Директива 2004/42/ЕС: ЛОС

Подкатегория: Специальные отделочные материалы

Предельное значение ЛОС: 840 г/л

Фактическое максимальное содержание: 640 г/л.

## ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Компания BOSTIK обязуется разрабатывать составы продукции без использования запрещённых или ограниченных веществ, стремясь достичь наилучших возможных характеристик.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Убедитесь, что в баллоне не осталось остатков краски. Пустую упаковку утилизируйте в соответствующие контейнеры для переработки. Баллоны с остатками краски необходимо сдавать в пункты приёма опасных или специальных отходов.

## AMBALARE

РЕЗЕРВУАР ПОД ДАВЛЕНИЕМ	БАЛЛОН 400МЛ	6 ШТ./КОРОБКА	BOSTIK
-------------------------	--------------	---------------	--------

Рекомендации по применению даны для стандартных условий эксплуатации. Вся информация в данном документе основана на наших знаниях и опыте, носит справочный характер и не является исчерпывающей. Соблюдение этих рекомендаций обязательно, однако оно не исключает необходимости проведения предварительного тестирования, особенно при первом использовании или при работе с определёнными основаниями, в особых условиях нанесения или окружающей среды. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Паспортами безопасности для получения информации о мерах предосторожности при использовании.

## DISCLAIMER

Компания Bostik предоставляет данный Технический паспорт продукта (TDS) исключительно в описательных и информационных целях. Он не представляет собой ни гарантию, ни контракт, ни замену профессиональной консультации. Пожалуйста, ознакомьтесь также с местным Паспортом безопасности продукта для получения информации о здоровье и безопасности. Заявления, технические данные, информация и рекомендации, содержащиеся в данном TDS, предоставляются «КАК ЕСТЬ» и не сопровождаются никакими гарантиями или обязательствами. Эти данные отражают типичные характеристики соответствующих продуктов и основаны исключительно на исследованиях компании Bostik. Поскольку условия и способы использования продукции находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и убытков любого рода, которые могут возникнуть в результате использования продукции, её результатов или использования информации, содержащейся в данном документе.

Bostik Moldova  
Strada Ferdeului 12A  
Chişinău, Moldova  
Tel.: +373 22 429750  
E-mail: infomd@bostik.com  
www.bostik.com

Все указания, рекомендации, технические данные и нормы безопасности основаны на тщательных исследованиях и нашем текущем опыте и не представляют собой обязательства. Несмотря на то, что документация была составлена с максимальной тщательностью, мы не несем ответственности за возможные неточности, ошибки, опечатки или погрешности в содержании. Мы оставляем за собой право вносить изменения в продукт, если сочтём это необходимым. Поскольку проектирование, качество основания и условия обработки не могут быть оценены нами, мы не принимаем на себя ответственность за работы, выполненные на основе данной документации. Поэтому мы настоятельно рекомендуем проводить практические испытания на месте самостоятельно. На все продаваемые и поставляемые нами продукты распространяются наши Общие условия продажи и поставки.

## КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

Tel.: +373 22 429750

