



# SUPER COLOR

## ТЕРМОСТОЙКАЯ СПРЕЙ - КРАСКА HEAT RESISTANT

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 02/11/2023

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специальная краска на основе силиконовой смолы, устойчивая к воздействию высоких температур
- Для внутренних и наружных работ
- Термостойкость:
  - ✓ 650°C (матовый черный, алюминий, антрацит, красный, белый), с максимальной температурной нагрузкой до 800°C
  - ✓ 350°C (прозрачный, глянцевый черный)
- Устойчива к погодным условиям и воздействию света
- Не желтеет

### ОПИСАНИЕ

Термостойкое покрытие для поверхностей, подверженных к воздействию очень высоких температур. Подходит для выхлопных труб, коллекторов, радиаторов, батарей, дымоходов, печей и духовок. Матовая отделка, за исключением глянцевого черного покрытия.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Отшлифуйте поверхность, затем очистите, обезжирьте и высушите перед нанесением. Удалите все следы ржавчины с металлов. Закройте участки, которые не будут обрабатываться.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Используйте при температуре от +100°C до +250°C и относительной влажности воздуха не выше 60%. Температура окрашиваемой поверхности должна быть одинаковой по всей площади, чтобы избежать проблем с адгезией и качеством покрытия. Для оптимального результата распыляйте с расстояния 20–25 см. Во время работы используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (перчатки, очки, маску). Энергично встряхивайте баллон в течение 2 минут перед использованием. Проведите тестовое распыление на отдельной пробной поверхности. Наносите тонкими слоями с перекрестным наложением, соблюдая интервал 3–5 минут между слоями. После использования переверните баллон клапаном вниз и продуйте в течение нескольких секунд. Не наносить на синтетические краски.

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ** для термостойкой краски:  
После нанесения последнего слоя краска должна сохнуть минимум 2 дня.

Окончательный цвет формируется только после выполнения следующих процедур. На третий день после нанесения окрашенный объект необходимо постепенно нагреть до температуры 250–300°C и выдержать при ней не менее 30 минут для экранирования и окончательной стабилизации покрытия.

**ВНИМАНИЕ:** недавно нанесённый продукт имеет полуглянцевую поверхность (для непрозрачных цветов). После выполнения процедуры термостабилизации покрытие становится матовым (исключение — глянцевая чёрная отделка).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Масса-нетто                             | 400 мл                                                          |
| Цвет                                    | Черный, Серый, Антрацит, Коричневый, Красный, Серебряный, Белый |
| Запах                                   | Растворитель                                                    |
| Плотность при 20°C                      | 0,75 ÷ 0,80 г/мл                                                |
| Давление при 20°C                       | 4,0 ± 0,5 бар                                                   |
| Давление при 50°C                       | 8,0 ± 0,5 бар                                                   |
| Температура воспламенения               | < 0° C                                                          |
| Вязкость по Форду (чашка №4)            | между 10,8" и 11"                                               |
| Сухой остаток в упаковке                | между 16,8% и 21%                                               |
| Размер частиц в зависимости от мельницы | между 0 и 2 микрон                                              |
| Уровень блеска:<br>Матовый, Глянцевый   | Блеск между 8 и 10<br>Блеск 85                                  |
| Толщина 1-го слоя                       | 11 микрон                                                       |
| Толщина 3-х слёв                        | 30 микрон                                                       |
| Термостойкость                          | В соответствии с описанием выше                                 |
| Время высыхания без пыли                | 10 минут                                                        |
| Сушка на ощупь                          | 20 минут                                                        |
| Глубокая сушка                          | 24 часа                                                         |

Защитная крышка; цвет крышки примерно соответствует оттенку краски в тубике.

Емкость 400 мл покрывает площадь 1,5 - 2 м² в зависимости от цвета поверхности, толщины каждого слоя и количества нанесенных слоев.

## ХРАНЕНИЕ/СРОК ГОДНОСТИ

В оригинальной невскрытой упаковке при температуре от +5°C до +25°C срок хранения составляет 60 месяцев. Хранить в сухом месте. Беречь от прямых солнечных лучей и источников тепла. Соблюдать предостережения, указанные на этикетке.

## МАРКИРОВКА

Все продукты BOSTIK соответствуют действующим нормативам по классификации и маркировке. Классификация и идентификация осуществляются в соответствии с положениями Глобально согласованной системы классификации и маркировки химических веществ (GHS), согласно Регламенту CLP 1272/2008 ЕС. Наши паспорта безопасности соответствуют актуальной версии REACH 1907/2006 ЕС, Статья 31, Приложение II с учетом всех последующих поправок и обновлений. Директива 2004/42/ЕС: ЛОС  
Подкатегория: специальные покрытия  
Предельное содержание ЛОС: 840 г/л  
Фактическое содержание ЛОС: 640 г/л

## ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Компания BOSTIK стремится разрабатывать составы продукции без использования запрещённых или ограниченных веществ и обеспечивать максимально возможную эффективность.

## СОРТИРОВКА ОТХОДОВ

Проверьте, чтобы в контейнере не осталось краски. Пустую тару утилизируйте в предназначенные для переработки контейнеры. Контейнеры с остатками краски подлежат утилизации в пунктах сбора опасных или специализированных отходов.

## УПАКОВКА

|                       |              |               |        |
|-----------------------|--------------|---------------|--------|
| ЕМКОСТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ | БАЛЛОН 400МЛ | 6 ШТ./КОРОБКА | BOSTIK |
|-----------------------|--------------|---------------|--------|

Рекомендации по применению разработаны для стандартных условий эксплуатации. Вся информация, содержащаяся в данном документе, основана на наших знаниях и опыте, носит справочный характер и не является исчерпывающей. Соблюдение этих рекомендаций обязательно, однако это не исключает необходимость проведения предварительного тестирования, особенно при первом использовании или при работе с определёнными основаниями, в особых условиях нанесения или окружающей среды. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Паспортами безопасности для получения информации о мерах предосторожности при использовании.

Компания Bostik предоставляет данный Технический паспорт продукта (TDS) исключительно в описательных и информационных целях. Он не представляет собой ни гарантию, ни договор, ни замену профессиональной или специализированной консультации. Пожалуйста, ознакомьтесь также с местным Паспортом безопасности продукта для получения информации о здоровье и безопасности. Все заявления, технические данные и рекомендации, содержащиеся в настоящем TDS, предоставляются «КАК ЕСТЬ» и не сопровождаются никакими гарантиями или обязательствами. Они отражают типичные характеристики соответствующих продуктов и основаны исключительно на исследованиях компании Bostik. Поскольку условия и способы использования продукции находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от какой-либо ответственности и убытков любого рода, которые могут возникнуть в результате применения продукции, её результатов или использования информации, содержащейся в данном документе.

**Bostik Moldova**  
Strada Feredeului 12A  
Chisinau, Moldova  
Tel.: +373 22 429750  
E-mail:  
infomd@bostik.com  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)

## КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

Tel.: +373 (79) 408 394



Все указания, рекомендации, технические данные и нормы безопасности основаны на тщательных исследованиях и нашем текущем опыте и не представляют собой каких-либо обязательств. Несмотря на то, что документация составлена с максимальной тщательностью, мы не несем ответственности за возможные неточности, ошибки, опечатки или неточности в содержании. Мы оставляем за собой право вносить изменения в продукт, если сочтём это необходимым. Поскольку проектирование, качество основания и условия применения не могут быть оценены нами, мы не принимаем на себя ответственность за результаты работ, выполненных на основе данной документации.