



SUPER COLOR

SPRAY CLEAR VARNISH

Декоративный лак

TECHNICAL SHEET 02/11/2023

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Акриловый лак для профессионалов и любителей
- Для внутренних и наружных работ
- Применим на акриловые краски; быстрое высыхание
- Устойчивость к погодным условиям и свету
- Не желтеет
- Высокая адгезия к различным основаниям, таким как металл (железо, латунь, алюминий), пластик ABS (кроме PP), дерево, стекло

ОПИСАНИЕ

Декоративный акриловый лак с быстрым высыханием для поверхностей из дерева, металла, алюминия, стекла, ABS. Может наноситься как на основание, так и на ранее нанесённый слой акриловой краски.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхность должна быть чистой, сухой, без следов маслянистых веществ и жиров. Удалите следы ржавчины с металлических поверхностей. При нанесении на пластик предварительно используйте грунт (адгезионный промотор) для пластика. Для повышения адгезии на алюминии предварительно используйте грунт (адгезионный промотор) для металлов. Используйте предварительно грунтовочную-наполняющую основу для выравнивания поверхностей. Отшлифуйте поверхность (зернистость 600). Закройте участки, которые не будут обрабатываться. Рекомендуется защищать малярной лентой поверхности, которые не будут окрашиваться. Предварительно протестируйте совместимость цвета в менее заметном месте. Не предназначен для исправления неровностей обрабатываемой поверхности.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Используйте при температуре от +10°C до +25°C и максимальной влажности воздуха 60%. Поверхность, подлежащая окрашиванию, должна иметь ту же температуру, чтобы избежать проблем с адгезией и финишной отделкой. Для оптимального эффекта распыляйте с расстояния 20–25 см. Во время использования применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты (перчатки, очки и маски). Энергично встряхивайте баллон в течение 2 минут. Проведите пробное распыление на отдельной поверхности. Наносите тонкими слоями, перекрестными проходами, с интервалом 3–5 минут между слоями. После использования прочистите сопло (переверните баллон вверх дном и удерживайте нажатой насадку примерно 5 секунд). Не наносите на синтетические краски. Защитный колпачок; цвет колпачка приблизительно соответствует оттенку краски в баллоне. Баллон объемом 400 мл покрывает поверхность площадью 1,5–2 м² в зависимости от цвета основания, толщины каждого слоя и количества нанесённых слоёв.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса нетто	400 мл
Форма	Аэрозоль под давлением
Запах	Растворитель
Плотность при 20°C	0,75 ÷ 0,80 г/мл
Давление при 20°C	4,0 ± 0,5 бар
Давление при 50°C	8,0 ± 0,5 бар
Воспламенение	< 0° C
Вязкость Ford Cap 4	от 11" при 12,5"
Осадок в баллоне	От 12% до 23,8%
Размер частиц	От 0 до 2 микрон
Степень блеска	Глянцевый
Толщина 2 слоёв	11 микрон
Толщина 4 слоёв	32 микрон
Термостойкость	100-120°C
Высыхания без пыли	10 минут
Высыхание на ощупь	20 минут
Полное высыхание	24 часа

ХРАНЕНИЕ/СРОК ГОДНОСТИ

В оригинальной невскрытой упаковке, при температуре от 5°C до 25°C, срок годности составляет 60 месяцев. Храните в сухом месте. Защищайте от прямых солнечных лучей и других источников тепла. Соблюдайте предупреждающие надписи на этикетке.

МАРКИРОВКА

Все продукты BOSTIK соответствуют действующим нормативам по классификации и маркировке. Классификация и различение осуществляются в соответствии с положениями Всемирной согласованной системы классификации и маркировки химических веществ (GHS) в соответствии с Регламентом CLP 1272/2008 ЕС. Наши паспорта безопасности соответствуют действующей версии REACH 1907/2006 ЕС, Статья 31, Приложение II, с последующими изменениями и обновлениями.

Директива 2004/42/ЕС: ЛОС

Подкатегория: Специальные отделочные материалы
Предельное значение ЛОС: 840 г/л

Фактическое максимальное содержание: 640 г/л.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

BOSTIK обязуется разрабатывать составы продуктов без запрещённых или ограниченных веществ и обеспечивать наилучшие возможные характеристики. Колпачки и упаковка изготовлены из перерабатываемого материала

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

Убедитесь, что в баллоне не осталось остатков краски. Утилизируйте пустой баллон в соответствующие контейнеры для переработки. Баллоны с остатками краски необходимо сдавать в пункты сбора опасных или специальных отходов.

УПАКОВКА

Аэрозоль под давлением	Баллон 400мл	6 шт/коробке	BOSTIK
------------------------	--------------	--------------	--------

Рекомендации по применению даны для стандартных условий использования. Вся информация в данном документе основана на наших знаниях и опыте, носит справочный характер и не является исчерпывающей. Соблюдение этих рекомендаций обязательно, однако оно не исключает проведения предварительного теста, особенно при первом применении или при работе с определёнными основаниями, условиями нанесения или внешней среды. Ознакомьтесь с нашими Паспортами Безопасности для получения информации о мерах предосторожности при использовании.

DISCLAIMER

Компания Bostik предоставляет данный Технический Паспорт (TDS) исключительно в описательных и информационных целях. Он не является гарантией, договором или заменой профессиональной или специализированной консультации. Пожалуйста, ознакомьтесь также с местным Паспортом Безопасности продукта для информации, касающейся здоровья и безопасности. Заявления, технические данные, информация и рекомендации, содержащиеся в настоящем TDS, предоставлены «КАК ЕСТЬ» и не гарантируются и не подтверждаются каким-либо образом. Они представляют собой типичные результаты для соответствующих продуктов и основаны исключительно на исследованиях компании Bostik. Поскольку условия и методы использования продукции находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и ущерба любого рода или характера, которые могут возникнуть в результате любого использования продукции, её результатов или использования информации, содержащейся в данном документе.

Bostik Moldova
Strada Ferdeului 12A
Chisinau, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

BOSTIK HOTLINE

+373 (79) 408 394

Все указания, рекомендации, данные и нормы безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на нашем текущем опыте и не подразумевают никаких обязательств. Несмотря на то что документация была составлена с максимальной тщательностью, мы не несём ответственности за неточности, ошибки, опечатки или ошибки в составлении. Мы оставляем за собой право изменить соответствующий продукт, если сочтём это необходимым. Поскольку конструкция, качество основания и условия обработки не могут быть оценены с нашей стороны, мы не принимаем на себя ответственность за работы, выполненные на основе данной документации. Поэтому настоятельно рекомендуем проводить практические испытания непосредственно на месте. Ко всем продаваемым и поставляемым нами продуктам применяются наши Общие условия продажи и поставки.

