SUPER COLOR

SPRAY ДЛЯ РЕТУШИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Спрей для декоративной покраски.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 02/11/2023

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Акриловая краска, для профессионального и любительского применения
- Для внутренних и наружных работ
- Быстрое высыхание
- Устойчива к погодным условиям и свету
- Не желтеет
- Высокая адгезия к различным материалам, таким какметалл (железо, латунь, алюминий), пластиковые материалы ABS (не для PP), дерево, стекло

ОПИСАНИЕ

Быстросохнущая акриловая декоративная краска для поверхностей из дерева, металла, алюминия, стекла, ABS.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой, сухой и без следов масел или жира. Удалите любые следы ржавчины с металлических поверхностей. При использовании на пластике предварительно используйте грунт (адгезионный праймер) для пластика. Для лучшей адгезии на алюминии используйте праймер (адгезионный праймер) для металлов. Используйте выравнивающую грунтовку для подготовки неровных поверхностей. Отшлифуйте поверхность (зернистость 600). Защитите участки, которые не будут обработаны, с помощью малярной ленты. Рекомендуется проверить совместимость цвета на менее заметном участке. Не используется для выравнивания неровностей на обрабатываемой поверхности.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Используйте при температуре от +100°C до +250°C и максимальной влажности воздуха 60%. Окрашиваемая поверхность должна быть той же температуры, чтобы избежать проблем с адгезией и финишным покрытием. Для оптимального эффекта распыляйте с расстояния 20-25 см. Во время работы используйте индивидуальные средства защиты (перчатки, очки и маску). Энергично встряхивайте баллон в течение 2 минут. Проведите пробное распыление на отдельной поверхности. Наносите тонкими перекрёстными слоями с интервалом 3-5 минут между слоями. После использования очистите сопло, перевернув баллон вверх дном и удерживая сопло нажатым около 5 секунд. Не наносите на синтетические краски. Защитный колпачок; цвет колпачка приблизительно соответствует оттенку краски внутри баллона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса нетто	400 мл
форма	Аэрозоль под давлением
Запах	Растворитель
Плотность при 20ºC	0,75 ÷ 0,80 g/ml
Плотность при 20ºC	4,0 ± 0,5 bar
Плотность при 50ºC	8,0 ± 0,5 bar
Точка воспламенения	< 0° C
Вязкость Ford Cap 4	Между 11'' su12,5''
Сухой остаток в упаковке	Между 12% и 23,8%
Размер частиц	Между 0 и 2 микрон
Уровень блеска	Глянцевфый
Толщина 2х слоев	11 микрон
Толщина 4х слоев	32 микрон
Термостойкость	100-120°C
Время высыхания	10 минут
Время отлипа	20 минут
Полное высыхание	24 часов

Баллон объёмом 400 мл покрывает поверхность площадью 1,5-2 м² в зависимости от цвета основания, толщины каждого слоя и количества нанесённых слоёв.

ХРАНЕНИЕ/СРОК ГОДНОСТИ

В оригинальной нвсрыткрытой упаковке при температуре от +5°C до +25°C срок годности составляет 60 месяцев. Храните в сухом месте. Защищайте от прямых солнечных лучей и других источников тепла. Соблюдайте предупреждения на этикетке.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

BOSTIK обязуется применять формулы продуктов без запрещенных или ограниченных веществ и обеспечивать наилучшие возможные характеристики.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

Проверьте, чтобы в контейнере не осталось краски. Пустой контейнер выбрасывайте в соответствующие контейнеры для переработки. Контейнеры с остатками краски должны утилизироваться в пунктах сбора для опасных или специализированных отходов.

ЦВЕТА

RAL 1015 СВЕТЛЫЙ СЛОНОВАЯ КОСТЬ
RAL 1023 ЖЕЛТЫЙ ТРАФИК
RAL 2003 ПАСТЕЛЬНЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ
RAL 2004 ЧИСТЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ
RAL 3000 КРАСНЫЙ ОГОНЬ
RAL 3003 КРАСНЫЙ РУБИН
RAL 3004 ЧЕРВОНО-ПУРПУРНЫЙ
RAL 3005 ВИНОВЫЙ КРАСНЫЙ
RAL 3011 ТЕМНО-КРАСНЫЙ
RAL 3015 СВЕТЛЫЙ РОЗОВЫЙ
RAL 3020 КРАСНЫЙ ТРАФИК
RAL 4005 ЛИЛОВЫЙ СИНИЙ
RAL 4008 СИГНАЛЬНЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ
RAL 4010 МАГЕНТА
RAL 5002 УЛЬТРАМАРИН
RAL 5003 САПФИРОВЫЙ СИНИЙ
RAL 5005 СИГНАЛЬНЫЙ СИНИЙ
RAL 5010 СИНИЙ
RAL 9005 ТЕМНЫЙ ЧЕРНЫЙ
RAL 9005 МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ
RAL 9006 АЛЮМИНИЕВО-БЕЛЫЙ
RAL 9010 БЕЛЫЙ
RAL 9016 БЕЛЫЙ ТРАФИК
RAL 9002 СВЕТЛЫЙ СЕРЫЙ

МАРКИРОВКА

Все продукты BOSTIK соответствуют действующим нормативам по классификации и маркировке. Классификация и различие проводятся в соответствии с положениями Глобально согласованной системы классификации и маркировки химических веществ (GHS), согласно Регламенту CLP 1272/2008 ЕС. Наши паспорта безопасности соответствуют текущей версии REACH 1907/2006 ЕС, Статья 31, Приложение II и последующим изменениям или обновлениям. Директива 2004/42/ЕС: ЛОС
Подкатегория: Специальные покрытия Предел содержания ЛОС: 840 г/л Максимальное реальное содержание: 640 г/л

УПАКОВКА

КОНТЕЙНЕР ПОД ДАВЛЕНИЕМ	Баллон 400мл	6 шт./коробке	BOSTIK

Рекомендации по применению определены для стандартных условий использования. Вся информация в этом документе основана на наших знаниях и опыте, служит в качестве указаний и не является исчерпывающей. Соблюдение этих рекомендаций обязательно, но не исключает необходимости предварительного тестирования, особенно для первого применения или для определенных типов поверхностей, условий применения или окружающей среды. Ознакомьтесь с нашими паспортами безопасности для мер предосторожности при использовании.

DISCLAIMER

Bostik предоставляет этот Технический паспорт (ТДС) исключительно в информационных и описательных целях. Он не является гарантией, контрактом или заменой специализированной или профессиональной консультации. Пожалуйста, также ознакомьтесь с местным паспортом безопасности продукта для вопросов, касающихся здоровья и безопасности. Заявления, техническая информация, данные и рекомендации, содержащиеся в этом ТДС, предоставляются "КАК ЕСТЬ" и не гарантируются и не обеспечиваются в любом виде. Эти данные представляют собой типичные результаты для данных продуктов и основаны только на исследованиях Bostik. Поскольку условия и методы использования продуктов находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и убытков любого рода или характера, которые могут возникнуть при использовании продуктов, их результатов или информации, содержащейся в этом документе.

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chisinau, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН
Tel.: +373 22 429750

Все указания, рекомендации, технические данные и нормы безопасности основаны на тщательных исследованиях и нашем текущем опыте и не представляют собой обязательства. Несмотря на то, что документация была составлена с максимальной тщательностью, мы не несем ответственности за возможные неточности, ошибки, опечатки или погрешности в содержании.Мы оставляем за собой право вносить изменения в продукт, если сочтём это необходимым. Поскольку проектирование, качество основания и условия обработки не могут быть оценены нами, мы не принимаем на себя ответственность за работы, выполненные на основе данной документации. Поэтому мы настоятельно рекомендуем проводить практические испытания на месте самостоятельно. На все продаваемые и поставляемые нами продукты распространяются наши Общие условия продажи и поставки.