



## DENBIT MASĂ DE ȘPACLU

Pastă de reparare și etanșare pe bază de bitum



### AVANTAJE

- Fara solventi, imbogatita cu polimeri
- Pentru reparatii rapide
- Gata de utilizare, usor de aplicat
- Pentru suprafete orizontale si verticale

### DESCRIERE

**DENBIT MASA DE ȘPACLU** este un etansant de reparatii de inalta calitate, pe baza de bitum cu polimeri, pentru umplerea porilor, fisurilor, ce poate fi utilizat atat pe suprafete orizontale, cat si verticale.

### DOMENII DE APLICARE

**DENBIT MASA DE ȘPACLU** este adecvat in exterior pentru repararea si etansarea membranelor bituminoase, a gaurilor din stratul suport, conexiunilor, zonelor de tubulatura si a scurgerilor. Adecvat pentru suporturi precum membrane bituminoase, si straturi bituminoase de acoperire, beton, tencuiala, zidarie, sape, metal, etc.

### MOD DE UTILIZARE

Se aplică cu ajutorul unei spatule sau gletiere și se întinde pe zona care necesită reparare/etanșare sau pe suprafața materialului ce urmează a fi lipit.

Grosimea stratului: nu aplicați straturi mai groase de 4 mm. Se pot aplica ulterior (după uscare) straturi suplimentare.

Lipirea polistirenului: În cazul lipirii polistirenului, se recomandă întinderea într-un strat subțire (aproximativ 1 mm) pe întreaga suprafața a placii.

Recomandare: Se recomandă tratarea prealabilă a stratului suport cu un grund pe bază de bitum (DENBIT GRUND Rapid), mai ales în cazul straturilor suport foarte absorbante sau pentru materialele care ar putea avea o aderență mai mică.

Feriti suprafata aplicata de ploaie pana in momentul uscarii complete (2-3 zile).



1,4kg/  
m<sup>2</sup>/mm

### CARACTERISTICI TEHNICE

|                         |                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Culoare                 | Negru                                                                                                                         |
| Compozitie              | Agent de umplere a porilor si de etansare a reparatiilor, pe baza de bitum                                                    |
| Timp de uscare          | 24 de ore per mm grosime, la temperatura de +23°C si 55% umiditate aer                                                        |
| Temperatura de aplicare | +5°C pana la +30°C (evitati expunerea directa la radiatiile solare). Nu aplicati niciodata acest produs pe suportul inghetat. |
| Curatare                | Cu apa, imediat dupa utilizare                                                                                                |
| Consum                  | Aproximativ 1,4 kg/m <sup>2</sup> pe 1 mm grosime                                                                             |
| Termen de valabilitate  | 24 de luni                                                                                                                    |

## PREGATIREA SUPORTULUI

Suportul care urmeaza sa fie tratat/reparat trebuie sa fie solid (rezistent), uscat, curat si lipsit de ulei, grasime, praf si bucati desprinse sau friabile. Rugina trebuie indepartata.

Amorsati suporturile foarte absorbante cu **DenBit GRUND RAPID**.

**Nu** aplicati produsul pe suprafete inghetate sau cu apa!

Produsul se poate aplica pe suprafete usor umede, dar se recomanda aplicarea pe suprafata uscata (apa incetineste procesul de uscare sau chiar il poate impiedica in situatia in care sursa este una continua).

## DEPOZITARE / TERMEN DE VALABILITATE

**DENBIT MASA DE SPACLU** trebuie pastrat la loc racoros, uscat si protejat de inghet, de preferinta intre 15°C si 25°C.

**DENBIT MASA DE SPACLU** poate fi depozitat timp de 24 de luni in ambalajul original inchis si depozitat corect.

## SIGURANTA

Pentru detalii suplimentare, consultati Fisa cu Date de Securitate la <https://bostikdsd.thewerco.com>

## AMBALARE

| Cod SAP  | Cod EAN       | Ambalare | Buc./palet |
|----------|---------------|----------|------------|
| 30631309 | 5948966025987 | 1 kg     | 360        |
| 30631291 | 5948966025994 | 7 kg     | 64         |



1,4kg/  
m<sup>2</sup>/mm

Recomandarile de aplicare sunt definite pentru conditii standard de utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativa, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o prima utilizare sau pentru anumite suprafete suport, conditii de aplicare sau de mediu. Consultati Fisele noastre cu Date de Securitate pentru precautiile de utilizare.

## DISCLAIMER

Bostik furnizeaza aceasta Fisa Tehnica („TDS”) doar pentru scopuri descriptive si informative. Aceasta nu reprezinta o garantie, un contract sau un substitut pentru consultanta de specialitate sau profesionala. Va rugam sa consultati, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru consideratii privind sanatatea si siguranta. Afirmatiile, informatiile tehnice, datele si recomandările continute in prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” si nu sunt garantate sau asigurate in niciun fel. Acestea reprezinta rezultate tipice pentru produsele respective si se bazeaza doar pe cercetarile Bostik. Deoarece conditiile si metodele de utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, Bostik isi declina in mod expres orice responsabilitate si daune de orice fel sau natura care ar putea aparea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informatiilor continute in acest document.

Bostik România  
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea  
070000 ILFOV  
Tel.: +40 (372) 833 300  
E-mail: [info@bostik.com](mailto:info@bostik.com)  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)

Bostik Moldova  
Strada Ferdeului 12A  
Chişinău, Moldova  
Tel.: +373 22 429750  
E-mail: [info@bostik.com](mailto:info@bostik.com)  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)

Toate indicatiile, recomandările, cifrele si normele de siguranta furnizate se bazeaza pe cercetari atente, precum si pe experienta noastra actuala si nu implica nicio obligatie. Desi documentatia a fost intocmita cu cea mai mare atentie, nu ne asumam nicio raspundere pentru inexactitati, greseli, erori de compozitie sau de tiparire. Ne rezervam dreptul de a modifica produsul respectiv in cazul in care consideram ca este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului si conditiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio raspundere pentru lucrarile efectuate pe baza acestei documentatii. Prin urmare, va recomandam sa efectuati personal testele practice la fata locului. Termenii si Conditile noastre generale de Vanzare si Livrare se aplica tuturor produselor vandute si livrate de noi.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300

