



DENBIT ADEZIV MEMBRANE BITUMINOASE ȘI PLĂCI POLISTIREN

Битумный клеевой состав с добавками для холодного приклеивания

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Битумный клеевой состав для холодного нанесения
- Без растворителя, готов к применению и прост в использовании
- Для битумной черепицы и мембран
- Для плит из пенополистирола XPS или EPS
- Для горизонтальных и вертикальных поверхностей

ОПИСАНИЕ

DENBIT ADEZIV MEMBRANE BITUMINOASE SI PLACI POLISTIREN — это битумный клеевой состав без растворителей для холодного нанесения, предназначенный для приклеивания (по периметру или на всю поверхность) плит из пенополистирола (EPS или XPS) или битумных мембран к битумным или бетонным плитам, обеспечивая быстрое начальное сцепление.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для приклеивания пенополистирола в зонах гидроизоляции подвалов или гидроизоляции плит и полов. Подходит для приклеивания гидроизоляционных мембран на плоских кровлях (с уклоном до 5%) или для гидроизоляции подземных частей зданий. Обеспечивает адгезию к поверхностям: битумным, бетонным, металлическим, керамическим, из ячеистого бетона (газобетона) или древесины.

ПРОВЕРКА И ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность, подлежащая обработке, должна быть сухой, прочной, чистой и свободной от: масел, жиров, отслаивающихся разделительных слоев, а также от свободных частиц.

Для пористых поверхностей (например, кирпич, газобетон) необходимо нанести слой битумной грунтовки (например, DenBit Grund Rapid) перед нанесением клея. Допускается нанесение на слегка влажные поверхности, не имеющие водяной корки и не находящиеся в прямом контакте с водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Черный
Состав	Битумный клеевой состав без растворителей
Время высыхания	24-48 часа
Температура нанесения	От +10°C до +30°C
Очистка инструментов	Водой сразу после использования Bostik BA 940 — после высыхания
Расход	Примерно 1,5 кг/м²
Толщина наносимого слоя	Примерно 1 мм
Срок годности	24 месяца



1-1.2
kg/m²

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием тщательно перемешайте продукт в ведре!

Приклеивание пенополистирольных плит на вертикальные гидроизолированные или загрунтованные битумной грунтовкой поверхности:

Нанесите битумный клеевой состав на всю поверхность пенополистирольной плиты с помощью кельмы, шпателя или гладилки. Приложите плиту к зоне приклеивания, скорректируйте положение и прижмите плиту на несколько секунд (5-10 секунд). Во время нанесения избегайте резких движений, которые могут сместить уже зафиксированные плиты.

Приклеивание пенополистирольных плит и битумных мембран на горизонтальные поверхности или поверхности с уклоном не более 5°:

Нанесите DENBIT ADEZIV MEMBRANE BITUMINOASE SI PLACI POLISTIREN на основание и распределите с помощью кисти или кельмы (шпателя).

- Разместите и прижмите пенополистирольные плиты к поверхности.
- Избегайте образования пузырей; разверните и прижмите к подготовленной поверхности основания (мембрана / черепица). Может потребоваться установка груза на свеженанесённое кровельное покрытие до полного затвердевания клея.
 - Нахлест мембран / черепицы должен составлять не менее 5 см. Швы покрыть составом DENBIT MASA DE SPACLU.

Затвердевание клея занимает от 24 до 48 часов. В случае приклеивания толстых битумных мембран на не впитывающее основание полное затвердевание может занять до 2–3 недель.
Все указанные данные приведены для температуры 23°C и влажности воздуха 60%. Более высокие температуры ускоряют высыхание, тогда как низкие температуры и высокая влажность замедляют его.
DENBIT ADEZIV MEMBRANE BITUMINOASE SI PLACI POLISTIREN не следует наносить при дождливой погоде, в условиях заморозков или под прямыми солнечными лучами. Не используется при постоянном контакте с водой.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность, подлежащая обработке, должна быть сухой, прочной, чистой и без остатком, маслянистых веществ, жира и отслаивающихся разделительных слоев, а также свободных частиц.

ХРАНЕНИЕ / СРОК ГОДНОСТИ

DENBIT ADEZIV MEMBRANE BITUMINOASE SI PLACI POLISTIREN следует хранить в сухом месте и защищать от замерзания. Храните неиспользованный продукт в оригинальной герметично закрытой упаковке. В условиях правильного хранения продукт сохраняет свои свойства в течение 24 месяцев в оригинальной закрытой таре.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сайт для загрузки паспортов безопасности и технической документации: <https://bostikdsd.thewerco.com>

АМБАЛАЖ

КОД SAP	КОД EAN	Формат	Шт/Поддон
30631290	5948966025956	3 кг	96
30631559	5948966025963	6.5 кг	72



Рекомендации по нанесению приведены для стандартных условий использования. Вся информация в данном документе основана на наших знаниях и опыте, носит справочный характер и не является исчерпывающей.
Соблюдение указанных рекомендаций обязательно, однако это не исключает проведения предварительного теста, особенно при первом применении или при нанесении на специфические основания, в нестандартных условиях или при особых параметрах окружающей среды.
Ознакомьтесь с нашими Паспортами Безопасности для получения информации о мерах предосторожности при использовании.

DISCLAIMER

Компания Bostik предоставляет данный Технический Лист («TDS») исключительно в описательных и информационных целях. Он не представляет собой гарантию, договор или замену профессиональной или специализированной консультации. Пожалуйста, ознакомьтесь также с местным Паспортом Безопасности продукта для получения информации о вопросах здоровья и безопасности.
Заявления, технические данные, информация и рекомендации, содержащиеся в настоящем TDS, предоставлены «КАК ТАКОВЫЕ» и не гарантированы и не подтверждены каким-либо образом. Они представляют собой типичные результаты для соответствующих продуктов и основаны исключительно на исследованиях компании Bostik. Поскольку условия и методы применения продукции находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от какой-либо ответственности и любых убытков любого рода или характера, которые могут возникнуть в результате использования продукции, её результатов или использования информации, содержащейся в данном документе.

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail:
infomd@bostik.com
www.bostik.com

Все указания, рекомендации, значения и нормы безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на нашем текущем опыте и не предполагают никаких обязательств. Несмотря на то что документация была составлена с максимальной тщательностью, мы не несем ответственности за возможную неточность, ошибки, опечатки или погрешности в содержании. Мы оставляем за собой право вносить изменения в продукт, если сочтем это необходимым. Поскольку конструкция, качество основания и условия применения не подлежат нашей оценке, мы не можем нести ответственность за работу, выполненную на основе данной документации. Поэтому мы настоятельно рекомендуем проводить практические испытания непосредственно на объекте. Ко всем продаваемым и поставленным нами продуктам применяются наши Общие условия продажи и поставки.

BOSTIK HOTLINE

+373 (79) 408 394

