



CIMENT PROMPT VICAT®

Ciment naturel à prise rapide

AVANTAGES

- Prise rapide
- Résiste à la corrosion dans le temps, même sous l'eau
- Idéal pour le maintien des objets lourds

DESCRIPTION

Le Ciment prompt Vicat Bostik est un mortier de finition pour sols et murs intérieurs et extérieurs. Ce mortier de finition multi-fonction permet de sceller, de colmater et de réparer.

DESTINATIONS

Sol et mur / Intérieur et extérieur

- Scellement, calages, arêtes d'enduit, tableau de baies, montage de cloisons (parpaings, briques, béton cellulaire) solins, rebouchage de fissures, réparation ponctuelle de sols en béton.
- Travaux en milieu humide ou marin, réparations (bassins, regards, cuves), aveuglement de voie d'eau, jointoiement de tuyaux.
- Moulages décoratifs, moulures, pièces préfabriquées...

OUTILS



MARQUAGES & CERTIFICATIONS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Composition / couleur	Poudre beige
➤ Température d'application	+5°C à +30°C
➤ Temps d'utilisation du mélange	<u>Pâte pure</u> : 2min maximum* <u>Mortier</u> : 4 à 10 minutes
➤ Séchage complet	24h environ
➤ Performances mécaniques optimales	Après 28 jours

*A +20°C et 50% d'humidité

MISE EN OEUVRE

Préparation

Le support doit être propre, exempt de graisses et de zones non adhérentes.

Mélange

Dans un récipient propre, mélanger soigneusement le ciment, le sable et les gravillons avant d'ajouter progressivement l'eau selon les quantités indiquées. Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Appliquer immédiatement.

Pâte pure :

1 volume d'eau + 3 volumes de CIMENT PROMPT

Mortier :

10 kg de CIMENT PROMPT + 20 L de sable sec + 5 l d'eau.

Béton :

1 volume d'eau + 4 volumes de CIMENT PROMPT + 2 volumes de sable sec + 3 volumes de gravier

Précautions d'emploi

Ne pas utiliser ce produit sur un support à base de plâtre.

Températures d'application comprises entre +5C à +30C. Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils : à l'eau

CONSERVATION

9 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec et tempéré, à l'abri du gel, de la pluie et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENT

Article	Format	PCB	Code	GENCOD
Ciment Prompt	Boite 1kg	6	30602263	3549210027805
Ciment Prompt	Sac 5kg	4	30124881	3549210027812
Ciment Prompt	Sac 10kg	2	30124882	3549210027829

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur bostik.fr

SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK

Par sms : 06 44 60 14 96
diy.bostik.com



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

