



CIMENT FONDU

Ciment Alumineux

AVANTAGES

- Durcisseur et décoffrage rapide.
- Haute résistance au feu, à la corrosion et aux chocs.
- Résistance à la chaleur : jusqu'à 1200°C avec des granulats appropriés.
- En mortier : peut s'appliquer par temps froid jusqu'à -10°C. Accélère la prise des mortiers.

DESCRIPTION

Ce mortier de finition mélangé à d'autres ciments accélère la prise, le durcissement et le décoffrage des mortiers.

Il convient sur mortiers et bétons à durcissement et décoffrage rapides (poutres, linteaux, chênages) ainsi que pour mortiers et bétons résistants à la corrosion (égouts, regards).

DESTINATIONS

Sol et mur / Intérieur et extérieur

Mélangé à d'autres ciments : il accélère la prise, le durcissement et le décoffrage.

Pour mortiers et bétons à durcissement et décoffrage rapides (poutres, linteaux, chaînages, etc.).

Pour mortiers et bétons résistants à la corrosion (égouts, regards, etc.).



MARQUAGES & CERTIFICATIONS



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Composition / couleur	Poudre grise
➤ Température d'application	-10°C à +30°C
➤ Temps d'utilisation du mélange	2h environ*
➤ Temps de prise	5h environ*

OUTILS



MISE EN OEUVRE

Préparation

Le support doit être propre, exempt de graisses et de zones non adhérentes.

Mélange

Dans une auge propre, mélanger soigneusement le ciment, le sable et les gravillons avant d'ajouter progressivement l'eau selon les quantités indiquées. Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Appliquer immédiatement.

Mortier :

5 kg de CIMENT FONDU + 14 l de SABLE + 1, 2 l d'eau.

Béton :

5 kg de CIMENT FONDU + 5 l de SABLE + 9 l de GRAVIER + 2,4 l d'eau.

Précautions d'emploi

Performances mécaniques optimales : après 28 jours.*
Nettoyage des outils : à l'eau. Ne pas utiliser ce produit sur un support à base de plâtre. Températures d'application comprises entre -10C à +30°C.
Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil. Ne pas utiliser avec l'antigel.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils : à l'eau

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec et tempéré, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENT

Article	Format	Coloris	PCB	Code	GENCOD
Ciment fondu	Sac 5kg	Gris	4	30124911	3549210027843

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur bostik.fr

SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK

Par sms : 06 44 60 14 96
diy.bostik.com



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

