ENDUIT 4 EN 1

PÂTE

DESCRIPTION

L'enduit 4 en 1 Bostik rebouche et égalise les trous, cavités, fissures, fentes, saignées jusqu'à 5 mm de profondeur.

Il permet de coller les plaques de plâtre cartonnées, les carreaux de plâtre et faïence (20 cm x 20 cm maximum sur des petites surfaces uniquement).

Pré lissage et dégrossissage jusqu'à 3mm

DESTINATIONS

Destination : Intérieur et extérieur (Particulièrement adapté à une utilisation dans les cuisines et salles de bain).

Supports :

- Plâtre et plaques de plâtre cartonnées
- Bloc de béton cellulaire
- Parpaing
- Brique

AVANTAGES

- Rebouchage très résistant
- Rattrape les irrégularités
- Toutes pièces même humides
- Dur en 3h
- Prêt à l'emploi

MARQUAGES & CERTIFICATIONS

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fabriqué en France

CE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Délai de séchage à coeur	3h
Délai de ponçage	12 à 24h
Délai avant pose de revêtement	12 à 24 heures en fonction de l'épaisseur

MISE EN OEUVRE

OUTILS

PREPARATION

- Le support doit être dur, sain, sec, propre, non poussiéreux et exempt de graisse. L'enduit n'adhère pas sur des supports lisses (poncer, brosser et lessiver si necessaire)

APPLICATION

1/ REBOUCHAGE

Avec un couteau de peintre, appliquez généreusement l'enduit dans la fissure, en veillant à bien la remplir jusqu'au fond. Lissez l'enduit avec un couteau à enduire. Pour égaliser, appliquer l'enduit en couche épaisse et éliminer les excédents avec le bord de la lame

2/ ÉGALISAGE OU LISSAGE

A l'aide d'un couteau à enduire, appliquez l'enduit 4 en 1 et lisser à l'aide de la lisseuse.

3/ COLLAGE

Pour les plaques de plâtre cartonnées, l'enduit 4 en 1 sera appliqué par plots sur le dos des plaques avant mise en place sur le mur.

Pour les carreaux de plâtre, deposez l'enduit 4 en 1 sur le champs de chaque modules à l'horizontal et à la verticale.

Pour le collage de faience, utilisez une spatule crantée 4x4x4mm ou 6x6x6mm.

Lissez à l'aide de la taloche lisseuse.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur diy.bostik.com

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaissuer appliquée.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils à l'eau.

CONSOMMATION

- 1.1 kg/m²/mm d'épaisseur
- 1,5kg permet de remplir un volume de 1L environ
- 4kg permet de remplir un volume de 2,5L environ

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Format	PCB	Code	GENCOD
Tube plastique 330gr	12	30604220	3549212470678
Pot plastique 1,5kg	6	30604209	3549212470555
Seau plastique 4kg	1	30604210	3549212470562

SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK
par SMS : 06 44 60 14 96
diy.bostik.com

Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.