



ENDUIT 4 EN 1

POUDRE

DESCRIPTION

L'enduit 4 en 1 Bostik rebouche et égalise les trous, cavités, fissures, fentes, saignées jusqu'à 3cm de profondeur.

Il permet de coller les plaques de plâtre cartonnées, les carreaux de plâtre et faïence (20 cm x 20 cm maximum sur des petites surfaces uniquement).

Pré lissage et dégrossissage jusqu'à 3mm



DESTINATIONS

Destination : intérieur

Tous supports :

- Plâtre et plaques de plâtre cartonnées
- Bloc de béton cellulaire
- Parpaing
- Brique

MARQUAGES & CERTIFICATIONS



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fabriqué en France



AVANTAGES

- Rebouchage jusqu'à 3cm de profondeur
- Rattrape les irrégularités
- Ponçage facile
- Dur en 3h

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Délai d'utilisation	2h
Délai de séchage à coeur	3h
Délai de ponçage	12h à 24h en fonction de l'épaisseur
Délai de recouvrement	12 à 24 heures en fonction de l'épaisseur

MISE EN OEUVRE

OUTILS



PREPARATION

- Le support doit être dur, sain, sec, propre, non poussiéreux et exempt de graisse. L'enduit n'adhère pas sur des supports lisses (poncer, brosser et lessiver si nécessaire)
- Avec un grattoir triangulaire, élargir la fissure puis dépolir

APPLICATION

1/ DOSAGE DE L'ENDUIT

1 volume d'eau pour 2,5 volumes de poudre ou 1kg poudre pour 470ml d'eau. Verser la poudre dans l'eau. Laissez imbiber puis malaxez jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

2/ REBOUCHAGE

A l'aide d'un couteau à enduire, appliquez l'enduit 4 en 1 puis croisez les passes afin de combler parfaitement la zone à reboucher. Parfaire la finition avec un couteau à enduire. Pour égaliser, appliquez l'enduit en couche épaisse et éliminez les excédents avec le bord de la lame.

3/ DEGROSSISAGE ET PRELISSAGE

A l'aide d'un couteau à enduire, appliquez l'enduit 4 en 1 puis uniformisez la surface avec une lisseuse.

4/ COLLAGE

Pour les plaques de plâtre cartonnées, l'enduit 4 en 1 sera appliqué par plots sur le dos des plaques avant mise en place sur le mur.

Pour les carreaux de plâtre, déposez l'enduit 4 en 1 sur le champ de chaque module à l'horizontal et à la verticale.

Pour le collage de faïence, utilisez une spatule crantée 4x4x4mm ou 6x6x6mm.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur diy.bostik.com

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Le port du masque est recommandé lors du ponçage.
- Températures de mise en œuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils à l'eau.

CONSOMMATION

- 1.1 kg/m²/mm d'épaisseur
- 5kg permet de remplir un volume de 4L environ
- 15kg permet de remplir un volume de 12L environ

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Format	PCB	Code	GENCOD
Sac papier 5 kg	4	30604214	3549212470609
Sac papier 15 kg	1	30604493	3549212471729

SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK

par SMS : 06 44 60 14 96
diy.bostik.com



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

