



ENDUIT DE REBOUCHAGE BOIS

POUDRE

DESCRIPTION

L'enduit de rebouchage bois Bostik est un enduit élastique de couleur bois pour le rebouchage des trous et fentes de petite et moyenne taille (jusqu'à 5cm par couche).

Rebouchage et égalisation sur bois : trous, cavité, fentes, saignées ou rayures.

DESTINATIONS

Destination : intérieur et extérieur

Toutes essences de bois bruts ou peints, agglomérés et contreplaqués.

AVANTAGES

- Toutes essences de bois
- Résiste aux intempéries
- Application et ponçage facile
- Peignable et perçable
- Dur en 3 heures
- Rebouchage jusqu'à 5cm



MARQUAGES & CERTIFICATIONS



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).


Fabriqué
en France



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Délai de séchage à coeur	3h
Délai de ponçage	12h
Délai avant pose de revêtement	12 à 24 heures

CONSOMMATION

- 1kg permet de remplir un volume de 1L environ

MISE EN OEUVRE

OUTILS



PREPARATION

- Le support doit être dur, sain, sec, propre, non poussiéreux et exempt de graisse. L'enduit n'adhère pas sur des supports lisses (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).
- Avec un grattoir triangulaire, élargir la fissure puis dépoussiérer

APPLICATION

1/ DOSAGE DE L'ENDUIT

1 volume d'eau pour 2,5 volumes de poudre ou 1kg poudre pour 470ml d'eau. Versez la poudre dans l'eau. Laissez imbiber puis malaxez jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

2/ APPLICATION

Remplir abondamment la fissure à l'aide d'un couteau de peintre. Croisez les passes afin de faire pénétrer l'enduit au fond de la fissure.

3/ LISSAGE

Lissez à l'aide de la lisseuse.

4/ PONÇAGE

Poncez légèrement après séchage complet : 12 à 24h

Délai avant pose de revêtement : 12 à 24 heures

Délai d'utilisation : environ 40 minutes

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur diy.bostik.com

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Le port du masque est recommandé lors du ponçage
- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée

NETTOYAGE

Nettoyage des outils à l'eau

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Format	PCB	Code	GENCOD
Boîte en carton 1 kg	6	30604303	3549212471194

SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK

par SMS : 06 44 60 14 96
diy.bostik.com



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

