



ENDUIT DE REBOUCHAGE

PÂTE

DESCRIPTION

L'enduit de rebouchage Bostik permet de reboucher les trous et fissures jusqu'à 1cm en une seule passe, sans creuser ni fissurer.

DESTINATIONS

Destination : murs et plafonds intérieurs

Supports :

- Plâtre et plaques de plâtre cartonnées
- Mortier
- Béton et béton cellulaire
- Parpaing
- Brique

AVANTAGES

- Rebouchage en une seule passe
- Excellente dureté
- Réparation facile et rapide
- Dur en 3 heures
- Rebouchage jusqu'à 1cm



MARQUAGES & CERTIFICATIONS



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fabrique
en France



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Temps d'intervalle entre en 2 couches	3h
Délai de ponçage	12 à 24h
Délai avant pose de revêtement	12 à 24h

CONSOMMATION

- 330gr permet de remplir un volume d'environ 0,19L
- 1,5kg permet de remplir un volume d'environ 0,9L
- 4kg permet de remplir un volume d'environ 2,3L

Page1

MISE EN OEUVRE

OUTILS



PREPARATION

- Le support doit être dur, sain, sec, propre, non poussiéreux et exempt de graisse. L'enduit n'adhère pas sur des supports lisses (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).
- Avec un grattoir triangulaire, élargir la fissure puis dépoussiérer.

APPLICATION

ÉTAPE 1 : Remplir la fissure

Avec un couteau de peintre, appliquez généreusement l'enduit dans la fissure, en veillant à bien la remplir jusqu'au fond.

ÉTAPE 2 : Faire pénétrer l'enduit

Passez le couteau en croisant les mouvements pour bien faire pénétrer l'enduit et éviter les bulles d'air.

ÉTAPE 3 : Lissez la surface

Lissez l'enduit avec un couteau à enduire pour égaliser la surface. Si nécessaire, attendez 3 heures avant d'appliquer une deuxième couche.

ÉTAPE 4 : Poncez et finir

Après 12 heures de séchage, poncez la surface.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur diy.bostik.com

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Températures de mise en œuvre : de +5°C à +30°C
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée

NETTOYAGE

Nettoyage des outils à l'eau

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Format	PCB	Code	GENCOD
Tube plastique 330 g	12	30604156	3549212470241
Pot plastique 1,5 kg	6	30604186	3549212470418
Seau plastique 4 kg	1	30604187	3549212470432

SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK

par SMS : 06 44 60 14 96
diy.bostik.com



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

