



# FLEUR DE CHAUX

Chaux éteinte

## AVANTAGES

- Laisse respirer les murs
- Assure l'imperméabilité à l'eau de ruissellement
- Barrière anti-salpêtre

## DESCRIPTION

La Fleur de Chaux Bostik est idéale pour les travaux de décoration car elle ne masque pas les couleurs des sables avec lesquels elle est mélangée.

Elle est applicable sur les enduits muraux, badigeons et joints intérieurs/extérieurs sur support minéral : béton, béton cellulaire, mortier, enduit, plâtre, pierre, brique, bois.

Sa formule désinfecte les murs (barrière anti-salpêtre) et elle garantit un résultat sans retrait (ne fissure pas).

## DESTINATIONS

**Sol et mur / Interieur et extérieur.**

- Réparation de surface et renforcement de structures : éclats de béton, appuis de fenêtres, solins, linteaux, poutres, poteaux, marches d'escalier, etc.

- Scellement courant : pattes d'ancrage, broches, gonds, garde-corps, etc.

- Rebouchage divers : trous et fissures sur enduits, chapes, dallages, saignées, etc.

- Utilisation sur supports même humides de béton, parpaing, brique et toute surface cimentée saine, propre et absorbante.



## MARQUAGES & CERTIFICATIONS



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ <b>Composition / couleur</b>	Poudre blanc
➤ <b>Température d'application</b>	+5°C à +30°C
➤ <b>Séchage complet</b>	24h environ*
➤ <b>Temps d'utilisation du mélange</b>	1h environ*

\*A +20°C et 50% d'humidité

## OUTILS



## MISE EN OEUVRE

### Préparation

Le support doit être propre, sec, solide, exempt de graisse et de parties non adhérentes. Il doit être humidifié sans être ruisselant. La surface d'application doit être lisse et les joints complètement arasés.

### Mélange

Dans une auge propre, verser d'abord l'eau claire puis ajouter progressivement la poudre selon les quantités indiquées.

Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux (quantité d'eau à ajuster à consistance).

### Mise en œuvre

Enduction de mur : application à la règle.  
Taloche, lisser ou gratter la couche de finition selon le résultat souhaité.

### Précautions d'emploi

Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

Températures d'application comprises entre +5°C et +30°C.

## CONSOMMATION

Environ 20 kg/m<sup>2</sup>/cm d'épaisseur\*

## NETTOYAGE

Nettoyage des outils : à l'eau

## CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec, à l'abri de la pluie, du gel et des fortes chaleurs.

## CONSOMMATION

### Enduits

Support	Couches	Épaisseur de couche	Fleur de chaux	Ciment	Sable fin
Blocs de béton, briques et blocs de terre cuite	Corps d'enduit finition	10 à 20 mm	1 volume	1 volume	5 volumes
		5 à 7 mm	1 volume	1 volume	5 volumes
Blocs de béton cellulaire	Corps de l'enduit de finition	10 à 20 mm	2 volumes	0,5 volume	5 volumes
		5 à 7 mm	1 volume	1 volume	5 volumes
Maçonnerie ancienne montée aux mortiers peu résistants	Gobetis	10 mm maxi	5 volumes	2 volumes	10 volumes
	Corps d'enduit	10 mm maxi	3 volumes	2 volumes	10 volumes
	Finition	5 mm	3 volumes	1 volume	10 volumes

### Mortier de chaux

Épaisseur de couches	Fleur de chaux	Ciment	Sable fin
30 mm / couche	1 volume	3 volumes	2 volumes

## CONDITIONNEMENT

Article	Format	PCB	Code	GENCOD
Fleur de chaux	Sac 4kg	4	30125342	3549210028079
Fleur de chaux	Sac 10kg	2	30631118	3549212495220

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur [bostik.fr](http://bostik.fr)

SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK

Par sms : 06 44 60 14 96  
[diy.bostik.com](http://diy.bostik.com)



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

