



# JOINT FLEX TERRASSE & BALCON

## AVANTAGES

- Souple : Résiste aux déformations du support
- Sans retrait : ne creuse pas
- Imperméabilisation renforcée

## DESCRIPTION

Joint Flex Terrasse & Balcon Bostik est fait pour résister aux variations climatiques extérieures. Sa flexibilité renforcée absorbe les micro-déformations des supports soumis aux intempéries. Hautement imperméable, il limite les infiltrations d'eau. Idéal pour les carreaux céramiques en extérieur.

## DESTINATIONS

### Revêtements

#### Sol extérieur

Sur tous types de carreaux et de pierres naturelles\*

\*Effectuer un essai préalable de tachabilité.

### Supports

- Support neuf (mortier, béton, ciment ... )
- Ancien rigide (carrelage, ragréage P3 ... )
- Dallage béton, plancher béton, chape ciment.



## MARQUAGES & CERTIFICATIONS



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ <b>Composition / couleur</b>	Poudre grise
➤ <b>Temps d'utilisation du mélange</b>	2h environ*
➤ <b>Séchage complet</b>	24h*
➤ <b>Ouverture à la marche</b>	24h*
➤ <b>Température d'application</b>	+5°C à +30°C

\* Ces temps sont déterminés à + 20°C et 50% d'humidité relative selon la norme en vigueur

## Outils



## Préparation des supports

L'emplacement des joints doit être sec et exempt de traces de colle ou de ciment afin d'obtenir une bonne adhérence, un séchage complet et une couleur de joint homogène.

Les surfaces à traiter doivent être protégées de l'ensoleillement et de la pluie.

## Mélange

Dans un récipient propre, verser l'eau claire puis la poudre. Mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Laisser reposer 5 minutes, mélanger à nouveau avant utilisation (ne pas rajouter d'eau).

2,7 à 3L d'eau + 15kg de poudre

## Application

Déposer puis étaler le joint dans le sens de la diagonale des carreaux avec un platoir à joints. Veiller au bon remplissage des joints et enlever l'excédent de produit.

Attendre 15 à 20 min. afin de vérifier le durcissement du joint. Le lissage et le nettoyage pourront être réalisés que lorsque le produit ne colle plus au doigt.

## Nettoyage des joints et lissage

Lorsque le joint n'est plus collant, nettoyer et lisser le joint à l'aide d'un platoir éponge bien essoré. Réaliser des mouvements circulaires pour bien nettoyer les carreaux afin d'éliminer tous les résidus de joint.

Rincer régulièrement le platoir éponge.

Le lissage final sera réalisé par passage en diagonale par rapport au joint du platoir éponge.

Séchage complet et ouverture à la marche : 24h après\*

## Précautions d'emploi

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

Afin d'obtenir une couleur homogène, prendre des produits issus de la même date de fabrication.



## NETTOYAGE

Nettoyer les outils et la colle fraîche avec de l'eau et une éponge.

## CONSOMMATION

Dimension des carreaux	10 x 10 cm	30 x 30 cm	60 x 60 cm
Largeur du joint : 3 mm	1 kg/m <sup>2</sup>	0,5 kg/m <sup>2</sup>	0,2 kg/m <sup>2</sup>
Largeur du joint : 10 mm	3,5 kg/m <sup>2</sup>	1,2 kg/m <sup>2</sup>	0,6 kg/m <sup>2</sup>
Largeur du joint : 15 mm	5,5 kg/m <sup>2</sup>	1,8 kg/m <sup>2</sup>	0,9 kg/m <sup>2</sup>
Largeur du joint : 30 mm	10 kg/m <sup>2</sup>	5 kg/m <sup>2</sup>	2 kg/m <sup>2</sup>

## CONSERVATION

18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec et tempéré, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

## CONDITIONNEMENT

Article	Format	Coloris	PCB	Code	GENCOD
Joint Flex Terrasse et Balcon	Sac 15kg	Gris ciment	1	30631181	3549212495572
Joint Flex Terrasse et Balcon	Sac 15kg	Gris argente	1	30631188	3549212495565

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur [bostik.fr](http://bostik.fr)

SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK

Par sms : 06 44 60 14 96

[diy.bostik.com](http://diy.bostik.com)



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

