



MORTIER REFRACTAIRE

Mortier de ciment fondu à résistance améliorée

AVANTAGES

- Rattrape jusqu'à 5 cm d'épaisseur.
- Prêt à mélanger.
- Ne coule pas : idéal pour réparer sur des surfaces verticales.
- Adhérence renforcée.
- Haute résistance à la compression, à l'usure et à l'arrachage.

DESCRIPTION

Le Mortier Réfractaire de Bostik est un mortier de montage sur mur, en intérieur comme en extérieur, d'éléments de cheminée, de barbecue et de tous les éléments réfractaires au contact immédiat du feu ou utilisés en milieux agressifs. Il résiste aux températures extrêmes jusqu'à 1200°C et ne fissure pas.

DESTINATIONS

Sol et mur / Interieur et extérieur.

- Réparation de surface et renforcement de structures : éclats de béton, appuis de fenêtres, solins, linteaux, poutres, poteaux, marches d'escalier, etc.
- Scellement courant : pattes d'ancrage, broches, gonds, garde-corps, etc.
- Rebouchage divers : trous et fissures sur enduits, chapes, dallages, saignées, etc.
- Utilisation sur supports même humides de béton, parpaing, brique et toute surface cimentée saine, propre et absorbante.



MARQUAGES & CERTIFICATIONS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Composition / couleur	Poudre Gris
➤ Température d'application	+5°C à +30°C

MISE EN OEUVRE

Préparation

Éliminer par piquage les parties les plus dégradées du support à réparer. Brosser les fers à béton à l'aide d'une brosse métallique. Le support doit être propre, sec, solide, exempt de graisse et de parties non adhérentes.

Mélange

Dans un récipient propre, verser d'abord l'eau claire puis ajouter progressivement le mortier. Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Temps d'utilisation du mélange : 1 h environ .*

Précautions d'emploi

Performances mécaniques optimales : après 28 jours

.*Nettoyage des outils : à l'eau.

Températures d'application comprises entre +5°C et +30°C. Ne pas utiliser ce produit sur un support à base de plâtre. Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils : à l'eau

CONSOMMATION

Environ 20 kg/m²/cm d'épaisseur*

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec, à l'abri de la pluie, du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENT

Article	Format	Coloris	PCB	Code	GENCOD
Mortier réfractaire	Sac papier 5kg	Gris	4	30125150	3549210028000
Mortier réfractaire	Sac papier 25kg	Gris	2	30125152	3549210028024

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur bostik.fr

SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK

Par sms : 06 44 60 14 96

diy.bostik.com



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

