



ENDUIT DE LISSAGE

POUDRE

DESCRIPTION

L'enduit de lissage Bostik permet de lisser les murs et plafonds avant peinture et de masquer de petits défauts (rayures, éclats jusqu'à 2 mm de profondeur).

DESTINATIONS

Destination : intérieur

Tous supports :

- Plâtre et plaques de plâtre cartonnée
- Mortier
- Bloc de béton cellulaire
- Brique

AVANTAGES

- Finition soignée
- Excellente glisse
- Ponçage facile
- Dur en 2h
- Lissage en 2mm d'épaisseur maximum par passe



MARQUAGES & CERTIFICATIONS



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Temps d'utilisation	6h
Délai de ponçage entre 2 passes	2h à 4h
Délai de ponçage avant finition	12 à 24 heures

CONSOMMATION

- 0,2kg/m²/2mm 5kg = 25m²
- 15kg = 75m² 1kg = 5m²

MISE EN OEUVRE

OUTILS



COUTEAU
À ENDUIRE



TALOCHÉ
LISSEUSE



PAPIER
DE VERRE



NETTOYER
À L'EAU

PREPARATION

- Le support doit être dur, sain, sec, propre, non poussiéreux et exempt de graisse. L'enduit n'adhère pas sur des supports lisses (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).
- Les fissures seront préalablement traitées avec l'Enduit 4 en 1 (poudre ou pâte) ou l'Enduit de rebouchage (poudre ou pâte) BOSTIK.

APPLICATION

1/ DOSAGE DE L'ENDUIT

1 volume d'eau pour 2,5 volumes de poudre ou 1kg poudre pour 470ml d'eau. Versez la poudre dans l'eau. Laissez imbiber puis malaxez jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

2/ APPLICATION ET LISSAGE

A l'aide d'un couteau à enduire, appliquez l'enduit de lissage puis serrez et uniformisez la surface

Si nécessaire répétez l'opération après séchage et ponçage de la première passe.

4/ PONÇAGE DE FINITION

A l'aide d'un papier grain de finition, réalisez l'égrenage final avant application de la finition 12 à 24h après l'application de l'enduit de lissage.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur diy.bostik.com

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Le port du masque est recommandé lors du ponçage.
- Températures de mise en œuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

NETTOYAGE

- Nettoyage des outils à l'eau claire

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel

CONDITIONNEMENTS

Format	PCB	Code	GENCOD
Boîte carton 1 kg	6	30604188	3549212470449
Sac papier 5 kg	4	30604189	3549212470456
Sac papier 15 kg	1	30604191	3549212470470

SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK

par SMS : 06 44 60 14 96
diy.bostik.com



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

