



COLLE CARRELAGE FLEX EXPRESS

FORMAT JUSQU'À 60 x 60 cm

AVANTAGES

- Jointoiement après 3h*
- Ouverture à la marche à 2h*
- Idéal pour les réparations urgentes

DESCRIPTION

La Colle Carrelage Flex Standard + C2ET Bostik est une colle carrelage améliorée pour carreaux jusqu'à 60x60 cm au sol en intérieur et extérieur.

DESTINATIONS

Revêtements

Pour tous types de carreaux jusqu'à 60x60 cm au murs intérieurs.

Carrelage standard : grès (cérame ou étiré), faïence, marbre naturel* pâte de verre, pierre naturelle*, terre cuite, dalles de pierres calcaires*.

Carrelage de faible porosité (< 0,5%) : grès porcelainé, grès cérame fin vitrifié.

*Effectuer des essais de non tachabilité.

Supports

Sur supports neufs : mortier, béton, béton cellulaire, ciment, plaque de plâtre cartonnée, dallage sur terreplein, chape sulfate de calcium (ne pas appliquer sur support plâtre mural).

Sur supports anciens «rigides» : carrelage standard, carrelage vitrifié, ragréage P3.

Ne convient pas sur sol chauffant.



MARQUAGES & CERTIFICATIONS



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Composition / couleur	Poudre grise
➤ Temps ouvert	10 minutes*
➤ Temps d'ajustement du carreau	10 minutes*
➤ Délai avant jointoiement	3h*
➤ Ouverture à la marche	2h*
➤ Température d'application	+5°C à +30°C

* Ces temps sont déterminés à + 20°C et 50% d'humidité relative selon la norme en vigueur

Outils**Préparation des supports**

Le support doit être plan, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes. Nettoyer si besoin par grattage puis aspiration. Des ragréages localisés peuvent être réalisés avec ce produit jusqu'à 10 mm d'épaisseur au sol, 48 h avant collage. Pour des épaisseurs plus importantes, utiliser un ragréage Bostik, 24 h avant la pose. Pose sur ancien carrelage : retirer les carreaux qui ne tiennent pas et reboucher avec le ragréage préconisé. Appliquer le Primaire Universel Bostik sur supports difficiles.

Mélange

Dans un récipient propre, verser l'eau claire puis la poudre. Mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Laisser reposer 5 minutes, mélanger à nouveau avant utilisation (ne pas rajouter d'eau). 6 à 6,5 l d'eau pour 25 kg, 1,2 l d'eau pour 5 kg. Temps d'utilisation du mélange : 40 minutes environ*

Application

Appliquer la colle sur le support par surface de 1 à 2 m² à l'aide d'une spatule adaptée au format du carrelage.

Temps ouvert : Une fois la colle appliquée sur le support, il reste 10 minutes * pour poser le carreau.

Pose des carreaux : Poser les carreaux sur les sillons de colle fraîche puis exercer une pression forte sur toute sa surface afin d'obtenir un bon transfert.

Ajustement : Temps d'ajustement du carreau : 10 minutes environ.*

Pour faciliter l'alignement des carreaux, utiliser des croisillons de la largeur du joint désiré.

Finition : Une fois les carreaux ajustés, retirer les croisillons et l'excès de colle dans les joints. Nettoyer les traces avec une éponge humide.

Jointolement et ouverture à la marche

Après 3h environ*.

Précautions d'emploi

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.



NETTOYAGE

Nettoyer les outils et la colle fraîche avec de l'eau et une éponge.

CONSOMMATION

Destination	Format des carreaux (en cm)	Mode encollage	Spatule dents (en mm)	Consommation moyenne
Murs intérieurs	Jusqu'à 20x20 cm	Simple	6x6x6	3,5 à 4,5 kg/m ²
	De 20x20 à 45x45 cm	Double	9x9x9	6 à 7 kg/m ²
Sols intérieurs	Jusqu'à 20x20 cm	Simple	9x9x9	3,5 à 4,5 kg/m ²
	De 20x20 à 60x60 cm	Double	9x9x9	6 à 7 kg/m ²
Sols extérieurs	Jusqu'à 10x10 cm	Simple	9x9x9	4 à 5 kg/m ²
	De 10x10 à 60x60 cm	Double	9x9x9	6 à 7 kg/m ²

Simple ou double encollage :

- Simple encollage : appliquer la colle uniquement sur le support avec la spatule dentelée.
- Double encollage : appliquer la colle sur le support puis garnir également la totalité de l'envers du carreau d'une couche plane de colle.

CONSERVATION

9 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec et tempéré, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENT

Article	Format	Coloris	PCB	Code	GENCOD
Colle Carrelage Flex Express	Sac 5kg	Gris	4	30124541	3549210024569

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur bostik.fr

SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK

Par sms : 06 44 60 14 96

diy.bostik.com



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

