COLLE CARRELAGE FLEX STANDARD GRANDS FORMATS

FORMAT JUSQU'A 120 x 120 cm

AVANTAGES

- Souple : Résiste aux déformations du support
- Indispensable pour sols chauffants et planchers rayonnants électriques
- Résiste à l'eau et aux fortes variations de températures (de -30C° à +70C°) : pour bassins et piscines, contacter notre service technique

DESCRIPTION

La Colle Flex Grands Formats gris C2ETS1 de Bostik est une colle carrelage améliorée déformable, très haute performance pour sols et murs d'intérieur et d'extérieur. Elle est applicable sur tous types de carreaux jusqu'à 120 x 120 cm.

DESTINATIONS

Revêtements

Pour tous types de carreaux jusqu'à 120x120 cm au sol et 120x300 cm au mur. Carrelage standard : grès (cérame ou étiré), faïence, marbre naturel*, pâte de verre, pierre naturelle*, terre cuites, dalles de pierres calcaires *.Carrelage de faible porosité (< 0,5%) : grès porcelainé, grès cérame fin vitrifié.*Effectuer des essais de non tachabilité.

Supports

- Sur supports neufs : mortier, béton, béton cellulaire, ciment, plaques de plâtre cartonnées, dallage sur terreplein, chape sulfate de calcium*, système d'imperméabilisation sous carrelage Bostik.
- Sur supports anciens rigides : carrelage standard, carrelage vitrifié, ragréage P3, sol chauffant.
- Sur supports anciens déformables : parquet*, dalles semi-rigides*, chape allégée, peinture poncée, anciennes plaques de plâtre cartonnées, anciennes traces de colle.
- Sur supports extrêmes : plancher rayonnant électrique(45×45), PVC, vide sanitaire, façade extérieure jusqu'à28 mètres de haut. Ne pas appliquer sur support plâtre mural.*PRIMAIRE UNIVERSEL BOSTIK obligatoire.

MARQUAGES & CERTIFICATIONS

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Fabriqué en France

CE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition / couleur	Poudre grise
Temps ouvert	30 minutes*
Temps d'ajustement du carreau	30 minutes*
Délai avant jointoiement	24h*
Ouverture à la marche	24h*
Température d'application	+5°C à +30°C

* Ces temps sont déterminés à + 20°C et 50% d'humidité relative selon la norme en vigueur

MISE EN OEUVRE

Outils

Préparation des supports

Le support doit être plan, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes. Nettoyer si besoin par grattage puis aspiration. Des ragréages localisés peuvent être réalisés avec ce produit jusqu'à 10 mm d'épaisseur au sol, 48 h avant collage.
Pour des épaisseurs plus importantes, utiliser un ragréage Bostik, 24 h avant la pose.

- Pose sur ancien carrelage : retirer les carreaux qui ne tiennent pas et reboucher avec le ragréage préconisé. Poncer l'ancien carrelage afin de faciliter l'adhérence.
- Pose sur ancien parquet : fixer les lames de plancher instables. Poncer l'ancien parquet. Appliquer le primaire puis RAGREAGE INTERIEUR FIBRE BOSTIK.
- Pose sur sol chauffant et plancher rayonnant électrique :arrêter le chauffage 48 h avant la pose des carreaux. Il sera remis progressivement en service 7 jours après jointoiement.

Mélange

Dans un récipient propre, verser l'eau claire puis la poudre. Mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Laisser reposer 5 minutes, mélanger à nouveau avant utilisation (ne pas rajouter d'eau). 6 à 6,5 l d'eau pour 25 kg, 1,2 l d'eau pour 5 kg. Temps d'utilisation du mélange : 3h environ*

Application

Appliquer la colle sur le support par surface de 1 à 2 m² à l'aide d'une spatule adaptée au format du carrelage.

Temps ouvert : Une fois la colle appliquée sur le support, il reste 30 minutes * pour poser le carreau.

Pose des carreaux : Poser les carreaux sur les sillons de colle fraîche puis exercer une pression forte sur toute sa surface afin d'obtenir un bon transfert.
Ajustement : Temps d'ajustement du carreau : 30 minutes environ.*

Pour faciliter l'alignement des carreaux, utiliser des croisillons de la largeur du joint désiré.

Finition : Une fois les carreaux ajustés, retirer les croisillons et l'excès de colle dans les joints. Nettoyer les traces avec une éponge humide.

Jointoiement et ouverture à la marche

Après 24h environ*.

Précautions d'emploi

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

NETTOYAGE

Nettoyer les outils et la colle fraiche avec de l'eau et une éponge.

CONSOMMATION

Destination	Format des carreaux (en cm)	Mode encollage	Spatule dents (en mm)	Consommation moyenne
Murs intérieurs	**Jusqu'à 20x20 cm**	**Simple**	**6x6x6**	**3,5 à 4,5 kg/m²**
	De 20x20 à 300x120 cm	**Double**	**9x9x9**	**6 à 9 kg/m²**
Murs extérieurs	**Jusqu'à 7x7 cm**	**Simple**	**9x9x9**	**3,5 à 4,5 kg/m²**
	De 7x7 à 60x60 cm	**Double**	**9x9x9**	**6 à 7 kg/m²**
Sols intérieurs	**Jusqu'à 20x20 cm**	**Simple**	**9x9x9**	**3,5 à 4,5 kg/m²**
	De 20x20 à 120x120 cm	**Double**	**9x9x9**	**6 à 9 kg/m²**
Sols extérieurs	**Jusqu'à 10x10 cm**	**Simple**	**9x9x9**	**4 à 5 kg/m²**
	De 10x10 à 60x60 cm	**Double**	**9x9x9**	**6 à 7 kg/m²**

Simple ou double encollage :

- Simple encollage : appliquer la colle uniquement sur le support avec la spatule dentelée.
- Double encollage : appliquer la colle sur le support puis garnir également la totalité de l'envers du carreau d'une couche plane de colle.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec et tempéré, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENT

Article	Format	Coloris	PCB	Code	GENCOD
Colle Carrelage Flex Grands Formats	**Sac 25kg**	**Gris**	**1**	**30631088**	**3549212463342**

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur bostik.fr

SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK
Par sms : 06 44 60 14 96
diy.bostik.com

Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.