



WATERSTOP

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ С АРМИРУЮЩИМИ ВОЛОКНАМИ, НАНОСИМАЯ КИСТЬЮ

Преимущества

- ❖ Гидроизолирующая мембрана
- ❖ Повышенная эластичность
- ❖ Хорошая адгезия
- ❖ Устойчивость к УФ-излучению
- ❖ Готов к применению и легко наносится
- ❖ Свойства по заделке трещин
- ❖ Для внутренних и наружных работ
- ❖ Поверхность допускает случайное наступание



ОПИСАНИЕ

WATERSTOP акриловый с волокнами — это жидкая гидроизолирующая система, наносимая сплошным слоем (без необходимости устройства швов) для гидроизоляции поверхностей, стыков и соединений между элементами, а также для локального ремонта трещин.

Продукт обладает хорошей адгезией к большинству типов оснований, что делает его универсальным и рациональным решением, пригодным для нанесения в различных зонах.

Благодаря армирующим волокнам гидроизоляция становится гибкой и износостойкой, даже при низких температурах. Продукт устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей.



УСТОЙЧИВ
УФ



СОДЕРЖИТ
ВОЛОКНА



ПОД
ОБЛИЦОВКИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

WATERSTOP акриловый с волокнами рекомендуется для

- Крыши и террасы с уклоном не менее 3%;
- Ремонт битумных мембран (с слоем сланца/песка)
- Ремонт и защита элементов кровли (цинковые кровельные листы, металлические водостоки, черепица, плиты из фиброцемента, зоны сопряжения с элементами дымоходов и т.д.);
- Подпокрытия (балконы, террасы, отливы и подоконники и т.д.);

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый, Серый, Терракотовый
Состав	Акриловая смола с армирующими волокнами из полиакрилонитрила
Плотность	1,4 ±0,05 г/см ³
Высыхание	24-48 ч. в зависимости от атмосферных условий
Температура нанесения	от +5°C до +35°C
Расход	примерно 1.15-1.4 кг/кв.м/слой
Толщина слоя	Примерно 1 мм
Срок годности	24 месяца

Внимание

- Продукт не рекомендуется для применения в условиях постоянного погружения в воду или в зонах с застойной водой.

ОСНОВНОЙ СЛОЙ

Основания, подлежащие обработке, должны быть чистыми, сухими и не содержать следов маслянистых веществ, жира, ржавчины, пыли или других загрязнений, которые могут повлиять на адгезию материала. Убедитесь, что обрабатываемая поверхность прочная и не имеет признаков расслоения или отслаивания. Для обеспечения хорошей адгезии рекомендуется обезжиривать металлические поверхности.

Продукт обладает адгезией к:

Бетонные поверхности и минеральные основания;

- Дерево и производные деревянные поверхности;
- Металл;
- Керамика;
- Пластик и ПВХ;
- Стекло;

❖ Рекомендуется предварительно проверить адгезию продукта на поверхностях, подлежащих обработке.

ХРАНЕНИЕ / СРОК ГОДНОСТИ

Продукт имеет срок годности 24 месяца с даты производства (указано на упаковке), в оригинальной герметично закрытой таре, при хранении в сухом месте, при температуре от +5°С до +25°С, вдали от замерзания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

После открытия упаковки продукт тщательно перемешивается перед применением для его однородности.

Наносится кистью или валиком с коротким ворсом в зависимости от обрабатываемой поверхности.

В углах или зонах сопряжения (например, переход между стеной и полом) следует использовать армирующую сетку из стекловолокна.

Виды применения:

Локальный ремонт: 1–2 слоя в зависимости от ширины трещин и площади поврежденной поверхности.

Гидроизоляция под облицовку: поверхность грунтуется (путём разбавления водой в соотношении 1:1), затем наносятся 2 слоя WATERSTOP с интервалом 24 часа. Рекомендуется использование уплотнительных лент в угловых зонах.

Гидроизоляция зон с периодическим пешеходным движением: поверхность грунтуется (путём разбавления водой в соотношении 1:1), затем наносится 1 слой WATERSTOP. После первого слоя необходимо внедрить армирующую стекловолоконную сетку (плотностью 90–110 г/м²) и нанести второй слой.

Внимание!

- Наносите последующие слои только после полного высыхания предыдущего;
- Защитите нанесённые слои от дождя, чрезмерного нагрева, ультрафиолетовых лучей или пешеходного движения в течение 48 часов после нанесения;
- Не наносите материал в зонах с застоявшейся водой; убедитесь, что основание сухое.

УПАКОВКА

КОД Товара	Код EAN	Цвет	Упаковка	Шт./поддон
31058479	5948966025598	Белый	15 Кг	44
31058471	5948966025512	Белый	1 Кг	540
31058475	5948966025550	Белый	5 Кг	96
31058480	5948966025604	Серый	15 Кг	44
31058472	5948966025529	Серый	1 Кг	540
31058476	5948966025567	Серый	5 Кг	96
31058481	5948966025611	Терракотовый	15 Кг	44
31058473	5948966025536	Терракотовый	1 Кг	540
31058477	5948966025574	Терракотовый	5 Кг	96

БЕЗОПАСНОСТЬ

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Паспортом безопасности по адресу <https://bostiksdsthewerccs.com>

Рекомендации по применению определены для стандартных условий эксплуатации. Вся информация, представленная в данном документе, основана на наших знаниях и опыте, носит справочный характер и не является исчерпывающей.

Соблюдение этих рекомендаций является обязательным, однако оно не исключает проведения предварительного теста, особенно при первом использовании или для определенных типов оснований, условий нанесения или окружающей среды.

Ознакомьтесь с нашими Паспортами безопасности для получения информации о мерах предосторожности при использовании.



DISCLAIMER

Bostik furnizeaza aceasta Fisa Tehnica („TDS”) doar pentru scopuri descriptive si informative. Aceasta nu reprezinta o garantie, un contract sau un substitut pentru consultanta de specialitate sau profesionala. Va rugam sa consultati, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru consideratii privind sanatatea si siguranta.

Afirmatiile, informatiile tehnice, datele si recomandarile continute in prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” si nu sunt garantate sau asigurate in niciun fel. Aceasta reprezinta rezultate tipice pentru produsele respective si se bazeaza doar pe cercetarile Bostik. Deoarece conditiile si metodele de utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, Bostik isi declina in mod expres orice responsabilitate si daune de orice fel sau natura care ar putea aparea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informatiilor continute in acest document.

Bostik România
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300
E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300

