



MAMUT SECONDELIJM

REPARATIE SECONDELIJM OP BASIS VAN 60% BIO GEBASEERDE GRONDSTOFFEN



PRODUCTBESCHRIJVING

Bostik Mamut Secondelijm is de eerste reparatielijm die 60% natuurlijke ingrediënten bevat.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Vloeibare lijm, 60% biobased Castorolie
- Natuurlijke geur
- Kleurloos
- Ultra Krachtig
- Geschikt voor meerdere materialen & veelzijdig gebruik
- Hitte- en waterbestendig

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Type lijm	Alkyl-Cyanoacrylaat
Kleur	Kleurloze vloeistof
Soortelijk gewicht	0,97 g/cm ³ (25 °C)
Uitharding	Door middel van luchtvochtigheid
Viscositeit	140–120 mPa.s

APPLICATIES

Bostik Mamut Secondelijm heeft uitstekende hechtings-eigenschappen op een zeer breed scala aan materialen zoals hout, rubber, metaal, keramiek, glas, tegels, kunststof*, leer en nog veel meer. Het product biedt een sterke en duurzame hechting op diverse materialen, waaronder hout, metalen, kunststoffen en elastomeren. Het product is extra krachtig en heeft een uitzonderlijke weerstand tegen water en vocht.

BEPERKINGEN

Vanwege de diversiteit aan materialen dient bij kunststoffen altijd een test te worden uitgevoerd.

*Niet gebruiken op polyolefinen (bijv. PP & PE) en siliconen.

VERWERKING

- Zorg ervoor dat het te verlijmen oppervlak schoon, droog en vetvrij is voordat u de lijm aanbrengt.
- Breng de lijm aan op één van de oppervlakken.
- Monteer de onderdelen binnen ca. 15 seconden.
- De onderdelen moeten nauwkeurig gepositioneerd worden, aangezien de korte fixatietijd weinig ruimte laat voor correcties.
- De verbindingen moeten gefixeerd of geklemd blijven totdat de lijm is uitgehard.
- Reinig de tuit na elk gebruik en draai de dop stevig vast.

HOUDBAARHEID

18 maanden in de originele verpakking, opgeslagen bij maximaal 20 °C.

Na opening blijft het product nog enkele maanden houdbaar wanneer het rechtop, op een koele en donkere plaats wordt bewaard. Beschermen tegen vorst.

SKU-TABEL

Artikel Nr.	EAN Code	Verpakking
30632081	8711595234276	3G/C9

SDS LINK

[SDS Link](#)

DISCLAIMER

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 162 491 000



Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
NL-4903 RC Oosterhout
The Netherlands
E: info.benelux@bostik.com
www.bostikmamut.nl
www.bostikmamut.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en