

MASTIC ACRYLIQUE DE HAUTE QUALITÉ POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR



DESCRIPTION DU PRODUIT

Bostik Mamut Schilderskit est un mastic acrylique de haute qualité qui devient rapidement résistant à la pluie après application. Une fois appliqué, le produit forme un caoutchouc plasto-élastique par évaporation de l'eau contenue dans le mastic.

AVANTAGES

- Convient pour les applications intérieures et
- Résistant à la pluie immédiatement après application
- Peut être peint avec la plupart des peintures à base d'eau et synthétiques
- Extensible jusqu'à 500%
- Excellentes propriétés de traitement

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Type d'adhésif		Dispersion acrylique		
Température d'application		+5 à +40 °C		
Temps de Durcissement	@ +20°C/50% RF	2 mm/24 heures		
Vitesse d'extrusion		Ø3 mm/4 bar 500 g/min		
Absorption de mouvement		12,5 %		
Temps de formation de peau	@ +23°C/50% RH DBTM 16	10 minute		
Résistance à la température		-20 à +75 °C		
Densité		1,57 g/ml		
E-Module 100%	DIN 53504 S2	0,10 N/mm²		
Allongement à la rupture	DIN 53505	500%		
Résistance à la traction		0,10 N/mm²		
Résistance au gel pendant le transport		Jusqu'à -15 °C		

PRÉPARATION DE SURFACE

Température d'application : +5°C à +40°C (s'applique à l'environnement et aux substrats). Les substrats doivent être propres, secs, exempts de graisse et de poussière, et avoir une capacité portante. Éliminer les éléments détachés des surfaces d'adhésion, les substrats absorbants n'ont pas besoin d'être complètement secs. Les substrats très poreux tels que : plâtre, béton (gaz), (calcaire) pierre, etc. doivent être prétraités avec un mélange de 1 partie de Bostik Mamut Peinture et 2 parties d'eau. Toujours tester les substrats au préalable pour l'adhérence. Finition lisse avec de l'eau.

RESTRICTIONS

- Non adapté aux PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et substrats bitumineux.
- Bien que le produit soit rapidement résistant à la pluie, il ne résistera pas aux fortes pluies battantes et à la grêle pendant la formation de la peau.

TRAITEMENT

Une jointure avec les dimensions appropriées est capable d'absorber les mouvements des matériaux de construction adjacents. La profondeur de joint doit toujours être en proportion correcte avec la largeur de joint. La règle générale est que le rapport profondeur de joint : largeur de joint jusqu'à une largeur de joint de 10 mm est de 1:1, avec un minimum de 5 mm de largeur et de profondeur. Pour les joints plus larges que 10 mm, la profondeur de joint est la largeur de joint divisée par 3 plus 6 mm.

PEINTABLE

Bostik Mamut Schilderskit est le mieux repeignable après durcissement complet. Pendant le durcissement, le produit va rétrécir, ce qui peut entraîner ultérieurement des fissures et des craquelures dans la couche de peinture. Repeignable avec des peintures à base d'eau et des peintures synthétiques. Avec des peintures dispersives fortement chargées, des fissures ou des craquelures peuvent apparaître dans la peinture. Il est conseillé de tester au préalable la compatibilité avec la peinture.

NETTOYAGE

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau. Les mains peuvent être nettoyées avec de l'eau et du savon.

DURÉE DE CONSERVATION

Dans un emballage d'origine non ouvert, entre +5°C et +25°C, jusqu'à 18 mois après la date de production à condition d'être conservé dans un endroit sec.

CERTIFICATIONS

- Post Consumer Recycled
- Emicode EC1 Plus very low emission
- CF Mark
- A+ French VOC Regulation







CONDITIONNEMENTS

CODE	GENCOD	FORMAT	COULEUR
30632112	8711595234252	310ML/C12	Blanc

LIEN SDS

SDS Link

DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

BOSTIK HOTLINE
Smart help +31 162 491 000