



MAMUT FAST

Adeziv cu rezistenta puternica si lipire accelerata

TECHNICAL SHEET 03/06/2025

AVANTAJE

- Adeziv ecologic: fara solventi, izocianati.
- Performante mecanice ridicate: sustinere cca. **35kg/cm²**.
- Rezistenta ridicata intr-un timp scurt: **15 min.**
- Aplicare in strat subtire: 2 mm.
- Costuri reduse pentru montaj.
- Timp redus de formare a peliculei: 5-10 min.
- Intarire neutra, aproape inodora.
- Adera perfect la o gama larga de materiale de constructie.

DESCRIERE

MAMUT Fast este un adeziv hibrid cu lipire accelerata pentru suprafete orizontale si verticale. Permite fixarea rapida a materialelor fara alunecare, eliminand necesitatea utilizarii suportilor de sprijin in majoritatea aplicatiilor. Materialele usoare pot fi lipite fara sprijin. Materialele grele sau cele cu suprafata mica de contact trebuie sprijinite timp de 15 minute. Adezivul nu contine solventi si are un timp de intarire rapid. Este potrivit pentru utilizare si in spatii inchise.

Tehnologia HD Polymer asigura o performanta superioara in aderenta si elasticitate, cu o durabilitate crescuta in timp.

MOD DE UTILIZARE

Adeziv hibrid cu intarire rapida si rezistenta ridicata pentru lipirea unei game largi de materiale de constructie, inclusiv pentru lipirea pe verticala a elementelor grele, cum ar fi caramida, piatra si placi ceramice. Oferă o aderenta excelenta la majoritatea materialelor de constructie:

Beton	Caramida
Piatra	Klinker
Sticla	Lemn
Metal	Ceramica
PVC	Aluminiu
Poliuretan	EPS/XPS

Poate fi utilizat atat la interior cat si la exterior si este adecvat pentru tigla, caramida, placi ceramice, plinta, panouri, materiale de placare, structura de montaj a placilor de gips-carton.



CARACTERISTICI TEHNICE

Modul 100%	DIN 53504 S2	3,0-3,5 N/mm ²
Viteza de aplicare	Ø2,5 mm/6,3 bar	100-150 g/min
Temperatura de aplicare	n/a	+5°C la +40°C
Baza	n/a	Hibrid
Timp de intarire	@ +23°C/50% RH	2-3 mm/24 de ore
Densitate	ISO 1183-1	1,55-1,60 g/ml
Alungire la rupere	DIN 53504 S2	100-150%
Debit	ISO 7390	< 2 mm
Rezistenta la inghet in timpul transportului	n/a	Pana la -15°C
Duritate Shore A	DIN 53505 3 sec.	70-75
Formarea peliculei	@ +23°C/50% RH	5-10 minute (DBTM 16)
Rezistenta la temperatura		-40°C la +90°C
Rezistenta la tractiune	DIN 53504 S2	3,0-3,6 N/mm ²

APLICARE

Unelte

Aplicarea adezivului din cartus se realizeaza cu ajutorul unui pistol pentru etansanti si adezivi; recomandam utilizarea pistolului **Bostik Mamut MG-2000**.

Cum se aplica

Taiati varful tubului in partea superioara, avand grija sa nu deteriorati filetul. Taiati duza la un unghi de 45° la diametrul necesar si insurubati-o pe cartus. Introduceti cartusul intr-un pistol pentru cartuse si apasati in mod repetat pe tragaci pana cand iese adezivul. Aplicati adezivul in snururi verticale la distanta de 20-30 cm intre ele, pe una dintre suprafete, aliniasi si imbinati suprafetele asigurandu-va ca presati snurile de adeziv. Snurile cu diametrul de 5 mm sunt in general suficiente.

IMPORTANT: Inainte de a utiliza produsul, consultati fisa cu date de securitate.

PREGATIREA SI FINISAREA SUPRAFETEI

Temperatura de aplicare +5°C pana la +40°C (mediu si substrat). Suprafetele pe care se lipeste adezivul trebuie sa fie uscate, curate, fara impuritati si particule neaderente. Adezivul adera perfect, fara utilizarea unei amorse, la majoritatea suprafetelor neporoase. O ușoară pulverizare cu apă pe suprafețele care urmează să fie lipite accelerează procesul de întărire. Testati intotdeauna aderența înainte de aplicare.

CURATARE

Materialul neintarit si uneltele pot fi curatate folosind solvent de curatare (ex. Acetona).

Materialul intarit poate fi indepartat doar mecanic. Mainile pot fi curatate cu servetele eficiente pentru indepartarea adezivilor neintariti, a grasimilor si a murdariei.

LIMITARI

- Nu este recomandat pentru PE, PP, PC, PMMA, PTFE, materiale plastice moi, neopren si substraturi bituminoase.
- Nu este recomandat pentru expunerea continua la apa.
- Nu este recomandat pentru rosturile cu miscare.
- Nu este recomandat in combinatie cu cloruri (piscine).

CERTIFICARI

Certificat de emisii **M1- nivel scăzut de emisii de compuși organici volatili (VOC)**.

SANATATE SI SIGURANTA

Fisa tehnica de securitate a produsului trebuie citita si inteleasa inainte de utilizare. Aceasta este disponibila la cerere si prin intermediul site-urilor noastre web.

GARANTIE SI VALABILITATE

In ambalajul original nedeschis, intre +5°C si +25°C, termen de valabilitate pana la 12 luni de la data fabricatiei, depozitat intr-un loc uscat.

Bostik garanteaza ca produsul sau este conform, in perioada de valabilitate, cu specificatiile sale.

AMBALARE

Cod articol	30631991
Descriere	ADEZIV MAMUT FAST CU LIPIRE ACCELERATA, 290 ml
Culoare:	Alb
Buc./box	12
Cod EAN produs	5948966025024
Cod EAN box	5948966025031

Recomandarile de aplicare sunt definite pentru conditii standard de utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativa, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o prima utilizare sau pentru anumite suprafete suport, conditii de aplicare sau de mediu. Consultati Fisele noastre cu Date de Securitate pentru precautiile de utilizare.

DISCLAIMER

Bostik furnizeaza aceasta Fisa Tehnica („TDS”) doar pentru scopuri descriptive si informative. Aceasta nu reprezinta o garantie, un contract sau un substitut pentru consultanta de specialitate sau profesionala. Va rugam sa consultati, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru consideratii privind sanatatea si siguranta. Afirmatiile, informatiile tehnice, datele si recomandările continute in prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” si nu sunt garantate sau asigurate in niciun fel. Acestea reprezinta rezultate tipice pentru produsele respective si se bazeaza doar pe cercetarile Bostik. Deoarece conditiile si metodele de utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, Bostik isi declina in mod expres orice responsabilitate si daune de orice fel sau natura care ar putea aparea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informatiilor continute in acest document.

Bostik România
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300
E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chișinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

Toate indicatiile, recomandarile, cifrele si normele de siguranta furnizate se bazeaza pe cercetari atente, precum si pe experienta noastra actuala si nu implica nicio obligatie. Desi documentatia a fost intocmita cu cea mai mare atentie, nu ne asumam nicio raspundere pentru inexactitati, greseli, erori de compozitie sau de tiparire. Ne rezervam dreptul de a modifica produsul respectiv in cazul in care consideram ca este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului si conditiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio raspundere pentru lucrarile efectuate pe baza acestei documentatii. Prin urmare, va recomandam sa efectuati personal testele practice la fata locului. Termenii si Conditiiile noastre generale de Vanzare si Livrare se aplica tuturor produselor vandute si livrate de noi.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300

