



BOSTIK

MAMUT FAST

Клей с высокой прочностью и ускоренным схватыванием

TECHNICAL SHEET 03/06/2025

Преимущества

- Экологичный клей: без растворителей и изоцианатов.
- Высокие механические характеристики: выдерживает ок. 35 кг/см².
- Быстрая прочность: 15 мин.
- Нанесение тонким слоем: 2 мм.
- Низкие затраты на монтаж.
- Сокращённое время образования корки: 5–10 мин.
- Нейтральное отверждение, почти без запаха.
- Отлично сцепляется с широким спектром строительных материалов.

ОПИСАНИЕ

MAMUT Fast — это гибридный клей с ускоренным схватыванием для горизонтальных и вертикальных поверхностей. Обеспечивает быструю фиксацию материалов без сползания, устраняя необходимость использования опор в большинстве случаев. Лёгкие материалы можно приклеивать без опоры. Тяжёлые материалы или материалы с небольшой контактной поверхностью необходимо зафиксировать на 15 минут. Клей не содержит растворителей и обладает быстрым временем затвердевания. Подходит для использования в закрытых помещениях.

Технология HD Polymer обеспечивает превосходную адгезию и эластичность, а также повышенную долговечность.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Гибридный клей с быстрым затвердеванием и высокой прочностью для склеивания широкого спектра строительных материалов, включая вертикальное приклеивание тяжёлых элементов, таких как кирпич, камень и керамическая плитка. Обеспечивает отличную адгезию к большинству строительных материалов:

Бетон, Камень, Стекло, Металл, ПВХ, Полиуретан, Кирпич Клинкер, Дерево, Керамика, Алюминий, EPS/XPS

Может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ, подходит для черепицы, кирпича, керамической плитки, плитуса, панелей, облицовочных материалов, монтажной конструкции гипсокартонных плит.



Технические характеристики

Модуль 100%	DIN 53504 S2	3,0-3,5 Н/мм ²
Скорость нанесения	Ø2,5 мм/6,3 бар	100-150 г/мин
Температура нанесения		+5°C до +40°C
Основа		Гибрид
Время затвердевания	+23°C/50% отн. влажности	2-3 мм/24 часа
Плотность	ISO 1183-1	1,55-1,60 г/мл
Удлинение до разрыва	DIN 53504 S2	100-150%
Расход	ISO 7390	< 2 мм
Морозостойкость при транспортировке		До -15°C
Твердость по Shore A	DIN 53505 3 сек.	70-75
Образование корки	+23°C/50% отн. влажности	5-10 минут (DBTM 16)
Термостойкость		-40°C до +90°C
Прочность на растяжение	DIN 53504 S2	3,0-3,6 Н/мм ²

ПРИМЕНЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ

Нанесение клея из картриджа осуществляется с помощью пистолета для герметиков и клеев; рекомендуется использовать пистолет **Bostik Mamut MG-2000**.

Способ нанесения

Обрежьте верхнюю часть тубы, стараясь не повредить резьбу. Срежьте наконечник под углом 45° до нужного диаметра и навинтите его на картридж. Вставьте картридж в пистолет для картриджей и несколько раз нажмите на курок, пока не появится клей. Наносите клей вертикальными полосами с интервалом 20–30 см между ними на одну из поверхностей, выровняйте и соедините поверхности, прижимая полосы клея. Полос диаметром 5 мм, как правило, достаточно.

ВАЖНО: Перед использованием продукта ознакомьтесь с паспортом безопасности.

ПОДГОТОВКА И ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ

Температура нанесения от +5°C до +40°C (среда и основание). Поверхности, на которые наносится клей, должны быть сухими, чистыми, без загрязнений и непрочных частиц. Клей отлично сцепляется без использования праймера с большинством непористых поверхностей. Лёгкое распыление воды на поверхности, подлежащие склеиванию, ускоряет процесс затвердевания. Всегда проверяйте адгезию перед нанесением.

ОЧИСТКА

Несхватившийся материал и инструменты можно очистить с помощью очистителя (например, ацетона). Затвердевший материал можно удалить только механическим способом. Руки можно очистить с помощью эффективных салфеток для удаления несхватившегося клея, жира и загрязнений.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не рекомендуется для PE, PP, PC, PMMA, PTFE, мягких пластиков, неопрена и битумных оснований.
- Не рекомендуется для постоянного воздействия воды.
- Не рекомендуется для деформационных швов.
- Не рекомендуется в сочетании с хлоридами (бассейны).

СЕРТИФИКАТЫ

СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат выбросов M1 — низкий уровень выбросов летучих органических соединений (VOC).

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Паспорт безопасности продукта должен быть прочитан и понят до начала использования. Он доступен по запросу, а также на наших веб-сайтах.

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

В неоткрытой оригинальной упаковке, при температуре от +5°C до +25°C, срок годности — до 12 месяцев с даты производства, при хранении в сухом месте.

Bostik гарантирует, что в течение срока годности продукт соответствует своим техническим характеристикам.

УПАКОВКА

Код товара	30631991
Описание	КЛЕЙ MAMUT FAST С УСКОРЕННЫМ СХВАТЫВАНИЕМ, 290 мл
Цвет:	Белый
Шт./коробка	12
Код EAN товар	5948966025024
Код EAN коробка	5948966025031

Рекомендации по применению даны для стандартных условий использования. Вся информация в данном документе основана на наших знаниях и опыте, носит рекомендательный характер и не является исчерпывающей. Соблюдение этих рекомендаций обязательно, но не исключает предварительное тестирование, особенно при первом использовании или при работе с определёнными основаниями, условиями нанесения или окружающей среды. Ознакомьтесь с нашими Паспортами Безопасности для мер предосторожности при использовании.

DISCLAIMER

Компания Bostik предоставляет данный Технический Лист («TDS») исключительно в описательных и информационных целях. Он не является гарантией, договором или заменой профессиональной или специализированной консультации. Пожалуйста, также ознакомьтесь с местным Паспортом Безопасности продукта для получения информации по вопросам охраны здоровья и безопасности.

Заявления, техническая информация, данные и рекомендации, содержащиеся в данном TDS, предоставлены «КАК ТАКОГО» и не гарантируются и не подтверждаются никаким образом. Они представляют собой типичные результаты для соответствующих продуктов и основаны исключительно на исследованиях компании Bostik.

Поскольку условия и методы использования продукции находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от какой-либо ответственности и убытков любого рода или характера, которые могут возникнуть в результате любого использования продукции, её результатов или использования информации, содержащейся в настоящем документе.

Bostik Moldova
Strada Ferdeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

Все указания, рекомендации, данные и нормы безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на нашем текущем опыте и не налагают никаких обязательств. Несмотря на то что документация составлена с максимальной тщательностью, мы не несем ответственности за неточности, ошибки, опечатки или ошибки в составе.

Мы оставляем за собой право изменять соответствующий продукт, если сочтём это необходимым.

Поскольку конструкция, качество основания и условия обработки не могут быть оценены нами, мы не можем нести ответственность за работы, выполненные на основе данной документации. Поэтому настоятельно рекомендуем проводить практические испытания непосредственно на объекте.

BOSTIK HOTLINE

+373 (79) 408 394

