



ТЕХНІЧНА КАРТА

GEPARD GLUE

ТОНКИЙ ШОВ КЛЕЙТЬ ВСЕ 15 ХВИЛИН І ГОТОВИЙ ШВИДКІСТЬ ГЕПАРДА

■ ВЛАСТИВОСТІ

- досягає 80% кінцевої міцності через 15 хвилин після нанесення
- надзвичайно короткий час висихання (практично клеїть за 15 хвилин) !!!
- тонкий, невидимий шов (клеїть встик – ідеально підходить для рівних поверхонь) !!!
- ультратонкий монтажний клей (максимальна міцність на розрив 3-3,5 МПа) !!!
- необхідний час підтримки 15 хвилин (стосується тільки важких матеріалів або невеликих поверхонь склеювання)
- зручний у роботі (легко наноситься будь-яким типом дозатора)
- дуже висока продуктивність (до 29 м з картриджа – традиційний аплікатор, тонкий шов)
- злегка еластичний шов
- стійкий до впливу атмосферних факторів (в тому числі: до температури від -40°C до +90°C та води)
- для гладких і пористих основ, всередині і зовні, по вертикалі і горизонталі, без ґрунтування
- дуже добре прилипає до більшості будівельних матеріалів (в тому числі вологих), в тому числі до: бетону, дерева та деревопохідних матеріалів (наприклад, OSB, пробки, MDF, HDF), каменю, будівельної кераміки, глазурі, теракоти, скла, сталі, алюмінію та інших металів, лакованої деревини, ПВХ, поліестеру та подібних матеріалів
- стійкий до утворення пухирців, усадочних тріщин і розривів
- висока фізична та механічна стійкість (добре витримує коливання та вібрації)
- безпечний у використанні – не містить ізоціанатів, силікону, розчинників, полівінілхлориду
- майже без запаху і хімічно нейтральний

Однокомпонентний, надшвидкий, 15-хвилинний клей на гібридній основі (технологія HD POLYMER), для кріплення встик, тонким швом, різних будівельних та оздоблювальних матеріалів



■ ЗАСТОСУВАННЯ

- швидке, надзвичайно міцне та довговічне склеювання будівельних матеріалів та оздоблювальних елементів, зокрема: різних оздоблювальних планок, профілів, маскувальних панелей, рам, дощок, екранів, листів, плит, стінових панелей та облицювань подібного типу, меблевої столярки (стілниць, полиць, фасадів), сходів, балюстрад, підвіконь, ринв, алюмінієвих підконструкцій, огорож, садової архітектури (парканів, пергол, вазонів), декоративного каменю, декоративних елементів та прикрас для стін

■ КОЛІР

білий

■ УПАКОВКА

290 мл - пластиковий картридж

■ ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців. Закриту упаковку зберігати при температурі від +5°C до +25°C. Стійкий до транспортування при температурі до -15°C.





ТЕХНІЧНА КАРТА

ТЕХНІЧНІ

Основа	гібридна
Швидкість видавлювання	100-150 г/хв (Ø 2,5 мм / 6,3 бар)
Щільність	1,55-1,60 г/мл
Усадка	до 2%
Текучість	відповідно до стандарту ISO 7390: < 2 мм
Утворення плівки	5-10 хвилин (при 23°C і 50% відносній вологості)
Час висихання	2-3 мм / 24 год (при 23 °C і 50 % відносній вологості)
Твердість за Шором А (3 с)	відповідно до стандарту DIN 53505: 70-75
Максимальна міцність на розрив	згідно з нормою DIN 53504: 3,0-3,5 МПа (Н/мм ²)
Максимальне подовження при розриві	за стандартом DIN 53504: 100-150%
Модуль пружності при 100% подовженні	згідно з нормою DIN 53504: 3,0-3,5 МПа (Н/мм ²)
Термостійкість після затвердіння	від -40°C до +90°C
Можливість ремонту	тим самим матеріалом

ОСНОВИ

ТИПИ ПОВЕРХНІ

скло, кераміка, порцеляна, глазур, теракота, граніт, камінь, штукатурка, будівельна кераміка, клинкер, бетон (в тому числі: вологий бетон), гіпс, епоксидні основи, поліестер, поліуретан, HPL, твердий ПВХ та подібні пластмаси, метали та їх сплави (мідь, свинець, цинк, алюміній тощо), сталь (оцинкована, нержавіюча, емальована), просочена або лакована деревина, пробка, МДФ, ХДФ, ОСБ, ДСП та інші деревопохідні матеріали

При з'єднанні з сильно пористими або поглинаючими основами рекомендується використовувати ґрунтовку для гібридних клеїв. У разі сумнівів проведіть тест на адгезію або зверніться за консультацією до технічного відділу Bostik.

ПІДГОТОВКА

З поверхні видаліть масла, жири, пил, іржу, слабо зчеплені фарби або лаки, а також будь-які інші забруднення або залишки попередніх шпаклівок, клеїв тощо. Перед використанням на пластикових поверхнях або фарбових покриттях рекомендується провести тест на адгезію.

СТАН ОСНОВИ

Поверхня повинна бути чистою, міцною, знежиреною. Може бути злегка вологою, але без застою води.





ТЕХНІЧНА КАРТА

■ СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

ІНСТРУМЕНТИ Традиційні, стандартні ручні або пневматичні пістолети.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ від +5°C до +40°C

РЕКОМЕНДАЦІЇ Зняти аплікатор, відрізати верхівку картриджа над різьбою, накрутити аплікатор і злегка відрізати його верхівку.

Наносити односторонньо, паралельними, тонкими, вертикальними смугами, з інтервалом 5-10 см (залежно від розміру, форми та ваги склеюваних елементів). Для оптимального скорочення часу висихання рекомендується, щоб склеювані поверхні були рівними та добре припасованими. Крім того, рекомендована ширина нанесених смуг клею не повинна перевищувати 5 мм, а товщина – 2 мм. Ніколи не наносьте клей точково! Легке зволоження поверхні, що склеюється, водою прискорює затвердіння. Потім з'єднайте і щільно притисніть матеріали, що склеюються. Товщина смуг клею після з'єднання до 1 мм. Легкі матеріали можна клеїти без підпирання. Важкі матеріали або матеріали з малою площею контакту підпирати протягом 15 хвилин. При правильному нанесенні клей досягає 80% кінцевої міцності вже через 15 хвилин після нанесення.

ОЧИЩЕННЯ Для очищення свіжих забруднень з рук, інструментів або поверхонь рекомендується використовувати спеціальні чистячі серветки Bostik. Для старих забруднень використовуйте очищений бензин.

ОБМЕЖЕННЯ Клей завжди наносьте невеликою кількістю, тонким, паралельним смужками, дотримуючись інтервалів (більше інформації про правила нанесення див. РЕКОМЕНДАЦІЇ). Не наносьте точково.

При застосуванні до деяких матеріалів існує ризик відшарування внаслідок утворення надто великих напружень. У разі нетипових матеріалів або матеріалів невідомого походження проведіть тест на адгезію та сумісність у малопомітному місці та оцініть придатність продукту для передбачуваного застосування.

Не застосовувати до PE, PP, PC, PMMA, PTFE, м'яких пластиків, пінопласту, дзеркал, неопрену, гуми та бітумів. Не застосовувати до місць, які постійно занурені у воду. Уникати контакту з хлорованою водою (застосування в басейнах). Не застосовувати як ущільнювальну масу, наприклад, для деформаційних швів (це тонкошаровий клей). Швидкість затвердіння клею залежить від температури навколишнього середовища та вологості повітря. З підвищенням температури та рівня відносної вологості процес полімеризації проходить швидше.

ДОКУМЕНТАЦІЯ ІТВ-КОТ-2021/1649 видання 2 «Гібридні монтажні клеї Bostik»

Відповідальність: Наведена інформація є результатом досліджень і експериментів Bostik, що є основою їх надійності та достовірності. Однак виробник не міг передбачити всі можливості застосування своїх продуктів, а оскільки спосіб використання продуктів повністю виходить за межі його контролю, користувач бере на себе відповідальність за правильний вибір та застосування продукту. Виробник не несе відповідальності за пошкодження або поганий стан основи, які можуть бути наслідком атмосферних факторів, попередньої підготовки або конструктивних дефектів.

