



BOSTIK

BOSTIK FIX&PRO MSP 121 POLYSTYRENE ET TOUTES MOULURES

DESCRIPTION

BOSTIK FIX&PRO MSP 121 POLYSTYRENE ET TOUTES MOULURES est une colle de fixation haute performance de qualité professionnelle. Sa formule de type hybride polymère permet de fixer tous éléments décoratifs sur murs et plafonds.



DESTINATIONS

UTILISATIONS

- Collage de moulures, poutres, rosaces en polystyrène ou polyuréthane
- Collage de frises décoratives en bois

MATÉRIAUX

Tous supports (même humides) sauf PE, PP, PTFE

AVANTAGES

- Maintien immédiat : prise en 5 secondes
- Tous supports/ toutes densités
- Haute résistance à l'arrachement
- Résiste aux chocs et vibrations
- Résiste à l'humidité
- intérieur/ extérieur
- Peut se peindre après séchage*

**Etant donné la grande diversité des peintures du marché, il est indispensable d'effectuer des essais de compatibilité avant tout usage d'un produit non encore éprouvé.*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

➤ Formule	Hybride polymère
➤ Coloris	Blanc
➤ Résistance maximale	24 à 48 heures après collage
➤ Température de mise en œuvre	+ 5°C à + 35°C

CONSOMMATION

15m de cordon de colle d'une épaisseur de 5mm.

MISE EN ŒUVRE

OUTILS

- Pistolet extrudeur



PRÉPARATION

Le support doit être propre, sain, sec, non friable, dépoussiéré, et exempt de produits gras et de produit d'entretien.

APPLICATION

Déposez la colle en cordons ou en plots sur l'objet à coller.

Assemblez les deux éléments en appuyant ou en serrant quelques secondes tout en ajustant si nécessaire.

Objets lourds : étayez si nécessaire.

Après application rebouchez la canule.

CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30618387	Cartouche coloris blanc 290ml	12	3549212469870

NETTOYAGE

Colle sèche : grattage

Colle fraîche : acétone ou white spirit

CONSERVATION

Jusqu'à 18 mois dans son emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec à l'abri du gel entre +5°C et +30°C. Après ouverture, extraire du mastic de façon à créer un cordon de 2 cm. Laisser sécher. Tirer fort pour arracher le cordon avant de réutiliser.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

BOSTIK HOTLINE

06 44 60 14 96
diy.bostik.com

