



SUPER COLOR CHROME

7.85E

AKRYLOVÝ LAK S CHROMOVÝM EFEKTEM

Produkt Dekoratívni akrylový vrchní nátěr s chromovým efektem

Vlastnosti

- Pro vnější a vnitřní použití
- Krátká doba schnutí
- Víko plechovky označuje přibližný odstín barvy
- Dlouhá životnost
- Bez toluenu

Aplikace

- dekorativní lakování povrchů vyrobených z oceli, železných kovů, kamene, keramiky, skla, betonu, dřeva a některých plastů, soch, rámu

Barevná škála 3 barvy- viz vzorník

Balení 400 ml – plechovka

Skladovatelnost 10 let od data výroby. Skladujte na chladném a suchém místě ve svislé poloze při teplotě +5 °C až +25 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze	Modifikovaný akrylový lak s chromovým efektem
Odolnost vůči prachu	10-15 minut*
Odolný vůči dotyku	20-30 minut*
Celková doba schnutí nátěru	2-4 hodiny* V závislosti na okolní teplotě, vlhkosti
Tepelná odolnost po vyschnutí	-20°C do +100°C
Povrchová úprava	Pololesklý s chromovým efektem
Vydatnost	cca m ²
Doporučená tloušťka jedné vrstvy	15-25 μm

(*) – Závisí na tloušťce nátěru, teploty, vlhkosti, větrání, typu povrchu a způsobu aplikace

PODKLAD

Druhy povrchů	ocel, železné kovy a jejich slitiny, litina, kámen, stavební keramika, sklo a podobné glazované, smaltované povrchy, dřevo, dřevěné materiály a vybrané druhy plastů.
Příprava	Povrchy určené k malování je třeba velmi pečlivě přebrousit a očistit od rzi, prachu, špíny, zbytků předchozích barev, laků, impregnací, následně odmastit a vysušit. Staré, nerovné, slabé, zkorodované nebo opakovaně přemalované povrchy se doporučují napenetrovat akrylovým základním nátěrem Bostik Super Color Auto Primer. Pod světlé vrchní nátěry použijte bílý základní nátěr. Pod tmavé vrchní nátěry použijte červený. Šedý je univerzální barva a lze jej použít pod všechny barvy vrchních nátěrů. V případě neželezných kovů (např. měď, chrom, nikl) naneste nejprve vhodný základní nátěr na drahé (neželezné) kovy.
Stav podkladu	Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu, tuku, oleje a jiných nečistot.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Teplota okolí	od +10°C do +30°C
Doporučení	V případě potřeby použít základní nátěr (viz „Příprava“). Před použitím důkladně protřepat nádobu asi 2–3 minuty, aby se lak dobře promíchal. Čím nižší teplota, tím déle protřepávat. Během práce protřepávat nádobu nejméně každých 5 minut. Optimální pracovní teplota je +20 °C. Produkt používat na místech chráněných před větrem a průvanem. Doporučuje se provést zkušební aplikaci na méně viditelném místě. Během aplikace držet sprej ventilem nahoru. Povrchy stříkat ze vzdálenosti přibližně 25–30 cm křížovým pohybem ve dvou kolmých směrech. Nejlepší efekt dosáhnete nanášením několika tenkých a rovnoměrných vrstev, nikoli jednou tlustou (hrozí stékání při vertikálním použití). Před nanesením další vrstvy počkat několik minut (při nízkých teplotách i několik desítek minut – nanášet metodou mokré na mokré). Jinak nanášet další vrstvu až po úplném zaschnutí (nejlépe po 64 hodinách). Čerstvou vrstvu chránit před prachem a nečistotami do doby dosažení povrchové suchosti. Po ukončení práce se doporučuje vyčistit trysku otočením nádoby ventilem dolů, stisknutím trysky a stříkáním několik sekund, dokud z nádoby nepřestane vycházet barva.



Čištění Na čištění rukou, nářadí a povrchů se doporučuje používat speciální čisticí utěrky Bostik. Případně lze na čištění nářadí použít extrakční benzín.

Omezení Nenanášejte čirý lak na povrch.
Nejlepšího efektu malby je dosaženo na hladkém povrchu.
Jedná se o dekorativní nátěr s omezenou odolností vůči oděru.
Nátěr obsahuje kovové pigmenty s „tekoucími“ vlastnostmi, které umožňují dosáhnout efektu kovového lesku, jako například chrom.
Částice pigmentu se hromadí na povrchu nátěru a jsou náchylné k povětrnostním vlivům a mechanickému oděru.
Nedoporučuje se používat při teplotě okolí nižší než +10 °C.
Vzhledem k široké škále materiálů a často neznámému původu se doporučuje provést test přilnavosti, zejména pro plasty.

Obecná bezpečnost Viz: Bezpečnostní list 7.85E
UPOZORNĚNÍ: Chraňte před dětmi.
.

Odpovědnost: Poskytované informace jsou výsledkem výzkumu a zkušeností společnosti Bostik, jenž jsou základem jejich spolehlivosti a důvěryhodnosti. Výrobce však nemohl předvídat všechna možná použití svých produktů, a protože použití produktů je zcela mimo jeho kontrolu, je uživatel odpovědný za správný výběr a aplikaci produktu. Výrobce nenese odpovědnost za poškození nebo špatný stav podkladu, který může být důsledkem povětrnostních podmínek, vstupní přípravy nebo konstrukčních vad.

14/07/2020