



SUPER COLOR FLUO MARKER

7.85I

360° ZNAČOVACÍ LAK

Produkt Lak s fluorescenčními pigmenty, pro aplikaci v jakékoli poloze, pro viditelné dočasné označení povrchů a předmětů

Vlastnosti

- 360° ventil pro aplikaci v jakékoli poloze
- Výsledný lak se snadno stírá a časem bledne (neobsahuje pryskyřice, na rozdíl od laku Bostik Super Color Fluorescent 400 ml)
- Reflexní efekt vydrží v průměru 3 až 6 měsíců
- (v závislosti na povětrnostních podmínkách a vystavení UV záření)
- Viditelný za všech povětrnostních podmínek
- Pro vnější a vnitřní použití
- Krátká doba schnutí
- Víko plechovky označuje přibližný odstín barvy
- Dlouhá životnost
- Bez toluenu

Aplikace

- Dočasné výstražné nátěry (nápis, značky nebezpečných prostor, značky)
- Geodetické práce, zemní práce, instalace, archeologické a povrchové práce
- Lesnictví, výstavba silnic, mostů a bytů
- Elektrická vedení, plynovody, vodovodní potrubí, asfalt, beton, potrubí, půda a sníh

Barevná škála 4 barvy- viz vzorník

Balení 500 ml – plechovka s 360° ventilem

Skladovatelnost 10 let od data výroby. Skladujte na chladném a suchém místě ve svislé poloze při teplotě +5 °C až +25 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze	Modifikovaný fluorescenční lak s reflexním efektem
Odolnost vůči prachu	10-15 minut*
Odolný vůči dotyku	20-30 minut*
Celková doba schnutí nátěru	4-6 hodin* V závislosti na okolní teplotě, vlhkosti
Tepelná odolnost po vyschnutí	-20°C do +100°C
Povrchová úprava	Fluorescenční reflexní efekt (matný)
Vydatnost	cca 3-4 m ²

(*) – Závisí na tloušťce nátěru, teploty, vlhkosti, větrání, typu povrchu a způsobu aplikace



PODKLAD

Druhy povrchů	ocel, kovy, kámen, stavební keramika, beton, asfalt, omítky, vrchní nátěry, sklo a podobné glazované, smaltované povrchy, dřevo a materiály na bázi dřeva, plasty, základní nátěry
Stav podkladu	Suchý povrch, bez nečistot

ZPŮSOB POUŽITÍ

Teplota okolí od +5°C do +30°C (optimálně +20 °C)

Doporučení Bezprostředně před použitím důkladně protřepávejte nádobu přibližně 2 minuty. Čím nižší je teplota, tím delší je doba protřepávání. Během používání protřepávejte nádobu alespoň každých 5 minut. Proveďte zkušební nástřik na nenápadném místě. Stříkejte ze vzdálenosti 5 až 25 cm, v závislosti na potřebách. Pro dosažení nejlepších výsledků nanášejte lak několikrát a rovnoměrně v tenkých vrstvách, nikoli v jedné silné vrstvě (nebezpečí stékání při vertikálních aplikacích). Před nanesením další vrstvy počkejte několik vteřin (při nízkých teplotách několik desítek vteřin – nanášjte mokré na mokré).

Čištění Na čištění rukou, náradí a povrchů se doporučuje používat speciální čisticí utěrky Bostik. Případně lze na čištění náradí použít extrakční benzín.

Omezení Nedoporučuje se používat při teplotě nižší než +10 °C. Vzhledem k velké rozmanitosti plastů a často neznámému původu se doporučuje provést test přilnavosti, zejména u plastů.

Obecná bezpečnost Viz: Bezpečnostní list 7.851
UPOZORNĚNÍ: Chraňte před dětmi.

Odpovědnost: Poskytované informace jsou výsledkem výzkumu a zkušeností společnosti Bostik, jenž jsou základem jejich spolehlivosti a důvěryhodnosti. Výrobce však nemohl předvídat všechna možná použití svých produktů, a protože použití produktů je zcela mimo jeho kontrolu, je uživatel odpovědný za správný výběr a aplikaci produktu. Výrobce nenese odpovědnost za poškození nebo špatný stav podkladu, který může být důsledkem povětrnostních podmínek, vstupní přípravy nebo konstrukčních vad.

14/07/2020