



SUPER COLOR SUPER CHROME

7.85K

AKRYLOVÝ LAK SE ZRCADLOVÝM CHROMOVÝM EFEKTEM

Produkt Dekoratívni, lesklý chromový akrylový vrchní nátěr
(takzvaný zrcadlový efekt)

Vlastnosti

- Vysoký lesk
- Pro dekorativní malování v interiérech budov
- Víčko plechovky označuje přibližnou barvu barvy
- Dlouhá životnost
- Velmi dobrá přilnavost k podkladu
- Vysoce hladký nátěr
- Bez toluenu

Aplikace

- dekorativní lakování povrchů vyrobených z oceli, železných kovů, kamene, keramiky, skla, betonu, dřeva a některých plastů, soch, rámu

Barevná škála 3 barvy- viz vzorník

Balení 400 ml – plechovka

Skladovatelnost 10 let od data výroby. Skladujte na chladném a suchém místě ve svislé poloze při teplotě +5 °C až +25 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze	Akrylátově-uhlovodíková
Odolnost vůči prachu	10-15 minut*
Odolný vůči dotyku	Do 30 minut*(závisí na tloušťce nátěru)
Celková doba schnutí nátěru	2-4 hodiny* V závislosti na okolní teplotě, vlhkosti
Tepelná odolnost po vyschnutí	-20°C do +100°C
Povrchová úprava	Lesklý nátěr, se zrcadlovým efektem
Vydatnost	cca 1,5 m ² **
Doporučená tloušťka jedné vrstvy	20 µm
Doporučený počet vrstev	1-2

(*) – Závisí na tloušťce nátěru, teploty, vlhkosti, větrání, typu povrchu a způsobu aplikace

** - Platí pro aplikaci výrobku na rovný, neporézní podklad v bezvětrných podmínkách, při teplotě +20 °C, bez technologických ztrát, do tloušťky suché vrstvy 20 µm

PODKLAD

Druhy povrchů	ocel, železné kovy a jejich slitiny, litina, kámen, stavební keramika, sklo a podobné glazované, smaltované povrchy, dřevo, dřevěné materiály a vybrané druhy plastů.
Příprava	Povrchy určené k natírání by měly být důkladně přebroušeny a očištěny od rzi, prachu, nečistot a zbytků předchozích barev, laků a impregnací. Potom odmastěte a osušte. V případě neželezných kovů (např. měď, chrom, nikl) by se měl nejprve nanést vhodný základní nátěr na drahé (neželezné) kovy.
Stav podkladu	Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu, tuku, oleje a jiných nečistot.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Teplota okolí od +18 °C do +30 °C

Doporučení V případě potřeby použít základní nátěr (viz „Příprava“). Před použitím důkladně protřepat nádobu asi 2–3 minuty, aby se lak dobře promíchal. Čím nižší teplota, tím déle protřepávat. Během práce protřepávat nádobu nejméně každých 5 minut. Optimální pracovní teplota je +20 °C. Produkt používat na místech chráněných před větrem a průvanem. Doporučuje se provést zkušební aplikaci na méně viditelném místě.

Během aplikace držet sprej ventilem nahoru. Povrchy stříkat ze vzdálenosti přibližně 25–30 cm křížovým pohybem ve dvou kolmých směrech. Nejlepší efekt dosáhnete nanášením několika tenkých a rovnoměrných vrstev, nikoli jednou tlustou (hrozí stékání při vertikálním použití). Před nanesením další vrstvy počkat několik minut (při nízkých teplotách i několik desítek minut – nanášet metodou mokré na mokré). Jinak nanášet další vrstvu až po úplném zaschnutí (nejlépe po 64 hodinách). Chraňte čerstvý nátěr před prachem a nečistotami, dokud nebude úplně suchý.

Po ukončení práce se doporučuje vyčistit trysku otočením nádoby ventilem dolů, stisknutím trysky a stříkáním několik sekund, dokud z nádoby nepřestane vycházet barva.



- Čištění** Na čištění rukou, nářadí a povrchů se doporučuje používat speciální čisticí utěrky Bostik. Případně lze na čištění nářadí použít extrakční benzín.
- Omezení** Nedoporučuje se používat při teplotě okolí nižší než +18 °C. Nenanášejte průhledný lak na povrch. Nejlepšího efektu malby je dosaženo na hladkém povrchu. Chraňte před vodou a povětrnostními vlivy. Jedná se o dekorativní lak s omezenou odolností vůči oděru. Lak obsahuje kovové pigmenty s „tekutými“ vlastnostmi, které umožňují kovový, zrcadlový chromový lesk. Částice pigmentu se hromadí na povrchu nátěru a jsou náchylné k povětrnostním podmínkám a mechanickému oděru. Vzhledem k široké škále materiálů a častému nedostatku informací o jejich původu se zvláště doporučuje provádět test přilnavosti materiálů.
- Obecná bezpečnost** Viz: Bezpečnostní list 7.85K
UPOZORNĚNÍ: Chraňte před dětmi.
.

Odpovědnost: Poskytované informace jsou výsledkem výzkumu a zkušeností společnosti Bostik, jenž jsou základem jejich spolehlivosti a důvěryhodnosti. Výrobce však nemohl předvídat všechna možná použití svých produktů, a protože použití produktů je zcela mimo jeho kontrolu, je uživatel odpovědný za správný výběr a aplikaci produktu. Výrobce nenese odpovědnost za poškození nebo špatný stav podkladu, který může být důsledkem povětrnostních podmínek, vstupní přípravy nebo konstrukčních vad.

14/07/2020