



MORTIER EXPRESS

MAÇONNERIE

DESCRIPTION

BOSTIK MORTIER EXPRESS est un mastic acrylique haute performance, idéal pour réparer et reboucher les joints de façade facilement et durablement.

AVANTAGES

- Formule prête à l'emploi
- Effet « ciment » grâce à sa texture granuleuse
- Applicable sur support humide (mais non ruisselant)
- Facile à extruder et à lisser
- Facile à nettoyer
- Excellente adhérence

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Formule	Acrylique
Coloris	Gris / Ton pierre
Densité	1,61 – 1,67
Température d'application	Entre +5°C et +40°C
Retrait	5%
Vitesse de réticulation	2mm/24h
Temps de formation de peau	10-15 min



DESTINATIONS

Adapté pour réparer les joints de maçonnerie et reboucher les fissures/trous de perçage en intérieur ou extérieur (sans exposition prolongée à l'eau).

Tous supports de maçonnerie, mêmes humides tels que béton, mortier, ciment, pierre, terre cuite.

MISE EN OEUVRE

OUTILS



PREPARATION

Le support doit être sain, solide, propre, non poussiéreux, exempt de graisses ou d'huiles.

Pour les matériaux très poreux comme les plaquettes de parement en plâtre ou en terre cuite, le béton cellulaire, la pierre calcaire, préparer un mélange de 1 volume de Mortier Express avec 2 volumes d'eau dans un seau puis appliquer le mélange dans le joint à rénover avec une brosse.

La température d'application doit être comprise entre +5°C et +40°C.

APPLICATION

Couper l'embout de la cartouche et visser la canule fournie. Positionner la cartouche sur un au pistolet manuel ou pneumatique.

Dans les 5 minutes après application, lisser à l'aide d'un outil de lissage (truelle à joint plate ou brosse à réchampir) légèrement humidifié.

Les surfaces à rénover doivent être protégées de la pluie pendant les 5 heures qui suivent l'application. Ne pas appliquer en situation d'ensoleillement extrême. Ne convient pas pour les joints de dilatation.

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, stocké entre +5°C et +25°C dans un endroit sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Une fois ouvert, utilisez-le dès que possible, et protégez la partie supérieure avec une feuille d'aluminium pour éviter au mastic de durcir.


NETTOYAGE

- Le joint frais peut être éliminé à l'eau.
- Les joints secs ne peuvent être éliminés que par grattage.

CONDITIONNEMENT

Format	PCB	Code	GENCOD
Cartouche 300ml gris	12	30634738	3549212497156
Cartouche 300ml ton pierre	12	30634737	3549212497132

MARQUAGES & CERTIFICATIONS



**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

SERVICE TECHNIQUE BOSTIK
Tél. : 01 64 42 13 36
www.bostik.com



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.