

SUPER COLOR AUTO BITUM

7.86D

BITÚMENOVÝ SPREJ

Produkt Bitúmenový aerosólový sprej na údržbu podvozku, podbehov kolies a podobných oblastí

Vlastnosti

- Vytvára vodotesný, antikorózný a flexibilný náter, ktorý chráni pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami, blatom, soľou atď.
- Odolný voči stekaniu
- Dlhá životnosť

Aplikácia

- údržba podvozkov, podbehov kolies vozidiel a podobných zariadení, strojov a konštrukcií vystavených náročným prevádzkovým podmienkam (oceľ, kovy, betón, drevo)

Farebná škála matná čierna

Balenie 500 ml – plechovka

Skladovateľnosť 10 rokov od dátumu výroby. Skladujte na chladnom a suchom mieste vo zvislej polohe pri teplote +5 °C až +25 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza	bitúmen
Odolný voči prachu	10 minút *
Odolný voči dotyku	25 minút *
Celkový čas schnutia náteru	6 h * Celkový čas schnutia silne závisí od teploty okolia a relatívnej vlhkosti vzduchu.
Tepelná odolnosť po vyschnutí	-20°C do +100°C
Výdatnosť	cca 2 m ² *
Odporúčaná hrúbka jednej vrstvy	20-30 µm

(*) – Závisí od hrúbky náteru, teploty, vlhkosti, vetrania, typu povrchu a spôsobu aplikácie

PODKLAD

Druhy povrchov oceľ, kovy a ich zliatiny, betón, drevo a drevené materiály

Príprava Očistite povrchy, ktoré majú byť ošetrené, od hrdze, prachu, nečistôt, úlomkov a zvyškov existujúcich farieb, lakov a impregnačných prostriedkov, potom ich vysušte.

Stav podkladu Povrch čistý, suchý, bez prachu, mastnoty, oleja a iných nečistôt

SPÔSOB POUŽITIA

Teplota okolia od +10°C do +30°C

Odporúčania Bezprostredne pred použitím dôkladne pretrepávajte nádobu približne 2-3 minúty, aby sa obsah dôkladne premiešal. Čím nižšia je teplota, tým dlhší je čas pretrepávania. Počas používania pretrepávajte nádobu aspoň každých 5 minút. Optimálna pracovná teplota: +20 °C. Produkt používať na miestach chránených pred vetrom a prievanom. Odporúča sa vykonať skúšobnú aplikáciu na menej viditeľnom mieste.

Počas aplikácie držať sprej ventilom hore. Povrchy striekať zo vzdialenosti približne 25–30 cm krížovým pohybom v dvoch kolmých smeroch. Najlepší výsledok sa dosiahne nanášaním viacerých tenkých a rovnomerných vrstiev, nie jednou hrubou (pri vertikálnych povrchoch hrozí stekanie laku). Pred nanesením ďalšej vrstvy počkať niekoľko minút (pri nízkych teplotách aj niekoľko desiatok minút – nanášať metódou mokré na mokré). V opačnom prípade nanášať ďalšiu vrstvu až po úplnom vyschnutí (najlepšie po 64 hodinách). Čerstvú vrstvu chrániť pred prachom a nečistotami do doby dosiahnutia povrchovej suchosti.

Po ukončení práce sa odporúča vyčistiť striekaciu hlavicu otočením nádoby hore dnom, stlačením striekacej hlavy a striekaním niekoľko sekúnd, kým z nádoby neuniká iba plyn. Nátery nanesené pomocou Bostik Super Color Auto Bitum by sa mali pravidelne ošetrovať rovnakým produktom. Nemiešajte s inými produktmi.

Čistenie Na čistenie rúk, náradia a povrchov sa odporúča používať špeciálne čistiace utierky Bostik. Prípadne je možné použiť na čistenie náradia extrakčný benzín.

Obmedzenia Neodporúča sa ho používať, keď je okolitá teplota nižšia ako +10 °C. Vzhľadom na širokú rozmanitosť materiálov a často neznámy pôvod sa odporúča vykonať test príľnavosti najmä pre plasty.

Všeobecná bezpečnosť Pozri: Karta bezpečnostných údajov 7.86D
UPOZORNENIE: Chráňte pred deťmi.

Zodpovednosť: Poskytované informácie sú výsledkom výskumu a skúseností spoločnosti Bostik, ktoré sú základom ich spoľahlivosti a dôveryhodnosti. Výrobca však nemohol predvídať všetky možné použitia svojich produktov, a pretože použitie produktov je úplne mimo jeho kontroly, je užívateľ zodpovedný za správny výber a aplikáciu produktu. Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenie alebo zlý stav podkladu, ktorý môže byť dôsledkom poveternostných podmienok, vstupnej prípravy alebo konštrukčných väd.