



SUPER COLOR ACRYLIC UNIVERSAL FAST

7.85J

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSÚ AKRIL LAKK

Termék	Univerzális akril lakk rövid száradási idővel
Tulajdonságok	<ul style="list-style-type: none">- Kültéri és beltéri felhasználásra- Nagyon rövid száradási idő – legfeljebb 10 perc (a száradási idő átlagosan fele az alkidgyanta alapú szintetikus lakkokhoz képest)- Magas UV-állóság (tartós szín, elszíneződés nélkül)- A kupak színe a lakk hozzávetőleges árnyalatát jelzi (csak tájékoztató jellegű)- Hosszú eltarthatósági idő- Széles színválaszték- Toluolmentes
Felhasználási területek	<ul style="list-style-type: none">- Dekoratív és védő lakkozás acél, vasfémek, kő, kerámia, beton, fa és bizonyos műanyag felületeken- Háztartási javítások, műhelymunkák, hobbi, kertészeti, kézműves és autós alkalmazások
Színválaszték	12 szín (fényes)
Kiszerezés	400 ml – aeroszolos palack
Eltarthatóság	10 év a gyártástól számítva. Száraz, hűvös helyen, függőleges állásban tárolandó, +5°C és +25°C között.

MŰSZAKI ADATOK

Bázis	Módosított akril lakk
Tapintásra száraz (pormentes)	kb. 10 perc (A festék színétől és a száradási körülményektől függően)
Teljes száradási idő	4–6 óra (A környezeti hőmérséklettől, páratartalomtól, szellőzéstől és a rétegvastagságtól függően)
Hőállóság kikeményedés után	-20°C-tól +100°C-ig
Felület	közepes fényesség
Kiadósság	kb. 2 m ² (A rétegvastagságtól, felület típusától és a felhordás módjától függően)
Ajánlott rétegvastagság	20-30 µm

ALAPFELÜLETEK

Felület típusa	acél, vasfémek és ötvözeik, öntöttvas, kő, építési kerámia, üveg és hasonló mázas, zománczott felületek, fa és faalapú anyagok, valamint bizonyos műanyagok
Előkészítés	<p>A festendő felületeket nagyon alaposan csiszolja és tisztítsa meg a rozsdától, portól, szennyeződésektől, valamint a korábbi festék-, lakk- és impregnálás-maradványoktól, majd zsírtalanítsa és szárítsa meg.</p> <p>Régi, egyenetlen, gyenge, korrodált, többször átfestett vagy időjárásnak kitett felületeket ajánlott alapozni a Bostik Super Color Auto Primer akril alapozó lakkal.</p> <p>Fehér alapozót világos fedőlakkokhoz, pirosat sötét színekhez, szürkét univerzálisan minden színhez használhat.</p> <p>Nemvasfémek (pl. réz, króm, nikkel) esetében először megfelelő alapozót kell alkalmazni a nemvasfémekhez.</p>
Felület állapota	Tiszta, száraz, por-, zsír-, olaj- és egyéb szennyeződéstől mentes.

HASZNÁLAT

Környezeti hőmérséklet	+15°C és +30°C között
Ajánlások	<ul style="list-style-type: none">- Szükség esetén alapozza (lásd „Előkészítés” pont).- Közvetlenül használat előtt a palackot erőteljesen rázza kb. 2–3 percig a lakk megfelelő elkeverése érdekében. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál hosszabb ideig kell rázni.- Munka közben a palackot legalább 5 percenként rázza fel.- Optimális munkahőmérséklet: +20°C.- A terméket szélvédett helyen alkalmazza.- Végezzen próbafújást kevésbé látható helyen.- Munka közben a palackot tartsa szeleppel felfelé.- A festendő felületet kb. 25–30 cm távolságból, keresztirányú mozdulatokkal, két egymásra merőleges irányban permetezze.- A legjobb eredmény több vékony, egyenletes réteg felhordásával érhető el, nem egy vastag réteggel (függőleges felületeken lefolyás veszélye).- Az egyes rétegek felhordása között várjon néhány percet (alacsony hőmérsékleten akár több percet – „nedves a nedvesre” módszer).- Ellenkező esetben a következő réteget csak a teljes száradás után szabad felvinni (lehetőleg 64 óra elteltével).- A friss bevonatot védje a portól, amíg pormentes nem lesz.- Munka után a szórófejet tisztítsa meg: a palackot fordítsa fejjel lefelé, a szelepet nyomja meg és néhány másodpercig fújja, amíg nem jön festék.



Tisztítás	A kéz, szerszámok vagy felületek tisztításához ajánlott a Den Braven Bravo speciális tisztítókendők használata. Esetleg a munka befejezése után a szerszámok mosásához alkalmazzon benzint (extrakciós benzint).
Korlátozások	Nem ajánlott használni, ha a környezeti hőmérséklet +10 °C alatt van. Az anyagok nagy változatossága és gyakran ismeretlen eredete miatt különösen ajánlott a tapadási próba elvégzése. Ne használjon akril lakkot szintetikus alapidőzóra. Ha erre mégis szükség van, végezzen próbát. A fedőlakkot csak a teljesen megszáradt alapozó rétegre (kb. 64 óra) vigye fel vékony rétegben.
Általános biztonság	Lásd: Biztonsági adatlap 7.85J FIGYELEM: Gyermekektől elzárva tartandó.

Felelősség

A megadott információk a Bostik kutatásai és tapasztalatai alapján készültek, ami biztosítja azok megbízhatóságát és hitelességét. A gyártó azonban nem tudja előre jelezni a termékek minden lehetséges felhasználási módját, és mivel a termékek alkalmazása teljes mértékben kívül esik az ellenőrzésén, a felhasználó vállalja a felelősséget a termék megfelelő kiválasztásáért és alkalmazásáért.
A gyártó nem vállal felelősséget az esetleges károkért vagy a felület rossz állapotáért, amelyek az időjárási tényezők, az előkészítés hiányosságai vagy a szerkezeti hibák következményei lehetnek.

Dátum: 2020.07.14.