



BOSTIK

WATERSTOP BLACK

SUPER MASA SZPACHLOWA

KARTA TECHNICZNA



KLUCZOWE KORZYŚCI

- MODYFIKOWANA KAUCZUKIEM SYNTETYCZNYM
- TWORZY WODOODPORNĄ POWŁOKĘ
- ODPORNA NA ZWIĄZKI ZAWARTE W GRUNCIE
- NA SUCHĘ I MATOWO-WILGOTNE PODŁOŻA
- ZAWIERA ROZPUSZCZALNIK
- ELASTYCZNA

OPIS PRODUKTU

Bostik WATERSTOP BLACK SUPER MASA SZPACHLOWA to plastyczna, bitumiczno-kauczukowa masa szpachlowa do napraw dękarских, zawierająca włókna zbrojące i dodatki chemiczne, umożliwiające jej stosowania na lekko wilgotne podłoża.

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do wykonywania miejscowych napraw pokryć dachowych oraz uszczelnień przeciwwodnych w budownictwie ogólnym i inżynierskim. Stosowany do naprawy ubytków i uszkodzeń takich jak załamania, szpary, pęcherze i przecieki w istniejących pokryciach dachowych, do uszczelniania i renowacji obróbek blacharskich. Uszczelniania przejść technologicznych. Znajduje zastosowanie również jako elastoplastyczna, bezszwowa powłoka hydroizolacyjna w podziemnych częściach budowli.

RODZAJE POWIERZCHNI:

beton, beton komórkowy, bloczki betonowe i tym podobne podłoża mineralne, tynki cementowo-wapienne, tynki cementowe, ceramika budowlana, papa asfaltowa, papa termozgrzewalna i tym podobne materiały pokryciowe na bazie bitumów, np. gonty,

plyty faliste, wyroby powłokowe bitumiczne rozpuszczalnikowe, blacha.

DANE TECHNICZNE

Baza	masa asfaltowo kauczukowa na bazie rozpuszczalników
Kolor	czarny
Temperatura stosowania	od +5°C do +35°C
Czas schnięcia pojedynczej warstwy (+23°C)	3-4 dni
Czas tworzenia się powłoki (+23°C)	Ok. 10 godzin
Ilość warstw	zależnie od potrzeb (naprawa uszkodzeń i wypełnianie ubytków). 2-3 (hydroizolacja – zbiorniki z betonową płytą)
Splywność w temperaturze (60 ± 2°C) przy kącie nachylenia 45° w czasie 5 h - masy z papy asfaltowej	Niedopuszczalne spływanie masy
Giętkość przy przeginaniu na walcu o średnicy 30 mm w temperaturze -5°C	Niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem wyrób należy wymieszać aż do uzyskania jednolitej masy. W przypadku przechowywania produktu w niskich temperaturach, przed zastosowaniem należy go wstawić na minimum 24 godziny do ciepłego pomieszczenia.

STAN PODŁOŻA

Podłoże nośne i wolne od wszelkich zanieczyszczeń (rdza, kurz, pył, luźno związane powłoki lakierowe), suche lub wilgotne. Nie może być zmrożone czy pokryte szronem, wolne od ostrych krawędzi i zastoin wody.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Prace naprawcze - oczyścić miejsce przeznaczone do naprawy i jego okolice z kurzu, liści itp. Usunąć zniszczone fragmenty starej papy. Odspojone kawałki papy podkleić. Podłoża porowate i chłonne zagruntować przy pomocy BOSTIK WATERSTOP BLACK GRUNT ROZPUSZCZALNIKOWY, w ilości 0,25 kg/m².

Pozostawić do całkowitego wyschnięcia (min. 12h przy +23°C).

Wykonywanie uszczelnień bezszwowych - ostre krawędzie stępić, naroża wyoblić masą BOSTIK WATERSTOP BLACK SUPER MASA SZPACHLOWA, tworząc tzw. fasetę. Powierzchnie silnie porowate wyrównać przeznaczonymi do tego celu zaprawami cementowymi. Podłoża pyłące zagruntować jw. przy pomocy BOSTIK WATERSTOP BLACK GRUNT ROZPUSZCZALNIKOWY.

APLIKACJA

Przed użyciem wymieszać. Stosować na zimno. Nakładać za pomocą pacy stalowej lub szpachli. Miejsce wykonywania robót intensywnie wietrzyć.

Prace naprawcze - po wyschnięciu gruntu wypełnić uszkodzenia warstwą o grubości 2 do 5 mm. Przy podłożu wilgotnym masę mocno wcierać w podłoże, w celu aktywacji związków chemicznych podnoszących przyczepność do mokrych podłoży.

Wykonywanie uszczelnień bezszwowych - po wyschnięciu gruntu masę nakładać najlepiej dwoma cienkimi warstwami (korzystniej jest nakładać dwie warstwy cieńsze niż jedną grubą – dzięki temu eliminuje się przypadkowe niedokładności lub błędy wykonawcze). Grubość jednorazowej warstwy 2-3 mm. Cieńsze warstwy nakładać szczególnie przy stosowaniu masy w wysokich temperaturach, aby zapewnić równomierne odparowanie rozpuszczalnika z całej grubości warstwy. Czas schnięcia pojedynczej warstwy min. 3-4 dni przy +23°C.

OGRANICZENIA

Nie stosować do styropianu i pap smołowych. Nie stosować podczas opadów. Unikać silnie nasłonecznionych powierzchni. Nałożoną masę chronić przed intensywnym schnięciem i opadami. Stosować na zewnątrz pomieszczeń w miejscach dobrze wentylowanych.

NARZĘDZIA:

paca stalowa, szpachla

ZUŻYCIE

1,2 kg/m² (na warstwę grubości 1 mm)
Uszkodzenia wypełniać warstwą o grubości 2-3 mm.

CZYSZCZENIE

Narzędzia i zabrudzenia zmywać przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej. Do usuwania niewielkich zabrudzeń użyć specjalne ściereczki czyszczące do rąk, narzędzi i powierzchni Bostik ŚCIERECZKI UNIWERSALNE.

UWAGI

Przed użyciem zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki produktu.

Wyrób spełnia wymagania PN-B-24620:1998/Az1:2004 (odmiana Masa asfaltowa).

OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w temperaturze od +5°C do +30°C. Liczba warstw składowania – 7. Liczba warstw ładowania – 7.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR / KOLOR	RODZAJ
BOK089401 / czarny	WIADRO 10kg
BOK089395 / czarny	WIADRO 5kg
BOK089388 / czarny	WIADRO 1kg

POMOC TECHNICZNA

+48 61 89 61 740



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.