



BOSTIK

WATER STOP BLACK DYSPERBIT

KARTA TECHNICZNA



KLUCZOWE KORZYŚCI

- BEZPIECZNY W KONTAKCIE ZE STYROPIANEM
- NA SUCHE I MATOWO-WILGOTNE PODŁOŻA
- NIE SPŁYWA Z PIONOWYCH POWIERZCHNI
- ODPORNY NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH I WODY
- NIE ZAWIERA ROZPUSTCZALNIKÓW
- ODPORNY NA SPŁYWANIE
- DOSKONAŁA PRZYZCZEPNOŚĆ DO PAPY I PODŁOŻY MINERALNYCH

OPIS PRODUKTU

Bostik WATER STOP BLACK DYSPERBIT to wodna dyspersja asfaltów modyfikowana kauczukiem syntetycznym do konserwacji pokryć dachowych, bezspoinowych pokryć dachowych, przeciwwilgociowych izolacji podposadzkowych, izolacji przeciwwilgociowych podziemnych elementów budynków oraz gruntowania podłoży mineralnych i wełny pod właściwe izolacje bitumiczne.

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do wykonywania bezspoinowych, lekkich powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych w budownictwie ogólnym i inżynieryjnym. Stosowany do ochrony przeciwwilgociowej fundamentów oraz podziemnych części budowli, wykonywania izolacji podposadzkowych w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi (takich jak piwnice, garaże, tarasy, balkony), a także do renowacji i konserwacji bitumicznych pokryć dachowych. Może być aplikowany jako warstwa hydroizolacyjna na dachach w systemach bezspoinowych, zarówno zbrojonych tkaninami technicznymi, jak i na podłożach z jednej warstwy papy.

RODZAJE POWIERZCHNI:

beton, beton komórkowy, tynki cementowe i cementowo-wapienne, podłoża gipsowe, ceramika budowlana, papa asfaltowa, papa termozgrzewalna i tym podobne materiały pokryciowe na bazie bitumów, np. gonty, płyty faliste, wyroby powłokowe bitumiczne wodorozcieńczalne.

DANE TECHNICZNE

Baza	masa asfaltowo kauczukowa na bazie wodnej
Kolor	czarny
Czas schnięcia jednej warstwy	ok. 6 h (przy temperaturze +23°C)
Sucha pozostałość	50% objętości
Temperatura stosowania	od +5°C do +30°C
Ilość warstw (w zależności od zastosowania)	2-4 (Minimalna ilość warstw powłoki hydroizolacyjnej – 2)
Prześląkliwość powłoki przy działaniu słupa wody wysokości 500 mm, w czasie 24 h	Niedopuszczalna
Spływanie w temp. 75 °C w czasie 5 h	Nie spływa
Zdolność rozcieńczania emulsji wodą	nie mniej niż 300% (V/V)
Czas między nanoszeniem kolejnych warstw	Ok. 5 h
Odporność na deszcz	PO ok. 5 h
Zasypanie wykopu	Po 3 dniach

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem dokładnie wymieszać, a podczas aplikacji mieszanie powtarzać co jakiś czas. Stosowany jako grunt należy rozcieńczyć w proporcji 1:1 z wodą i dokładnie wymieszać.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoża muszą być nośne, odłuszczone, wolne od wszelkich zanieczyszczeń (rdza, kurz, pył, luźno związane powłoki lakierowe), suche lub lekko wilgotne. Fundamenty i tym podobne hydroizolowane podłoża wykonane z bloczków muszą być równe, bez ostrych występow czy zagłębień, wyspoinowane na gładko! Nie mogą być zmrożone czy oszronione. Tylko tak przygotowana powierzchnia umożliwia nałożenie

hydroizolacji równomiernie, jednakowej grubości warstwą. Nierówności w ułożeniu bloczków czy spoiny między bloczkami, jak również nierówności w papie można pod pewnymi warunkami wyszpachlować przy pomocy BOSTIK WATER STOP BLACK SUPER MASA SZPACHLOWA

ZALECENIA

Nanosić na zimno. Przed użyciem dobrze wymieszać! Można stosować w kontakcie ze styropianem oraz w pomieszczeniach, które nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi, np. garaże, piwnice. Pomieszczenia zamknięte podczas stosowania w nich wyrobu oraz po zakończeniu prac wietrzyć do zaniku zapachu. Nie dodawać żadnych innych substancji do masy.

Gruntowanie podłoża: Rozcieńczony wodą Dysperbit aplikuje się za pomocą pędzla lub szczotki dekarskiej na przygotowaną powierzchnię.

Gruntowanie płyt wełny mineralnej: Nierozcieńczony Dysperbit aplikować za pomocą pędzla lub szczotki dekarskiej na powierzchnię płyty z wełny mineralnej.

Izolacja podposadzkowa piwnic, garaży, tarasów oraz fundamentów - po zagruntowaniu masę nanosić przynajmniej w dwóch warstwach (prostopadle do siebie). Naroża zbroić tkaniną techniczną lub włókniną polipropylenową, wtapiając w świeżą masę. Kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej (min. 5h przy +23°C). Po nałożeniu ostatniej warstwy odczekać kilka dni. Tak wykonaną warstwę izolacji osłonić styropianem o grubości minimum 2 cm. W przypadku hydroizolacji fundamentów wykop delikatnie obsypać ziemią po minimum 3 dniach (w zależności od warunków). Niedopuszczalne jest stosowanie zbrojenia hydroizolacji w postaci siatki z włókna szklanego! Siatka z włókna szklanego (np. siatka podtynkowa do ociepleń ścian zewnętrznych metodą lekką moką) jest zbyt sztywna, nierozciągliwa, „sprężynuje” nawet na niewielkich nierównościach, posiada gładką powierzchnię włókien i nie wiąże się strukturalnie z materiałami hydroizolacyjnymi. Dodatkowo siatka ta posiada bardzo niskie wydłużenie liniowe i w przypadku powstania pęknięć podłoża (fundamentu) spowoduje przecinanie hydroizolacji. W zamian stosować należy tkaninę techniczną lub włókninę polipropylenową. Włóknina polipropylenowa jest produktem miękkim, elastycznym, bardzo porowatym, co zapewnia skuteczne połączenie z masami bitumicznymi oraz brak możliwości jej odspajania się od podłoża.

Konserwacja pokryć papowych - Po uzupełnieniu ubytków i dobrym wyschnięciu masy, na całą powierzchnię pokrycia dachowego nanosimy Dysperbit w dwóch warstwach, każdą następną po wyschnięciu poprzedniej. W miejscach styków połączy dachowej z kominem, przy kanałach i kominach wentylacyjnych itp. stosować wzmocnienie, wtapiając tkaninę zbrojącą, wywijając ją na odpowiednią wysokość. Ostatnią, jeszcze świeżą warstwę, zaleca się posypać posypką mineralną.

Bezspoinowe pokrycia dachowe - starannie oczyścić stare pokrycia. Wykonać niezbędne podklejenia jw. Tak

przygotowane podłoże (jak i podłoże betonowe) zagruntować gruntem wodnym. Nanieść właściwą izolację powłokową równomiernie na całą powierzchnię dachu. Po jej wyschnięciu (min. 6h przy +23°C) rozłożyć elastyczną włókninę z polipropylenu (elastyczną siatkę o oczkach 4x4 lub 5x5) i nanieść drugą warstwę pasami o szerokości siatki. Wykonać zakłady na łączeniu (siatka na siatkę) o szerokości 10 cm. Po wyschnięciu (min. 6h przy +23°C) nanieść trzecią warstwę pasem o szerokości włókniny. Na tak ułożoną świeżą masę położyć tkaninę techniczną (geowłókninę o gramaturze 50 g/m²) i wcierać w nią masę, aż nią całkowicie przesiąknie. Od razu przesmarować masą wierzchnią warstwę tkaniny. Wykonać zakłady ok. 10 cm w pasach tkaniny. Po całkowitym wyschnięciu (min. 6h przy +23°C) wykonać warstwę czwartą i od razu najlepiej posypać posypką mineralną lub w inny sposób zabezpieczyć przed UV, np. stosując przeznaczone do tego specjalne farby ochronne.

OGRANICZENIA

- Nie stosować podczas opadów. Unikać silnie nasłonecznionych powierzchni. Nałożoną masę chronić przez kilka dni od aplikacji przed intensywnym schnięciem i opadami.
- W wypadku konserwacji dachów krytych papą, nie stosować wyrobu do pap smołowanych. Produkt nadaje się do nowoczesnych pap asfaltowych, klejonych na zimno lub termozgrzewalnych.

NARZĘDZIA

szczotka dekaraska, pędzel

ZUŻYCIE

Gruntowanie podłoża bitumicznych/mineralnych 0,2 kg/m²
Gruntowanie wełny mineralnej min. 0,8 kg/m²
Konserwacja pokryć dachowych 0,5 kg/m² (na warstwę)
Izolacja przeciwwilgociowa 1,5 kg/m² (grubość min. 1mm)

Grubość pojedynczej powłoki w stanie suchym: 0,5 mm
Grubość pojedynczej powłoki w stanie mokrym: 1 mm

CZYSZCZENIE

Narzędzia i zabrudzenia zmywać przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej. Do usuwania niewielkich zabrudzeń użyć specjalne ściereczki czyszczące do rąk, narzędzi i powierzchni Bostik ŚCIERECZKI UNIWERSALNE.

UWAGI

Przed użyciem zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki produktu. Wyrób spełnia wymagania PN-B-24000:1997 (odmiana Dn)

OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem. Liczba warstw składowania – 3. Liczba warstw ładowania – 3.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR / KOLOR	RODZAJ
BOK089296 / czarny	WIADRO 20kg
BOK089289 / czarny	WIADRO 10kg
BOK089272 / czarny	WIADRO 5kg



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.