



BOSTIK

WATER STOP BLACK

GRUNT ROZPUSZCZALNIKOWY

KARTA TECHNICZNA



KLUCZOWE KORZYŚCI

- GŁĘBOKO PENETRUJE DROBNOCZĄSTECZKOWY
- NA SUCHĘ I MATOWO-WILGOTNE PODŁOŻA
- NIWELUJE MIKROPEKNIĘCIA PODŁOŻA
- ODPORNY NA WODĘ, SŁABE KWASY I ZASADY
- WYGODNY I ŁATWY W NAKŁADANIU PĘDZŁEM
- ZABEZPIECZA BETON PRZED WILGOCIĄ I KOROZJĄ

OPIS PRODUKTU

BOSTIK WATER STOP BLACK GRUNT ROZPUSZCZALNIKOWY to modyfikowany roztwór asfaltowo-żywiczny, zawierający dodatki chemiczne umożliwiające głęboką penetrację i stosowanie na matowo-wilgotne podłoża.

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do gruntowania podłożu betonowych i bitumicznych w celu poprawy przyczepności oraz przygotowania powierzchni pod aplikację rozpuszczalnikowych powłok hydroizolacyjnych. Stosowany w systemach izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, ław i podziemnych części budowli, jako warstwa gruntująca pod rozpuszczalnikowe hydroizolacje powłokowe oraz papy termozgrzewalne, oraz do gruntowania wełny mineralnej w połączeniu z papą samoprzylepną lub zgrzewalną. Może być stosowany do konserwacji powierzchni betonowych lub jako warstwa antykorozyjna na powierzchniach metalowych.

RODZAJE PODŁOŻA:

beton, beton komórkowy, papa i tym podobne materiały pokryciowe na bazie bitumów, np. gonty, płyty faliste, wyroby powłokowe bitumiczne rozpuszczalnikowe.

DANE TECHNICZNE

Baza	masa asfaltowo kauczkowa na bazie rozpuszczalników
Kolor	czarny
Temperatura stosowania	od +5°C do +30°C (otoczenia i podłoża)
Ilość warstw	1 (gruntowanie) 2-3 (hydroizolacja lekka) Minimalna ilość warstw powłoki hydroizolacyjnej – 2
Czas schnięcia pojedynczej warstwy	6 h (przy +23°C)

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem dokładnie wymieszać, a podczas aplikacji mieszanie powtarzać co jakiś czas. W przypadku przechowywania produktu w niskich temperaturach, przed zastosowaniem należy go wstawić na minimum 24 godziny do ciepłego pomieszczenia.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoża muszą być nośne, odtłuszczone, wolne od wszelkich zanieczyszczeń (rdza, kurz, pył, luźno związane powłoki lakierowe), suche lub lekko wilgotne. Fundamenty i tym podobne hydroizolowane podłoża wykonane z bloczków muszą być równe, bez ostrych występów czy zagłębień, wyspoinowane na gładko! Nie mogą być zmrożone czy oszronione. Tylko tak przygotowana powierzchnia umożliwia nałożenie hydroizolacji równomiernie, jednakowej grubości warstwą. Nierówności w ułożeniu bloczków czy spoiny między bloczkami, jak również nierówności w papie zaszpachlować przy pomocy BOSTIK WATER STOP BLACK SUPER MASA SZPACHLOWA.

Podłoże betonowe - ubytki wypełnić zaprawami cementowymi do tego celu przeznaczonymi. Zniszczone fragmenty starego pokrycia naprawić, ściany fundamentowe zaleca się otynkować, naroża wyoblić zaprawą tworząc tzw. fasetę. Ostre krawędzie stępować.

Konserwacja pokryć papowych - usunąć zanieczyszczenia i zniszczone fragmenty starej papy. Odspojone kawałki starej papy podkleić. Pęcherze przeciąć na krzyż i także podkleić. Wyrwy i ubytki

wyrównać przy pomocy BOSTIK WATER STOP BLACK SUPER MASA SZPACHLOWA.

APLIKACJA:

Przed użyciem wymieszać. Stosować na zimno. Stosować tylko na zewnątrz budynków. Narzędzia zaraz po użyciu myć za pomocą rozpuszczalników organicznych, np. benzyna ekstrakcyjna. Nakładać wcierając mocno w podłoże (szczególnie ważne przy wilgotnych podłożach). Pozostawić do całkowitego wyschnięcia (min. 12 h przy +23°C).

OGRANICZENIA:

Nie stosować w kontakcie ze styropianem. Nie stosować podczas opadów. Unikać silnie nasłonecznionych powierzchni. Nałożoną masę chronić przed intensywnym schnięciem i opadami. Stosować na zewnątrz pomieszczeń w miejscach dobrze wentylowanych.

NARZĘDZIA

Szczotka dekarcka, pędzel, urządzenia do natrysku.

ZUŻYCIE

Na pojedynczą warstwę:

0,2 kg/m² - beton równy, wibrowany

0,3 kg/m² - beton porowaty, papy termozgrzewalne, grunt pod hydroizolację rozpuszczalnikową.

0,9 – 1,2 kg/m² - wełna mineralna

Grubość pojedynczej powłoki w stanie mokrym 0,2 – 0,3 mm. Grubość pojedynczej powłoki w stanie suchym 0,1 – 0,25 mm.

CZYSZCZENIE

Świeże zabrudzenia: detergent lub aceton. Utwardzone zabrudzenia: mechanicznie. Pędzle i wałki użyte do nakładania masy nie nadają się do kolejnego użycia.

UWAGI

Przed użyciem zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki produktu.

Wyrób spełnia wymagania PN-B-24006:1997 (odmiana D),

OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Podczas przechowywania i transportu nie dopuszczać do długotrwałego narażenia na oddziaływanie wysokich temperatur, słońca. Produkt nie jest wrażliwy na temperatury ujemne.

Liczba warstw składowania – 5.

Liczba warstw ładowania – 5.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR / KOLOR	RODZAJ
BOK089418 / czarny	WIADRO 11kg
BOK089425 / czarny	WIADRO 19kg

POMOC TECHNICZNA

+48 61 89 61 740



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.