



BOSTIK

WATER STOP BLACK

LEPIK NA ZIMNO

KARTA TECHNICZNA



KLUCZOWE KORZYŚCI

- MODYFIKOWANA KAUCZUKIEM SYNTETYCZNYM (SBS)
- POSIADA DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI KLEJĄCE
- WYJĄTKOWO ODPORNY NA STARZENIE
- CAŁKOWITA ODPORNOŚĆ NA WODĘ I ZWIĄZKI ZAWARTE W ZIEMI
- NA SUCHĘ I LEKKO WILGOTNE PODŁOŻA
- ZAWIERA ROZPUSZCZALNIK

OPIS PRODUKTU

Bostik WATER STOP BLACK LEPIK NA ZIMNO to elastoplastyczny klej bitumiczno-kauczukowy z dodatkiem związków chemicznych poprawiających przyczepność.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do aplikacji na dachach i fundamentach, gdzie wymagane jest trwałe połączenie materiałów bitumicznych oraz skuteczna ochrona przed wilgocią. W szczególności do klejenia pap asfaltowych do podłoża mineralnych, łączenia ze sobą warstw papy w systemach wielowarstwowych a także jako bezspoinowa hydroizolacja przeciwwilgociowa fundamentów typu lekkiego w budownictwie ogólnym. Może być stosowany także do klejenia płyt z wełny mineralnej przy ocieplaniu stropodachów.

RODZAJE POWIERZCHNI:

beton, beton komórkowy, bloczki betonowe i tym podobne podłoża mineralne, papa asfaltowa, papa termozgrzewalna i tym podobne materiały pokryciowe na bazie bitumów, np. gonty, płyty faliste, wyroby powłokowe bitumiczne rozpuszczalnikowe

DANE TECHNICZNE

Baza	masa asfaltowo kauczukowa na bazie rozpuszczalników
Kolor	czarny
Temperatura stosowania	od +5°C do +30°C
Ilość warstw	1 (klejenie pap) 2-3 (hydroizolacja lekka)
Czas schnięcia pojedynczej warstwy (przy +23°C)	> 24h (klejenie pap) Papę kleić po 15-20 minutach od nałożenia lepiku. 24h (hydroizolacja lekka)
Czas całkowitego wiązania	14 dni (pełne właściwości mechaniczne)
Siła wiązania papa do papy	Nie mniej niż 150 N
Spływność w temperaturze (60±2) °C przy kącie nachylenia 45° w czasie 5 h - papy przyklejonej lepikiem asfaltowym	Niedopuszczalne przesunięcie papy i wyciek lepiku
Giętkość przy przeginianiu na walcu o średnicy 30 mm w temperaturze -5°C	Niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem wyrób należy wymieszać, aż do uzyskania jednorodnej masy. W przypadku przechowywania produktu w niskich temperaturach, przed zastosowaniem należy go wstawić na minimum 24 godziny do ciepłego pomieszczenia w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Stare pokrycia papowe - usunąć zanieczyszczenia i zniszczone fragmenty starej papy. Odspojone kawałki papy podkleić. Pęcherze przeciąć na krzyż i także podkleić. W tym celu stosować WATER STOP BLACK LEPIK NA ZIMNO. Wyrwy i ubytki wypełnić masą szpachlową WATER STOP BLACK SUPER MASA SZPACHLOWA. **Podłoża betonowe** - uszkodzenia (ubytki, pęknięcia, wyrwy) i silnie porowate fragmenty zaszpachlować i wyrównać przeznaczoną do tego celu zaprawą mineralną. Naroża i styki narożne wyoblić, tworząc tzw. fasetę. Następnie zagruntować przy pomocy WATER STOP BLACK GRUNT ROZPUSZCZALNIKOWY.

STAN PODŁOŻA

Podłoża muszą być nośne, odtłuszczone, wolne od wszelkich zanieczyszczeń (rdza, kurz, pył, luźno

związane powłoki lakierowe), suche lub lekko wilgotne. Fundamenty i tym podobne hydroizolowane podłoża wykonane z bloczków muszą być równe, bez ostrych występow czy zagłębień, wyspoinowane na gładko! Nie mogą być zmrożone czy oszronione. Tylko tak przygotowana powierzchnia umożliwia nałożenie hydroizolacji równomiernie, jednakowej grubości warstwą. Nierówności w ułożeniu bloczków czy spoiny między bloczkami można pod pewnymi warunkami wyszpachlować przy pomocy BOSTIK WATERSTOP BLACK SUPER MASA SZPACHLOWA (w celu porady skonsultować się z Działem Technicznym Den Braven).

Klejenie pap asfaltowych do podłoża i między sobą - nanosić na uprzednio zagruntowane podłoża (betonowe lub starą warstwę papy) całopowierzchniowo (na całą szerokość przyklejanej warstwy papy). Odczekać 15-20 minut, nałożyć papę i docisnąć. Przy klejeniu pasami stosować 10 cm zakład. Złącza pap od góry raz jeszcze przesmarować. Przy klejeniu nowych pap między sobą gruntowanie nie jest wymagane.

Hydroizolacja fundamentów typu lekkiego - izolowane powierzchnie zagruntować przy pomocy WATERSTOP BLACK GRUNT ROZPUSZCZALNIKOWY, w ilości 0,25 kg/m². Po całkowitym wyschnięciu gruntu (min. 12h przy +23°C) nakładać w 2-3 warstwach całopowierzchniowo w ilości 0,8-1,5 kg/m² na jedną warstwę. Przed nakładaniem kolejnych warstw odczekać do całkowitego wyschnięcia warstwy poprzedniej (min. 24h przy +23°C). Nakładać zawsze prostopadłe do warstwy poprzedniej. Łączne zużycie lepiku na zimno powinno wynosić 1,5 - 3 kg/m². Grubość warstwy kontrolować poprzez zużycie materiału. Wykop zasypać po minimum 7 dniach (w zależności od warunków).

Przyklejanie wełny mineralnej: masę nakłada się za pomocą pacy na spodnią stronę płyt wełny pasmami o szerokości około 8 cm, średnio 4 pasma na metr, w strefie środkowej dachu. W strefach brzegowych i narożnych pasma zagęszcza się. Po odczekaniu około 20 minut należy przykleić wełnę mineralną, dociskając ją do podłoża. *UWAGA - mocowanie wełny mineralnej metodą klejenia może być wykonywane w przypadku budynków niższych niż 12 m. W przypadku wyższych budynków oraz obiektów narażonych na szczególnie duże obciążenie wiatrem należy stosować mocowanie mechaniczne.*

OGRANICZENIA

Nie stosować do płyt styropianowych, płyt warstwowych i pap smołowych lub na taśmie aluminiowej. Nie stosować do styropianu. Nie stosować podczas opadów. Unikać silnie nasłonecznionych powierzchni. Nałożoną masę chronić przed intensywnym schnięciem i opadami. Stosować na zewnątrz pomieszczeń w miejscach dobrze wentylowanych.

NARZĘDZIA:

szczotka dekarcka, paca stalowa, szpachla

ZUŻYCIE

Całkowite:

Klejenie pap asfaltowych 0,7 kg/m²

Klejenie wełny mineralnej 1,3 kg/m²

Izolacja przeciwwilgociowa 1,5 - 3 kg/m² (grubość suchej warstwy 1 - 2mm)

Grubość pojedynczej powłoki w stanie mokrym: 0,9 mm

CZYSZCZENIE

Świeże zabrudzenia: detergent lub aceton.

Utwardzone zabrudzenia: mechanicznie

Pędzle i wałki użyte do nakładania masy nie nadają się do kolejnego użycia.

UWAGI:

Przed użyciem zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki produktu.

Wyrób spełnia wymagania PN-B-24620:1998/Az1:2004 (odmiana Lepik asfaltowy).

OKRES TRWAŁOŚCI:

12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Podczas przechowywania i transportu nie dopuszczać do długotrwałego narażenia na oddziaływanie wysokich temperatur i słońca. Produkt nie jest wrażliwy na temperatury ujemne.

Liczba warstw składowania - 5.

Liczba warstw ładowania - 5.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR / KOLOR	RODZAJ
BOK089470 / czarny	WIADRO 10kg
BOK089487 / czarny	WIADRO 19kg
BOK110402 / czarny	WIADRO 5kg

POMOC TECHNICZNA

+48 61 89 61 740



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.