



# FLEXPRO MSP 101

3 EN 1 – COLLE JOINTE REBOUCHE

## DESCRIPTION

Bostik Flexpro MSP 101 est un mastic colle multi-usages 3 en 1. Il est idéal pour tous les travaux de construction en intérieur comme en extérieur : rebouchage de fissures, joints de dilatation et d'étanchéité autour des huisseries et collages.

## DESTINATIONS

Applicable sur la plupart des matériaux : béton, ciment, brique, metal\*\*, acier\*\*, aluminium\*\*, PVC, bois, céramique, plâtre, etc...

*\*Sauf PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, surfaces bitumineuses, pierre naturelle et miroirs.*

*\*\*poncé et dégraissé*

## AVANTAGES

- Résiste à l'eau, aux UV et aux intempéries
- Résiste aux chocs et vibrations
- Résiste aux fortes variations de température (de -40°C à +90°C)
- Utilisation intérieure et extérieure
- Sans retrait ni bullage
- Elasticité importante et durable
- Peut être peint\* après séchage complet



  
**Fabriqué  
en France**

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Formule	Hybride polymère
Couleur	Blanc
Rendement	15m linéaire Ø 5 mm
Densité	1,56
Température d'application	Entre +5°C et +40°C
Vitesse de polymérisation	3mm par 24h

*\*Etant donné la grande diversité des peintures du marché, il est indispensable d'effectuer des essais de compatibilité avant tout usage d'un produit non encore éprouvé.*

## MISE EN OEUVRE

### OUTILS

- Pistolet d'extrusion manuel

### PREPARATION

- Le support doit être sec, sain, propre, dépoluisséré et dégraissé.

### APPLICATION

- Couper l'embout de la cartouche et de la canule au diamètre désiré (mini 5mm). Visser la canule, insérer la cartouche dans le pistolet d'extrusion et appliquer le produit.

### ETANCHEITE

Après extrusion, lisser le cordon de mastic dans les 5 min. avec une spatule.

### COLLAGE

Après extrusion par cordons sur un des éléments, assembler immédiatement en prenant soin de bien écraser les cordons de colle. Ne pas manipuler l'assemblage ou ne pas faire subir de contraintes au collage pendant les 24 heures qui suivent.

- Formation de peau après 10 minutes.
- Séchage complet à cœur : jusqu'à 48h.

## NETTOYAGE

- Colle fraîche : acétone
- Colle sèche : grattage

## CONSERVATION

Jusqu'à 18 mois dans son emballage d'origine non ouvert, stocké entre +5°C et +25°C dans un endroit sec à l'abri du gel.

Après ouverture, extraire du mastic de façon à créer un cordon de 2 cm. Laisser sécher. Tirer fort pour arracher le cordon avant de réutiliser.

## CONDITIONNEMENT

Format	PCB	Code	GENCOD
Cartouche 290ml	12	30630571	3549212495015

## MARQUAGES & CERTIFICATIONS



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



\*Emballage comportant au moins 30% de matière recyclée

### SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK

par SMS : 06 44 60 14 96  
diy.bostik.com

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur [diy.bostik.com](http://diy.bostik.com)

Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

