



DEN BRAVEN ROOFPLAST SZPACHLA DEKARSKA

2.20

POKRYCIA Z PAPY - BLACHA - DACHÓWKA

Produkt	Trwale plastyczny bitumiczny uszczelniacz dekarSKI na bazie mieszaniny bitumów, do wypełnień i uszczelnień pokryć dachowych z papy, blachy i dachówki
Właściwości	- utwardza się pod wpływem odparowania rozpuszczalnika, tworząc trwale plastyczne wiązanie - nie wymaga mieszania, podgrzewania, wypalania (gotowy do użycia) - tworzy wodoodporną spoinę, odporną na działanie czynników atmosferycznych - bardzo dobrze przyczepny do wielu podłoży, w tym: podłoży bitumicznych i mineralnych (suchych i wilgotnych), zapraw, betonu, kamienia, metali - może być układany bezpośrednio na papę i pokrycia bitumiczne - odporny na łuszczenie, powstawanie rys skurczowych - nie zawiera azbestu - nie powoduje korozji ocynkowanych blach i łączników - łatwy w nakładaniu
Zastosowania	- uszczelnianie pokryć z papy, gontów, blachy, dachówki - uszczelnianie pęknięć, szwów, obróbek blacharskich - wypełnianie i uszczelnianie szczelin wokół przepustów dachowych, tj. przewodów wentylacyjnych, spalinowych, a także rynien, rur spustowych, kominów, kopuł, świetlików, masztów antenowych itd.
Kolor	czarny
Opakowanie	280 ml – plastikowy kartusz
Okres trwałości	12 miesięcy. Zamknięte opakowanie przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Odporny w transporcie do -15°C.

DANE TECHNICZNE

Baza	bitum
Charakter	plastyczny
Konsystencja	tiksotropowa
Ciężar właściwy	1,3 g/ml
Kożuszenie	> 15 minut (przy 23°C i 55% wilgotności względnej)
Czas całkowitego utwardzenia	ok. 1-2 tygodnie (w zależności od rodzaju powierzchni, warunków atmosferycznych i przekroju nałożonej warstwy)
Ściekanie	wg normy ISO 7390: < 3 mm
Sucha pozostałość	85%
Odporność termiczna po utwardzeniu	od -20°C do +80°C



Możliwość naprawy tym samym materiałem
Zużycie masy na jedną warstwę 0,8 do 1,2 kg/m²
(dla opakowania 1 kg)

ROZMIARY SPOIN

Minimalna szerokość	4 mm
Maksymalna szerokość	25 mm
Zalecane proporcje	Szerokość spoiny w mm: 4-8 10-12 14-16 18-20 22-24 Głębokość spoiny w mm: 6 8 10 12 14

PODŁOŻA

Rodzaje powierzchni	materiały bitumiczne, beton i inne podłoża mineralne, kamień, metale, stal, drewno
Przygotowanie	Usunąć z podłoża tłuszcze, olej, rdzę, piasek, kurz i inne zabrudzenia. Powierzchnie nieporowate nie muszą być suche. Na bardzo mokrych podłożach poleca się przeprowadzenie testu przyczepności. W razie potrzeby zastosować dostępne środki gruntujące, przeznaczone pod kity bitumiczne.
Stan podłoża	Powierzchnia sucha lub lekko wilgotna (nie może być oszroniona czy zmrożona), zwarta, nieosypliwa, odtłuszczona, stabilna i wolna od zanieczyszczeń. Ponadto musi być wolna od ostrych krawędzi oraz bez zastoin wody.

SPOSÓB UŻYCIA

Narzędzia	300 ml - pistolety ręczne lub pneumatyczne 1 kg - szpachla lub paca stalowa
Temperatura pracy	300 ml – od +5°C do +40°C 1 kg - od +5°C do +35°C Dotyczy otoczenia, podłoża, narzędzi i kitu.
Zalecenia	Zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu, nałożyć ponownie aplikator i obciąć go pod kątem na szerokość spoiny. Fugę wygładzić przy pomocy szpachelki w ciągu 15 minut od nałożenia kitu. Dobrym środkiem pomocniczym jest roztwór wody z mydłem (neutralny chemicznie) lub Den Braven Finisher - profesjonalny środek do wygładzania fug na mokro. Fuga powinna mieć kształt pozwalający na swobodne ściekanie wody.
Czyszczenie	Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

**Ograniczenia**

Nie stosować do miejsc stale zanurzonych w wodzie lub pod stałym ciśnieniem wody. Nie stosować do PE, PP, PMMA, PC i PTFE oraz tworzyw podobnego typu. W przypadku mocowania materiałów z tworzyw sztucznych przeprowadzić test w mało widocznym miejscu pod kątem tolerancji rozpuszczalnika (zwłaszcza w wypadku tworzyw nieznanego pochodzenia lub nietypowych).

Nie stosować do styropianu.

Bezpieczeństwo ogólne

Patrz: Karta charakterystyki 2.20

UWAGA: Chronić przed dziećmi

Odpowiedzialność: Podane informacje są wynikiem badań i doświadczeń Bostik, co jest podstawą ich rzetelności i wiarygodności. Producent nie mógł przewidzieć jednak wszystkich możliwości zastosowania swoich produktów, a ponieważ sposób użycia produktów jest całkowicie poza jego kontrolą, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za występujące uszkodzenia lub zły stan podłoża, które mogą być wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania wstępnego lub wad konstrukcyjnych.

10/05/2021