

DEN BRAVEN TIXOPLAST DEKARSKI

2.21

PAPA - BLACHA - GONTY - PŁYTY

Produkt	Trwale plastyczno-elastyczny, bitumiczny klej-uszczelniacz dekarSKI na bazie mieszaniny bitumów i żywic, do naprawy i izolacji pokryć dachowych z papy i blachy
Właściwości	- utwardza się pod wpływem odparowania rozpuszczalnika, tworząc trwale plastyczno-elastyczne wiązanie - nie wymaga mieszania, podgrzewania, wypalania (gotowy do użycia) - tworzy trwałą, wytrzymałą i wodoszczelną spoinę - bardzo dobrze przyczepny do wielu podłoży, w tym: podłoży bitumicznych i mineralnych (suchych i mokrych), zapraw, betonu, kamienia, metali - może być układany bezpośrednio na papę i pokrycia bitumiczne - odporny na działanie czynników atmosferycznych - odporny na spływanie, łuszczenie, powstawanie rys skurczowych - nie zawiera azbestu - nie powoduje korozji ocynkowanych blach i łączników
Zastosowania	- uszczelnianie i miejscowe mocowanie papy, gontów bitumicznych, bitumicznych płyt falistych - uszczelnianie przecieków, pęknięć, szwów, opierzeń blacharskich i złączy w kombinacji z materiałami bitumicznymi, metalami, drewnem, kamieniem i podłożami mineralnymi - wypełnianie i uszczelnianie szczelin wokół przepustów dachowych, tj. przewodów wentylacyjnych, spalinowych, a także rynien, rur spustowych, kopuł, świetlików, kominów, masztów antenowych itd. - przeprowadzanie awaryjnych napraw dekarSKich, np. usuwanie pęcherzy w pokryciach z papy, uszczelnianie pęknięć i szwów papy (także w mokrych warunkach) - klejenie i uszczelnianie pokryć dachowych, mało odpornych na działanie wysokiej temperatury - wypełnianie rys i pęknięć w betonowych płytach przed ułożeniem papy lub płynnej membrany bitumicznej - uszczelnianie rys w kwietnikach i sadzawkach (bez wody naporowej)
Kolor	czarny
Opakowanie	280 ml – plastikowy kartusz
Okres trwałości	12 miesięcy. Zamknięte opakowanie przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Odporny w transporcie do –15°C.

DANE TECHNICZNE

Baza bitum modyfikowany żywicami



Charakter	plastyczno-elastyczny
Konsystencja	tiksotropowa
Ciężar właściwy	1,3 g/ml
Kożuszenie	> 15 minut (przy 23°C i 55% wilgotności względnej)
Czas całkowitego utwardzenia	ok. 1-2 tygodnie (w zależności od rodzaju powierzchni, warunków atmosferycznych i przekroju nałożonej warstwy)
Ściekanie	wg normy ISO 7390: < 2 mm
Sucha pozostałość	86%
Odporność termiczna po utwardzeniu	od -20°C do +70°C
Przyczepność	15 000 N/m ² (przyczepność do warstwy betonu)
Możliwość naprawy	tym samym materiałem

ROZMIARY SPOIN

Minimalna szerokość	4 mm
Maksymalna szerokość	25 mm
Zalecane proporcje	Szerokość spoiny w mm: 4-8 10-12 14-16 18-20 22-24 Głębokość spoiny w mm: 6 8 10 12 14

PODŁOŻA

Rodzaje powierzchni	materiały bitumiczne, beton i inne podłoża mineralne, kamień, metale, stal, drewno, wybrane materiały izolacyjne i tworzywa sztuczne
Przygotowanie	Usunąć z podłoża tłuszcze, olej, rdzę, piasek, kurz i inne zabrudzenia. Powierzchnie nieporowate nie muszą być suche. Na bardzo mokrych podłożach poleca się przeprowadzenie testu przyczepności. W razie potrzeby zastosować dostępne środki gruntujące, przeznaczone pod kity bitumiczne.
Stan podłoża	Powierzchnia możliwie sucha, zwarta, nieosypliwa, stabilna i wolna od zanieczyszczeń

SPOSÓB UŻYCIA

Narzędzia	Pistolety ręczne lub pneumatyczne
Temperatura pracy	od +5°C do +35°C (dotyczy otoczenia, podłoża, narzędzi i kitu)
Zalecenia	Zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu, nałożyć ponownie aplikator i obciąć go pod kątem na szerokość spoiny. Przy klejeniu nakładać paskami lub punktowo z zachowaniem kilkucentymetrowych odstępów. Przy uszczelnianiu spoinę wygładzić przy pomocy szpachelki w ciągu 15 minut od nałożenia kitu. Dobrym środkiem pomocniczym jest roztwór wody z mydłem (neutralny chemicznie) lub środek Den Braven Finisher – profesjonalny środek do wygładzania fug na mokro. Fuga powinna mieć kształt pozwalający na swobodne ściekanie wody.
Czyszczenie	Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.



Ograniczenia Nie stosować do miejsc stale zanurzonych w wodzie lub pod stałym ciśnieniem wody. Nie stosować do PE, PP, PMMA, PC i PTFE oraz tworzyw podobnego typu. W przypadku mocowania materiałów z tworzyw sztucznych przeprowadzić test w mało widocznym miejscu, pod kątem tolerancji rozpuszczalnika (zwłaszcza w wypadku tworzyw nieznanego pochodzenia lub nietypowych). Zachować ostrożność przy mocowaniu styropianu (w razie konieczności nakładać oszczędnie, niewielką ilość, koniecznie paskami z zachowaniem odstępów, łączone elementy pozostawić na kilka minut niezłączone, zapewnić dobrą wentylację oraz możliwie dociążyć do czasu całkowitego utwardzenia).

Bezpieczeństwo Patrz: Karta charakterystyki 2.21
UWAGA: Chronić przed dziećmi

Odpowiedzialność: Podane informacje są wynikiem badań i doświadczeń Bostik, co jest podstawą ich rzetelności i wiarygodności. Producent nie mógł przewidzieć jednak wszystkich możliwości zastosowania swoich produktów, a ponieważ sposób użycia produktów jest całkowicie poza jego kontrolą, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za występujące uszkodzenia lub zły stan podłoża, które mogą być wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania wstępnego lub wad konstrukcyjnych.

10/05/2021