PERFECT SEAL PU FOAM CONTROL RAPID

TECHNICAL SHEET 29/10/2026

AVANTAJE INTELIGENTE

- Formula speciala destinata montajului de usi si ferestre
- Nu deformeaza profilele
- Timp pelicula 2,5 minute
- Economiseste timp si bani
- Rezistenta ridicata la forfecare si la tractiune
- Formula pentru toate anotimpurile, de la -10°C pana la +40°C
- Aplicare cu pistolul

DESCRIERE

BOSTIK PERFECT SEAL PU FOAM CONTROL RAPID este o spuma poliuretanica cu expandare controlata pentru montaj si izolatii termice si fonice in constructii. Creata special pentru un montaj de calitate, asigura o etansare termica si fonica ridicate. Produs recomandat pentru montarea ferestrelor si usilor, precum si pentru umplerea golurilor in constructii. Aderenta foarte buna pe beton, tencuiala, glet, caramida, lemn, PVC si metal. Nu adera pe silicon, PE, PP, PTFE., suprafete bituminoase si din neopren.

MOD DE UTILIZARE

Temperatura tubului: +5°C la +30°C (se recomanda o temperatura intre +15°C si +25°C). Temperatura de aplicare (mediu si suprafete): -10°C la +40°C (se recomanda o temperatura intre +15°C si +25°C). Aplicare cu pistolul: se insurubeaza pistolul aplicator pe filetul tubului. Se agita ansamblul spuma-pistol inainte de fiecare utilizare (minimum 30 de ori). Debitul de spuma se regleaza din surubul aflat in spatele pistolului. Se apasa tragaciul pentru eliberarea spumei. Se umple circa 50% din rost/gol, intrucat dupa iesirea din tub, spuma va expanda, umpland intregul rost/gol. Spuma se aplica in strat de maximum 4 cm; pentru rosturi mai mari se poate aplica in straturi succesive, dupa prinderea crustei pe stratul anterior (6-10 min.). Timpii de taiere si intarire, precum si productivitatea depind de modul de aplicare, tipul aplicarii (in rost sau liber), temperatura si umiditatea mediului, suprafetelor si tubului, in momentul aplicarii.

CARACTERISTICI TEHNICE

Temperatura de aplicare	-10°C la +40°C	
Baza	poliuretan	
Culoare	Galben	
Timp de intarire	50-70 minute	
Densitate	15-20 g/l	
Stabilitate dimensionala	EN 17333-2	-5%<DS<0%
Comportament la foc	DIN 4102	B3

Timp de formare a peliculei	EN 17333-3	90-150 secunde
Rezistenta la temperatura	-40°C la +90°C	
Rezistenta la tractiune	100-400 kPa	
Conductivitate termica	EN 17333-5	30-35 mW/m.K.
Randament total al spumei	EN 17333-2	35-40 litri

Aceste valori sunt tipice

PREGATIREA SI FINISAREA SUPREFETEI

Suprafata va fi curata si nu va prezenta urme de praf, ulei sau grasime. Pentru rezultate excelente recomandam umezirea substraturilor Inainte de a aplica spuma poliuretanica, si umezirea spumei poliuretanice crude, dupa aplicare.

CURATARE

Spuma proaspata poate fi indepartata imediat, folosind produsul PU CLEANER UNIVERSAL. Dupa intarire, surplusul de spuma poate fi indepartat cu un cutit sau spaclu, iar suprafata spumei poate fi apoi finisata

TERMEN DE VALABILITATE

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi intre +5°C si +25° C. Termenul de valabilitate este de maximum 12 luni de la data fabricatiei, cu conditia depozitarii in spatii uscate.

SANATATE SI SIGURANTA

Protejati-va ochii purtati manusi si echipament de protectie. Acoperiti podeaua si mobilierul cu hartie sau folie din plastic. Depozitati recipientul in pozitie verticala intre 5°C si 25°C. Recipient sub presiune. Protejati de lumina soarelui si nu expuneti la temperaturi mai mari de 50°C. Nu strapungeti sau ardeti chiar si dupa utilizare. Contine gaz propulsor inflamabil. Nu pulverizati pe o flacara deschisa sau pe orice material incandescent. Tineti departe de sursele de aprindere. Fumatul interzis! Cititi cu atentie Fisa cu Date de Securitate despre Produs inainte de utilizarea acestuia. Documentul respectiv este disponibil la cerere sau poate fi consultat pe pagina noastra web.

LIMITARI

Nu este recomandat pentru substraturi din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mase plastice moi, neopren si bituminoase. Nu este recomandat pentru sarcina hidrodinamica permanenta. Nu este recomandat pentru utilizare (de ex. prin injectare) in rosturi cu umiditate insuficienta.

AMBALARE	
Cod articol	31054739
Denumire produs	SPUMA PU CONTROL RAPID 750ML PERFECT SEAL
Culoare	Galben
Ambalare	750ml
Cod EAN	5948966021309
Cod EAN box	5948966021316

Recomandarile de aplicare sunt definite pentru conditii standard de utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive.
Respectarea acestora este imperativa, dar nu exclud un test prealabil, mai ales pentru o prima utilizare sau pentru anumite suprafete suport, conditii de aplicare sau de mediu. Consultati Fisele noastre cu Date de Securitate pentru precautiile de utilizare.

DISCLAIMER
Bostik furnizeaza aceasta Fisa Tehnica („TDS") doar pentru scopuri descriptive si informative. Aceasta nu reprezinta o garantie, un contract sau un substitut pentru consultanta de specialitate sau profesionala. Va rugam sa consultati, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru consideratii privind sanatatea si siguranta.
Afirmatiile, informatiile tehnice, datele si recomandarile continute in prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE" si nu sunt garantate sau asigurate in niciun fel. Acestea reprezinta rezultate tipice pentru produsele respective si se bazeaza doar pe cercetarile Bostik. Deoarece conditiile si metodele de utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, Bostik isi declina in mod expres orice responsabilitate si daune de orice fel sau natura care ar putea aparea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informatiilor continute in acest document.

Bostik Romania
Str. Rasaritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300
E-mail: inforo@bostik.com
www.bostik.com

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chisinau, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

Toate indicatiile, recomandarile, cifrele si normele de siguranta furnizate se bazeaza pe cercetari atente, precum si pe experienta noastra actuala si nu implica nicio obligatie. Desi documentatia a fost intocmita cu cea mai mare atentie, nu ne asumam nicio raspundere pentru inexactitati, greseli, erori de compozitie sau de tiparire. Ne rezervam dreptul de a modifica produsul respectiv in cazul in care consideram ca este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului si conditiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio raspundere pentru lucrarile efectuate pe baza acestei documentatii. Prin urmare, va recomandam sa efectuati personal testele practice la fata locului. Termenii si Conditiile noastre generale de Vanzare si Livrare se aplica tuturor produselor vandute si livrate de noi