WATER STOP BLACK

IZOLĀCIJAS MASAS

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA



GALVENĀS PRIEKŠROCĪBAS

- **MODIFICĒTA AR SINTĒTISKO KAUČUKU**
- **UZLABOTA SAĶERE AR PAMATNI**
- **ELASTĪGA UN PLASTISKA**
- **EFEKTĪVI IESŪCAS UN NOSTIPRINA PAMATNI**
- **KOMPENSĒ NELIELAS PAMATNES KUSTĪBAS UN MIKROPLAISAS**
- **IZTURĪGA PRET ŪDENI, VĀJĀM SKĀBĒM UN SĀRMIEM**
- **LIETOŠANAI UZ SAUSĀM UN NEDAUDZ MITRĀM PAMATNĒM**

PRODUKTA APRAKSTS

Bostik WATER STOP BLACK IZOLĀCIJAS MASA ir ar organiskajiem šķīdinātājiem atšķaidīta, modificēta, uz šķīdinātāju bāzes izgatavota asfalta pārklājuma masa ar sintētisko kaučuku piedevu.

LIETOŠANA

Šis preparāts ir paredzēts bezšuvju hidroizolācijas pārklājumiem (vieglā un vidējā tipa) pamatiem un līdzīgām ēku pazemes daļām. To izmanto asfalta un azbesta šīfera jumta segumu atjaunošanai un uzturēšanai.

VIRSMU VEIDI:

betons, porainais betons, cementa un cementa-kaļķa apmetumi, ģipša pamatnes, būvkeramika, asfalta papīrs, termiski metināmais papīrs un tamlīdzīgi uz bitumena bāzes veidoti seguma materiāli, piemēram, dakstiņi, gofrētās plāksnes, šķīdinātāju bāzes bitumena pārklājumi.

TTEHNISKIE DATI	
Bāze	šķīdinātāju bāzes asfalta-kaučuka masa
Krāsa	Melna
Viena slāņa žūšanas laiks	12 h (pie +23˚C)
Lietošanas temperatūra	no +5°C līdz +30°C (apkārtējā gaisa un pamatnes)
Sausnas atlikums	apm. 50 %
Slāņu skaits	2 viegla hidroizolācija, 3–4 vidēja hidroizolācija Minimālais hidroizolācijas slāņu skaits – 2
Viena slāņa biezums	0,45 - 1,0 mm
Žūšanas laiks	6 h – neatstāj traipus 24 h – pilnībā izžūst
Plūstamība temperatūrā (60 ± 2) °C pie 45° slīpuma leņķa 5 stundu laikā – asfalta papīra masas	Nav konstatēta nepieļaujama masas noplūde
Liekuma izturība, liecot uz veltņa ar diametru 30 mm -5 °C temperatūrā	Nav nav konstatēta nepieļaujama plaisu un plīsumu veidošanās

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Pirms lietošanas izstrādājumu jāpārmaisā ar lēnās apgriezienu maisītāju, līdz tiek iegūta viendabīga masa. Ja produkts ir glabāts zemā temperatūrā, pirms lietošanas tas vismaz 24 stundas jānovieto siltā telpā.

PAMATNES:

Pamatnei jābūt nestspējīgai, attaukotai, bez jebkādiem piemaisījumiem (rūsas, putekļiem, netīrumiem, vāji saistītiem krāsu slāņiem), sausai vai nedaudz mitrai. Pamatiem un tamlīdzīgām pamatnēm, kas izgatavotas no blokiem, jābūt līdzeniem, bez asiem izvirzījumiem vai padziļinājumiem, gludi izlīdzinātiem. Tie nedrīkst būt sasaluši vai apledojuši. Tikai uz šādi sagatavotas virsmas drīkst uzklāt hidroizolāciju vienmērīgi, vienāda biezuma slānī. Bloku izvirzījumus vai savienojumu starp blokiem nelīdzenumus, kā arī ruberoīda nelīdzenumus jāizlīdzina ar BOSTIK WATER STOP BLACK SUPERŠPAKTEĻMASU.

PAMATNES SAGATAVOŠANA:

Betona pamatne – bojājumus aizpildīt ar tirgū pieejamajiem šim nolūkam paredzētajiem cementa javas maisījumiem. Bojātās vecā seguma daļas salabot; pamatu sienas ieteicams apmest, stūrus noapaļot ar javas maisījumu, veidojot tā saucamo faseti. Asās malas

noapaļot. Ja pamatne ir ļoti absorbējoša un ja ir liela ūdens spiediena slodze, tad to ir nepieciešams gruntēt ar WATER STOP BLACK GRUNTI uz šīdinātāju bāzes ar patēriņu 0,25 kg/m². Ļaut pilnībā nožūt (vismaz 12 stundas pie +23°C).

Bitumena segumu uzturēšana – noņemiet netīrumus un bojātos vecā bitumena fragmentus. Atdalījušos vecā bitumena gabalus pielīmējiet. Pūslīšus pārgrieziet krustveidā un arī pielīmējiet. Izlūzumus un bojājumus izlīdziniet, izmantojot WATER STOP BLACK SUPERŠPAKTEĻMASU.

IETEIKUMI:
Pirms lietošanas sakratīt. Lietot aukstā veidā. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar organiskajiem šķīdinātājiem, piemēram, ekstrakcijas benzīnu.

Pamatņu un ēku pazemes daļu hidroizolācija pret ūdeni – uzklāt 2 vai 3 slāņus (atkarībā no paredzamās ūdens slodzes), izmantojot 0,5–0,9 kg/m² uz vienu slāni. Nākamo slāni uzklāt pēc iepriekšējā pilnīgas nožūšanas (24 h pie +23°C). Pamatu gadījumā nodrošināt rūpīgu vertikālās izolācijas savienojumu ar horizontālo izolāciju uz pamatu pāļiem. „Grūtas" grunts apstākļos (piem., zemes vibrāciju zonās) ieteicams uzklāt 3 slāņus, 2. slānī iestrādājot neaustu audumu, kuru pēc tam jāuzlocī visos stūros. Ierakumu viegli apberiet ar zemi pēc vismaz 7 dienām (atkarībā no apstākļiem). Nav pieļaujams izmantot kā hidroizolācijas armējumu stiklašķiedras sietu. Stiklašķiedras siets (piem., apmetuma siets ārsienu siltināšanai ar vieglo slapjo metodi) ir pārāk stīvs, neelastīgs, „atspringst" pat uz nelieliem nelīdzenumiem. Tam ir gluda šķiedru virsma un tas strukturāli nesasaistās ar hidroizolācijas materiāliem. Turklāt šim tīklam ir ļoti zems lineārais pagarinājums, un, ja rodas plaisas pamatnē (pamatos), tas izraisīs hidroizolācijas pārgriešanu. Tā vietā jāizmanto neausts polipropilēna materiāls. Neausts polipropilēna materiāls ir mīksts, elastīgs un ļoti porains produkts, kas nodrošina efektīvu savienojumu ar bitumena masām un neļauj tam atdalīties no pamatnes.

Bitumena jumta segumu uzturēšana un segumu uzklāšana uz betona pārsegumiem – uzklāt vismaz 2 slāņus, kas ir perpendikulāri viens otram. Nākamo slāni uzklāt pēc iepriekšējā pilnīgas nožūšanas (vismaz 12 stundas pie +23°C). Stūrus nostiprināt, iegremdējot tehniskajā audumā (ģeotekstilā ar blīvumu 50 g/m²) un uzlokot to atbilstošā augstumā. Var izmantot jumtiem ar dažādu slīpumu. Betona pārsegumu hidroizolācijas segumiem pamatni gruntējiet ar WATER STOP BLACK GRUNTI UZ šķīdinātāju bāzes. Uzklājiet vismaz 3 slāņus, 2. slānī iestrādājot neaustu audumu (skatiet piezīmes par neaustā auduma veidu iepriekš), kuru pēc tam jāuzliek uz vertikālajiem elementiem, kas atrodas uz jumta. Abos gadījumos virsējo slāni ieteicams pārkaisīt ar minerālo pildvielu, lai aizsargātu segumu pret UV starojumu.

IEROBEŽOJUMI
Nelietot saskarei ar putupolistirolu. Nelietot lietus laikā. Izvairīties no virsmām, kas pakļautas spēcīgai saules iedarbībai. Uzklāto masu aizsargāt no straujas izžūšanas un nokrišņiem. Lietot ārpus telpām labi vēdināmās vietās.

INSTRUMENTI:
jumta seguma suka, otas

PATĒRIŅŠ
0,5 – 0,8 kg/m² vienam slānim.
Viena slāņa biezums mitrā stāvoklī: 0,55 – 0,9 mm
Viena slāņa biezums sausā stāvoklī: 0,25 – 0,4 mm

TĪRĪŠANA
Instrumentus un netīrumus nomazgājiet ar ekstrakcijas benzīnu. Nelielu netīrumu noņemšanai izmantojiet īpašās universālās tīrīšanas salvetes rokām, instrumentiem un virsmām Bostik HANDY WIPES.

PIEZĪMES
Pirms lietošanas iepazīstieties ar etiķeti un produkta drošības datu lapu.

GLABĀŠANAS TERMIŅŠ
12 mēneši no ražošanas datuma. Glabāt sausās un vēsās telpās, cieši noslēgtos oriģinālajos iepakojumos. Glabāšanas un transportēšanas laikā nedrīkst pakļaut ilgstošai augstas temperatūras vai saules iedarbībai. Produkts nav jutīgs pret negatīvām temperatūrām.

Uzglabāšanas kārtu skaits – 5.
Transportēšanas kārtu skaits – 5.

PIEEJAMIE IEPAKOJUMI	
ART. NR / KRĀSA	**VEIDS**
BOK089432 / melna	10 kg spainis
BOK089449 / melna	19 kg spainis

TECHNISKĀ PALĪDZĪBA

+371 29268181



Šajā dokumentā, kā arī visās drukātajās un digitālajās publikācijās iekļautā informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējo zināšanu un pieredzes līmeni. Bostik neuzņemas atbildību par jebkādām kļūdām vai neprecizitātēm, kas radušās tehnoloģisko izmaiņu vai pētījumu rezultātā laika posmā no dokumenta izdošanas dienas līdz produkta iegādes dienai. Bostik patur tiesības veikt izmaiņas produktu sastāvā. Pirms lietošanas lietotājam jāiepazīstas ar šo dokumentu un ar to saistīto dokumentu saturu. Turklāt lietotājam ir jāveic tests un jānovērtē produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam. Pielietojums, uzglabāšanas vai transportēšanas apstākļi ir ārpus mūsu zināšanām un kontroles, tāpēc Bostik par tiem neuzņemas atbildību. Visi pasūtījumi tiek izpildīti saskaņā ar pašlaik spēkā esošajiem Bostik pārdošanas noteikumiem. Informācija, kas iekļauta pašreizējā produkta tehniskajā specifikācijā, ir sniegta pēc labākās gribas un nav izsmeļoša.

SIA Profcentrs
Ventspils iela 63a, LV1046, Rīga
Tālr.: +371 29268181
E-pasts: leons.kletnieks@profcentrs.lv
https://www.bostik.com/latvia/lv/