WATERSTOP BLACK

SUPERŠPAKTEĻMASA

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA



GALVENĀS PRIEKŠROCĪBAS

- **MODIFICĒTA AR SINTĒTISKO KAUČUKU**
- **VEIDO ŪDENSNECAURLAIDĪGU PĀRKLĀJUMU**
- **IZTURĪGA PRET AUGSNĒ ESOŠAJIEM SAVIENOJUMIEM**
- **PIEMĒROTA SAUSĀM, MATĒTĀM UN ARĪ MITRĀM PAMATNĒM**
- **SATUR ŠĶĪDINĀTĀJU**
- **ELASTĪGA**

PRODUKTA APRAKSTS

Bostik WATERSTOP BLACK SUPERŠPAKTEĻMASA ir plastiska, bitumena un kaučuka špakteļmasa jumtu remontdarbiem, kuras sastāvā ir pastiprinošas šķiedras un ķīmiskas piedevas, kas ļauj to lietot uz nedaudz mitrām pamatnes virsmām.

PIELIETOJUMS

Produkts paredzēts vietējai jumta segumu remontam un hidroizolācijai vispārējā un inženierbūvniecībā. To izmanto, lai labotu bojājumus un defektus, piemēram, ieplēsumus, spraugas, pūslīšus un noplūdes esošajos jumta segumos, kā arī metāla apdares elementu hidroizolācijai un atjaunošanai. Izmanto arī tehnoloģisko caurumu hidroizolācijai. To izmanto arī kā elastoplastisku, bezšuvju hidroizolācijas pārklājumu ēku pazemes daļās.

VIRSMU VEIDI:

betons, porainais betons, betona bloki un tamlīdzīgi minerālie pamatnes materiāli, cementa-kaļķa apmetumi, cementa apmetumi, būvkeramika, ruberoīds, siltumizolācija, bitumena bāzes jumta seguma materiāli, piemēram, šķindeļi, gofrētās loksnes, šķīdinātāju bāzes bitumena pārklājumi, metāla loksnes.

TEHNISKIE DATI	
Bāze	Asfalta-kaučuka savienojums uz šķīdinātāja bāzes
Krāsa	Melna
Lietošanas temperatūra	No +5°C līdz +35°C
Viena slāņa žūšanas laiks (+23°C)	3-4 dienas
Plēvītes veidošanās laiks (+23°C)	Aptuveni 10 stundas
Slāņu skaits	atkarībā no vajadzībām *(bojājumu novēršana un dobumu aizpildīšana).* 2-3 *(hidroizolācija – betona tvertnes)*
Notece temperatūrā (60 ± 2 °C) 45 ° slīpuma leņķī 5 h - asfalta membrānas masas	Nav konstatēta nepieļaujama masas notece
Liekuma izturība, liecot uz veltņa ar diametru 30 mm temperatūrā -5 °C	Nav nav konstatēta nepieļaujama plaisu un plīsumu veidošanās

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Pirms lietošanas produkts ir jāsakrata, līdz tiek iegūta viendabīga masa. Ja produkts ir glabāts zemā temperatūrā, pirms lietošanas tas vismaz 24 stundas ir jānovieto siltā telpā.

PAMATNES

Pamatnēm ir jābūt stabilām un brīvām no jebkādiem piemaisījumiem (rūsas, putekļiem, netīrumiem, vāji saistītiem krāsas pārklājumiem), sausām vai mitrām. Tās nedrīkst būt sasalušas vai pārklātas ar sarmu, ar asām malām un ūdens peļķēm.

PAMATNES SAGATAVOŠANA

Remontdarbi – attīriet remonta vietu un tās apkārtni no putekļiem, lapām utt. Noņemiet bojātās vecās ruberoīda daļas. Atdalījušos ruberoīda gabalus pielīmējiet. Porainas un absorbējošas pamatnes pārklājiet ar BOSTIK WATERSTOP BLACK GRUNTI uz šķīdinātāju bāzes ar patēriņu 0,25 kg/m². Ļaujiet pilnībā nožūt (vismaz 12 stundas pie +23°C).

Bezšuvju blīvējumu izveide – asās malas noapaļot, stūrus noapaļot ar masu BOSTIK WATERSTOP BLACK SUPERŠPAKTEĻMASU, veidojot tā saucamo faseti. Ļoti nelīdzenas virsmas izlīdzināt ar šim nolūkam paredzētiem cementa javas maisījumiem. Putekļainus pamatnes

virsmas gruntējiet, kā norādīts iepriekš, izmantojot BOSTIK WATERSTOP BLACK GRUNTI uz šķīdinātāju bāzes.

LIETOŠANA
Pirms lietošanas samaisiet. Lietojiet aukstā veidā. Uzklājiet ar tērauda lāpstiņu vai špakteļlāpstiņu. Darba vietu intensīvi vēdiniet.

Remontdarbi – pēc grunts izžūšanas aizpildīt bojājumus ar 2–5 mm biezu slāni. Ja pamatne ir mitra, masu stingri iemasēt pamatnē, lai aktivizētu ķīmiskos savienojumus, kas uzlabo saķeri ar mitrām pamatnēm.

Bezšuvju blīvējumu izveide – pēc grunts izžūšanas masu vislabāk uzklāt divos plānos slāņos (labāk ir uzklāt divus plānākus slāņus nekā vienu biezu – tādējādi tiek novērstas nejaušas neprecizitātes vai izpildes kļūdas). Viena slāņa biezums 2–3 mm. Plānākus slāņus ieteicams uzklāt īpaši tad, ja masu izmanto augstās temperatūrās, tādejādi nodrošinot vienmērīgu šķīdinātāja iztvaikošanu no visa slāņa biezuma. Viena slāņa žūšanas laiks vismaz 3–4 dienas +23°C temperatūrā.

IEROBEŽOJUMI
Nelietot uz putuplasta un bitumena papīra. Nelietot lietus laikā. Izvairīties no spēcīgi saulē izkarsušām virsmām. Uzklāto masu aizsargāt no intensīvas žūšanas un nokrišņiem. Lietot ārpus telpām labi vēdināmās vietās.

INSTRUMENTI:
tērauda lāpstiņa, špakteļlāpstiņa

PATĒRIŅŠ
1,2 kg/m² (1 mm biezai kārtai)
Bojājumus aizpildīt ar 2–3 mm biezu kārtu.

TĪRĪŠANA
Instrumentus un netīrumus nomazgāt ar ekstrakcijas benzīnu. Nelielu netīrumu noņemšanai izmantot īpašas tīrīšanas salvetes rokām, instrumentiem un virsmām Bostik HANDY WIPES.

PIEZĪMES
Pirms lietošanas iepazīstieties ar etiķeti un produkta drošības datu lapu.
Produkts atbilst PN-B-24620:1998/Az1:2004 prasībām (variants asfalta masa).

GLABĀŠANAS TERMIŅŠ
12 mēneši no ražošanas datuma. Glabāt temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C. Uzglabāšanas kārtu skaits – 7. Transportēšanas kārtu skaits – 7.

PIEEJAMIE IEPAKOJUMI	
PRECES NR. / KRĀSA	**VEIDS**
BOK089401 / Melna	10 kg spainis
BOK089395 / Melna	5 kg spainis
BOK089388 / Melna	1 kg bundža

TEHNISKĀ PALĪDZĪBA

+371 29268181



Šajā dokumentā, kā arī visās drukātajās un digitālajās publikācijās iekļautā informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējo zināšanu un pieredzes līmeni. Bostik neuzņemas atbildību par jebkādām kļūdām vai neprecizitātēm, kas radušās tehnoloģisko izmaiņu vai pētījumu rezultātā laika posmā no dokumenta izdošanas dienas līdz produkta iegādes dienai. Bostik patur tiesības veikt izmaiņas produktu sastāvā. Pirms lietošanas lietotājam jāiepazīstas ar šo dokumentu un ar to saistīto dokumentu saturu. Turklāt lietotājam ir jāveic tests un jānovērtē produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam. Pielietojums, uzglabāšanas vai transportēšanas apstākļi ir ārpus mūsu zināšanām un kontroles, tāpēc Bostik par tiem neuzņemas atbildību. Visi pasūtījumi tiek izpildīti saskaņā ar pašlaik spēkā esošajiem Bostik pārdošanas noteikumiem. Informācija, kas iekļauta pašreizējā produkta tehniskajā specifikācijā, ir sniegta pēc labākās gribas un nav izsmeļoša.

SIA Profcentrs
Ventspils iela 63a, LV1046, Rīga
Tālr.: +371 29268181
E-pasts: leons.kletnieks@profcentrs.lv
https://www.bostik.com/latvia/lv/