WATER STOP BLACK

AUKSTĀ LĪME

TECHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA



GALVENĀS PRIEKŠROCĪBAS

- **MODIFICĒTA AR SINTĒTISKO KAUČUKU (SBS)**
- **PIEDĀVĀ IZCILAS LĪMES ĪPAŠĪBAS**
- **ĪPAŠI IZTURĪGA PRET NOVECOŠANU**
- **LABA IZTURĪBA PRET ŪDENI UN AUGSNĒ ESOŠAJIEM SAVIENOJUMIEM**
- **PIEMĒROTA SAUSĀM UN NEDAUDZ MITRĀM VIRSMĀM**
- **SATUR ŠĶĪDINĀTĀJU**

PRODUKTA APRAKSTS

Bostik WATER STOP BLACK AUKSTĀ LĪME ir elastoplastiska bitumena-kaučuka līme ar ķīmisko savienojumu piedevām, kas uzlabo saķeri.

PIELIETOJUMS

Paredzēta lietošanai uz jumtiem un pamatiem, kur nepieciešama ilgstoša bitumena materiālu savienošana un efektīva aizsardzība pret mitrumu. Īpaši piemērota ruberoīda līmēšanai uz minerāliem pamatmateriāliem, ruberoīda slāņu savienošanai daudzslāņu sistēmās, kā arī kā bezšuvju mitruma izolācijai vieglajiem pamatiem vispārējā celtniecībā. To var izmantot arī minerālvates plākšņu līmēšanai, siltinot plakanos jumtus.

VIRSMU VEIDI:

betons, porainais betons, betona bloki un tamlīdzīgi minerālie pamatnes materiāli, ruberoīds, termiski uzkausējams ruberoīds un tamlīdzīgi bitumena pārklājuma materiāli, piemēram, šķindeļi, gofrētās loksnes, bitumena pārklājuma izstrādājumi uz šķīdinātāju bāzes.

TEHNISKIE DATI	
Bāze	šķīdinātāju bāzes asfalta-kaučuka masa
Krāsa	melna
Lietošanas temperatūra	no +5 °C līdz +30 °C
Slāņu skaits	1 (ruberoīda līmēšana) 2–3 (vieglai hidroizolācijai)
Viena slāņa žūšanas laiks (pie +23˚C)	> 24 h (ruberoīda līmēšana) *Ruberoīdu līmēt 15–20 minūtes pēc līmes uzklāšanas.* 24 stundas (viegla hidroizolācija)
Pilnīgas sacietēšanas laiks	14 dienas *(pilnīgas mehāniskās īpašības)*
Ruberoīda savienojuma stiprība	Ne mazāk kā 150 N
Plūstamība temperatūrā (60±2) °C pie 45° slīpuma leņķa 5 stundu laikā – papai, kas pielīmēta ar asfalta līmi	Nav konstatēta nepieļaujama ruberoīda nobīde un līmes noplūde
Liekuma izturība, liecot uz veltņa ar diametru 30 mm temperatūrā -5 °C	Nav konstatēta nepieļaujama plaisu un plīsumu veidošanās

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Pirms lietošanas izstrādājums jāsamaisa, līdz tiek iegūta viendabīga masa. Ja izstrādājums tiek uzglabāts zemā temperatūrā, pirms lietošanas tas vismaz 24 stundas jānovieto siltā telpā, lai iegūtu atbilstošu konsistenci.

PAMATNES SAGATAVOŠANA

Vecās bitumena seguma kārtas – noņemt netīrumus un bojātās vecā bitumena seguma daļas. Atdalījušos bitumena seguma gabalus pielīmēt. Pūslīšus pārgriezt krustveidā un arī pielīmēt. Šim nolūkam izmantot WATER STOP BLACK AUKSTO LĪMI. Izlūzumus un bojājumus aizpildīt ar WATER STOP BLACK SUPERŠPAKTEĻMASU.

Betona pamatnes – bojājumus (iztrūkumus, plīsumus, izlūzumus) un stipri porainas vietas aizpildīt un izlīdzināt ar šim nolūkam paredzētiem cementa javas maisījumiem. Stūrus un stūru savienojumus noapaļot, veidojot tā saucamo faseti. Pēc tam gruntējiet ar WATER STOP BLACK GRUNTI uz šķīdinātāju bāzes.

PAMATNES

Pamatnēm jābūt nestspējīgām, attaukotām, bez jebkādiem piemaisījumiem (rūsas, putekļiem,

netīrumiem, vāji saistītiem krāsu pārklājumiem), sausām vai nedaudz mitrām. Pamatiem un tamlīdzīgām pamatnēm, kas izgatavotas no blokiem, jābūt līdzeniem, bez asiem izvirzījumiem vai padziļinājumiem, gludi izlīdzinātiem. Tie nedrīkst būt sasaluši vai apledojuši. Tikai uz šādi sagatavotas virsmas drīkst uzklāt hidroizolāciju vienmērīgi, vienāda biezuma slānī. Bloku izvirzījumus vai savienojumu starp blokiem nelīdzenumus, kā arī ruberoīda nelīdzenumus jāizlīdzina ar BOSTIK WATER STOP BLACK SUPERŠPAKTEĻMASU.

Ruberoīda līmēšana uz pamatnes un savstarpēji – uzklāt līmi uz iepriekš gruntētas pamatnes (betona vai vecā ruberoīda slāņa) pa visu virsmu (visā līmējamā ruberoīda loksnes platumā). Pagaidīt 15–20 minūtes, uzklāt ruberoīdu un piespiest. Līmējot sloksnēs, izmantot 10 cm pārklājumu. Ruberoīda savienojumus no augšas vēlreiz pārklājiet ar līmi. Līmējot jaunas ruberoīda loksnes savstarpēji, gruntēšana nav nepieciešama.

Vieglo pamatu hidroizolācija – izolējamās virsmas gruntējiet ar WATERSTOP BLACK GRUNTI uz šķīdinātāju bāzes ar patēriņu 0,25 kg/m² apjomā. Pēc gruntējuma pilnīgas nožūšanas (vismaz 12 stundas pie +23°C) uzklājiet 2–3 slāņus uz visas virsmas 0,8–1,5 kg/m² apjomā uz vienu slāni. Pirms nākamā slāņa uzklāšanas jāpagaida, līdz iepriekšējais slānis ir pilnībā nožuvies (vismaz 24 stundas pie +23 °C). Uzklāt vienmēr perpendikulāri iepriekšējam slānim. Kopējais aukstās līmes patēriņš ir 1,5–3 kg/m². Slāņa biezumu kontrolēt pēc materiāla patēriņa. Tranšeju aizbērt pēc vismaz 7 dienām (atkarībā no apstākļiem).

Minerālvates līmēšana: masu ar lāpstiņu uzklāj uz vates plātņu apakšpuses aptuveni 8 cm platās joslās, vidēji 4 joslas uz metru, jumta vidusdaļā. Malās un stūros joslas ir blīvākas. Pēc apmēram 20 minūšu gaidīšanas minerālvati jāpielīmē, piespiežot to pie pamatnes. UZMANĪBU – *minerālvates piestiprināšana ar līmēšanas metodi ir pieļaujama ēkām, kas ir zemākas par 12 m. Augstākām ēkām un objektiem, kas pakļauti īpaši lielai vēja slodzei, jāizmanto mehāniska piestiprināšana.*

IEROBEŽOJUMI
Nelietot uz polistirolplāksnēm, slāņplāksnēm un darvas papīra vai alumīnija lentes. Nelietot uz polistirola. Nelietot lietus laikā. Izvairīties no spēcīgi saulē izkarsušām virsmām. Uzklāto masu aizsargāt no intensīvas izžūšanas un nokrišņiem. Lietot ārpus telpām labi vēdināmās vietās.

INSTRUMENTI:
jumta seguma suka, tērauda lāpsta, špakteļlāpsta

PATĒRIŅŠ
Kopējais:
Ruberoīda līmēšana 0,7 kg/m²
Minerālvates līmēšana 1,3 kg/m²
Hidroizolācija 1,5 – 3 kg/m² (sausā slāņa biezums 1 – 2 mm)

Viena slāņa biezums mitrā stāvoklī: 0,9 mm

TĪRĪŠANA
Svaigi netīrumi: mazgāšanas līdzeklis vai acetons.
Sakaltuši netīrumi: mehāniski
Otas un rullīši, kas izmantoti masas uzklāšanai, nav piemēroti atkārtotai lietošanai.

PIEZĪMES:
Pirms lietošanas iepazīstieties ar etiķeti un produkta drošības datu lapu.
Produkts atbilst PN-B-24620:1998/Az1:2004 prasībām (variants „Asfalta līme").

GLABĀŠANAS TERMIŅŠ:
12 mēneši no ražošanas datuma. Uzglabāt sausās un vēsās telpās, cieši noslēgtos oriģinālajos iepakojumos. Uzglabāšanas un pārvadāšanas laikā nedrīkst pieļaut ilgstošu iedarbību uz augstām temperatūrām un saules stariem. Produkts nav jutīgs pret negatīvām temperatūrām.

Uzglabāšanas kārtu skaits – 5.
Transportēšanas kārtu skaits – 5.

PIEEJAMIE IEPACKOJUMI	
ARTIKULS NR. /KRĀSA	**VEIDS**
BOK089470 / melna	10 kg spainis
BOK089487 / melna	19 kg spainis
BOK110402 / melna	5 kg spainis

TECHNISKĀ PALĪDZĪBA

+371 29268181



Šajā dokumentā, kā arī visās drukātajās un digitālajās publikācijās iekļautā informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējo zināšanu un pieredzes līmeni. Bostik neuzņemas atbildību par jebkādām kļūdām vai neprecizitātēm, kas radušās tehnoloģisko izmaiņu vai pētījumu rezultātā laika posmā no dokumenta izdošanas dienas līdz produkta iegādes dienai. Bostik patur tiesības veikt izmaiņas produktu sastāvā. Pirms lietošanas lietotājam jāiepazīstas ar šo dokumentu un ar to saistīto dokumentu saturu. Turklāt lietotājam ir jāveic tests un jānovērtē produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam. Pielietojums, uzglabāšanas vai transportēšanas apstākļi ir ārpus mūsu zināšanām un kontroles, tāpēc Bostik par tiem neuzņemas atbildību. Visi pasūtījumi tiek izpildīti saskaņā ar pašlaik spēkā esošajiem Bostik pārdošanas noteikumiem. Informācija, kas iekļauta pašreizējā produkta tehniskajā specifikācijā, ir sniegta pēc labākās gribas un nav izsmeļoša.

SIA Profcentrs
Ventspils iela 63a, LV1046, Rīga
Tālr.: +371 29268181
E-pasts: leons.kletnieks@profcentrs.lv
https://www.bostik.com/latvia/lv/